

Lab Direction / คู่มือแล็บ

CE 215

วัสดุงานโครงสร้างและวิธีทดสอบ

Structural Materials and Testing

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัญลักษณ์

ρ /โร/ ความหนาแน่น (density)

σ /ซิกมา/ ความเค้นดึง (tensile stress)

ϵ /เอปซิลอน/ ความเครียดดึง (tensile strain)

τ /เทา/ ความเค้นเฉือน (shear stress)

γ /แกมมา/ ความเครียดเฉือน (shear strain)

E Young's modulus

G shear modulus หรือ modulus of rigidity

S section modulus

คุณสมบัติวัสดุที่ใช้ในการทดสอบ

ความหนาแน่นเหล็กข้ออ้อย	7.85 กรัม/ลบ.ซม.
ความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์พอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1	3.15

การแปลงหน่วย

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

$$1 \text{ MPa} = 10.197 \text{ ksc}$$

$$1 \text{ Mg/m}^3 = 1 \text{ g/cm}^3$$

วัสดุงานโครงสร้างและวิธีทดสอบ

CE 215 Structural Materials and Testing

(วศ.ย. 215)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มือปฏิบัติการการทดสอบวัสดุได้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็น เอกสาร ประกอบการเรียนวิชาวัสดุงานโครงสร้างและวิธีทดสอบ สำหรับ นักศึกษาภาควิชา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รวบรวม ข้อมูลอ้างอิงรูปแบบและวิธีการ ทดสอบจากสถาบันระดับชาติที่ได้รับการ ยอมรับรวมถึง มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ของ สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.) มาตรฐานเอเอสทีเอ็มนานาชาติ (ASTM International) มาตรฐานสถาบันคอนกรีต อเมริกัน (American Concrete Institute - ACI) และ มาตรฐานไอเอสโอ (ISO)

จุดประสงค์ของคู่มือเล่มนี้ ได้มีเป้าหมายให้นักศึกษาได้

- เข้าใจคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุที่สำคัญในงานวิศวกรรมโยธา
- เข้าใจกระบวนการทดสอบ และสามารถปฏิบัติตามกระบวนการ ทดสอบวัสดุเพื่อหา ค่าคุณสมบัติต่างๆ
- วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการทดสอบ และสามารถวิจารณ์ผลลัพธ์ได้

ผู้จัดทำ

อ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ

อ.ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย

อ.ดร.สุริยะ ทองมณี

และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวทางในการเขียนรายงาน

[ผศ.ดร. อนุสรณ์ อินทร์ชัย]

การทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

1. การทดสอบตามมาตรฐาน เพื่อเอาผลไปใช้ในงานวิศวกรรม
2. การทดสอบเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของวัสดุ
3. การทดสอบเพื่อเรียนรู้วิธีทดสอบวัสดุ
4. การทดสอบเพื่อค้นคว้าวิจัยพฤติกรรมของวัสดุที่ไม่เคยรู้มาก่อน

การทดสอบในวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรของวิชาวิศวกรรม โยธา มีวัตถุประสงค์ข้อ 2 และ 3 ร่วมกัน ถึงแม้การทดสอบหลาย อันจะเป็นการทดสอบมาตรฐานที่ใช้ในข้อ 1 นักศึกษาจึงพึงคำนึงถึง วัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อในระหว่างการทดสอบและในการเขียนรายงาน การเขียนรายงานที่ดีและสนอง วัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อข้างต้น มีข้อแนะนำ ดังนี้

1. บทนำหากจะเขียนบทนำอย่าเขียนว่า “หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย..” หรืออะไรทำนองนี้ เราไม่ได้เขียนสูจิบัตรงานแต่ง หรือ งานศพ ในรายงานทางวิชาการหรือวิชาชีพผู้เขียนไม่ควรเรียกร้องขอการให้อภัย ต้องแสดงความมั่นใจว่าการทดลองนั้นถูกต้อง ถ้าผิดก็ต้องยอมรับ ผิด ในรายงานเพื่อการเรียนก็เช่นกัน เมื่อบกพร่องก็ต้องยอมรับในคะแนนที่ได้ไม่ใช่มาร้องขอความเห็นใจ
2. วัตถุประสงค์ของการทดลองที่ “คู่มือการทดลอง” เขียนไว้ ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขของเขา และไม่ต้องลอกใหม่ถ้าสามารถถ่ายเอกสารหรือแนบ เอกสารเดิมไปได้ อย่าเสียเวลาทำงานที่ไม่ได้ใช้สมอง!
3. รายการเครื่องมือทดลอง ควรตรวจสอบว่าเมื่อเข้าห้องปฏิบัติการจริงแล้ว ได้เครื่องมือครบตามนั้น หรือถูกต้องตามนั้นหรือเปล่า เช่น เครื่อง ทดสอบต้องใช้คนละรุ่นกับที่ระบุในคู่มือการทดลอง เมื่อพบกรณีเหล่านี้ต้องระบุไว้ในรายงาน
4. รายการวัสดุที่จะต้องทดสอบ บางครั้งอาจไม่ได้ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการทดลอง หรือได้แต่ไม่เหมือนหรือไม่ได้ตามมาตรฐานต้องระบุในรายงาน เช่นกัน
5. วิธีการทดลอง หัวใจสำคัญของการทดลองคือการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง และบันทึกไว้อย่างละเอียด (ในส่วนใหญ่เป็นสาระสำคัญ) ตามจริง ไม่ ว่าจะเป็นการกระทำของเราเองพฤติกรรมของวัสดุที่ทดสอบ พฤติกรรมของเครื่องมือที่ใช้ อย่าลอกตาม “คู่มือการทดลอง” เขียนไว้ทุกประการ (เราทำได้จริงตามนั้นหมดหรือ?) ดังนั้น รายงานวิธีการทดลองจึงไม่ควรเขียนเป็นประโยคคำสั่งเช่นที่เขียนไว้ใน “คู่มือการทดลอง” เช่น ประโยคที่ ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ให้.....” หรือประโยคแนะนำ เช่น ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ควร.....” ทางที่ดีควรเขียนประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ได้.....” ซึ่งจะได้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ได้ทำไปแล้วในห้องทดลอง
6. ผลการทดลองควรใช้ตารางหรือกราฟช่วยในการรายงานผลทุกกรณีที่สามารถทำได้ วิศวกรมีความสามารถพิเศษกว่าคนในวิชาชีพอื่นคือเรามี ความถนัดในการใช้ตารางหรือกราฟสื่อความหมาย ทำให้เข้าใจได้ง่าย เพราะฉะนั้น พึงใช้ให้เป็นประโยชน์
7. การวิเคราะห์วิจารณ์ผลการทดลอง มีแนวโน้มในการวิเคราะห์ วิจารณ์ดังนี้
 - วิเคราะห์วิจารณ์วัสดุหรือตัวอย่างที่ทดสอบ ปกติการที่จะบอก ว่าวัสดุมี คุณสมบัติเป็นอย่างไรในเชิงคุณภาพ ควรต้องมีตัว เปรียบเทียบ เช่นเราจะบอก ว่าเหล็กมีกำลังรับแรงดึงสูงหรือ ต่ำเราต้องรู้ก่อนว่าเหล็กประเภทที่ทดสอบนั้น ปกติมีกำลังเท่า ไหร่ ฉะนั้น จึงต้องค้นหนังสือหาค่าปกติดังกล่าว อย่าพูดวิจารณ์ ลอยๆ โดยที่ไม่รู้สำคัญนั้นสูงต่ำมากน้อยเพียงใด ถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้อง วิจารณ์ดีกว่า
 - วิจารณ์วิธีทดสอบ เราคงไม่วิจารณ์วิธีมาตรฐานที่เขาที่กำหนด ให้ แต่เราสามารถ วิจารณ์วิธีที่เราทำจริงกรณีที่วิธีทำของเรา ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และอาจส่งผล ให้การทดลองผิดพลาด และควรอย่างยิ่งที่จะต้องหยิบมาวิเคราะห์วิจารณ์ทุก กรณีที่การ ทดสอบผิดเพี้ยนไปจากวิธีมาตรฐาน
 - อย่ารีบบอกว่า “การทดลองผิดพลาด.....” จริงอยู่ การทดลองทุกชนิดมี “error” แต่ error ในระดับหนึ่งก็ถือว่ายอมรับได้หรือดีมากแล้ว ก็ต้องไม่พูดต่อ มิฉะนั้น ผู้อ่านจะเกิดความไม่ มั่นใจในผลการทดลองที่ได้ จะยอมรับว่าการทดลอง ผิดพลาดก็ ต่อเมื่อดูผลแล้วเห็นได้ชัดว่าผิดจากค่าที่รู้กันทั่วไป
 - อันที่จริง error ในการทดลอง แยกได้เป็น 2 ประเภท คือ mistake ซึ่งเป็นความ พลาด ในการทดลอง ซึ่งน่าจะเห็นได้ ชัดเจนจากการทบทวนวิธีการทดลอง กับ inaccuracy หรือ ความผิดเพี้ยน ซึ่งจะพูดก็ต่อเมื่อผลที่ได้ หยิบกว่าที่ควร จะ ทำได้ สำหรับเครื่องมือและวิธีการทดลองที่ใช้ก็ต้องวิเคราะห์ หาสาเหตุให้ด้วย ซึ่งมักจะหาสาเหตุไม่ได้ชัดเจนนักและบ่อยครั้ง ก็อาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆ ได้ กลายเป็นสิ่งที่ดีไป (การค้นพบ ทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นเกิดด้วยเหตุนี้)



การนำเสนอผลงาน

[อ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ]



การนำเสนอหรือพรีเซนต์เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทดลอง เพื่อนำข้อมูล การคำนวณ และบทวิเคราะห์เสนอต่อผู้อื่น การนำเสนอ ที่ดีช่วยให้ผู้ทำการทดลอง สามารถสื่อสารถึงผู้รับฟังได้อย่างครบถ้วน ซึ่ง แนวทางในการเสนอทั่วไป ควรมี ลักษณะดังนี้

1. มีการเตรียมพร้อมและเตรียมตัวอย่างดี ก่อนการนำเสนอ ทั้ง เครื่องมือที่ช่วยนำเสนอ รวมถึงตัวผู้นำเสนอเองที่ได้ซักซ้อม การนำเสนอล่วงหน้า
2. เข้าใจในเนื้อหาทุกอย่างที่ต้องการนำเสนอ และพร้อมที่จะตอบ คำถามที่เกี่ยวข้องที่อยู่นอกเหนือการนำเสนอ
3. ให้ใช้เครื่องมือสื่อสารช่วย อาทิเช่น PowerPoint, Impress, Keynote หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ตามความเหมาะสม
4. ทราบถึงระยะเวลาในการนำเสนอ และวางแผนในการนำเสนอ ให้สอดคล้องกับเวลานั้น อย่าใช้เวลามากเกินไปหรือน้อยเกินไป
5. การพรีเซนต์ที่ดีนั้นผู้พรีเซนต์จะเป็นศูนย์กลางของการนำเสนอ ไม่ใช่ตัวเนื้อหาที่อยู่บนจอภาพ ดังนั้นการออกไปอ่านเนื้อหา แสดงถึงความไม่พร้อม และยังไม่เป็นมืออาชีพอีกด้วย

การจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับนำเสนอ

1. เนื้อหาในการนำเสนอต้องกระชับ และครบถ้วน
2. พยายามใส่รูปภาพ(ที่สื่อความหมาย) รูปภาพที่ดีสามารถช่วยให้ ผู้นำเสนอ กับผู้ฟังสื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ระวังการใช้ตัวอักษรที่มีขนาดเล็กเกินไป ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ในเนื้อหา ตัวอักษรในตาราง หรือตัวอักษรในรูปภาพ หากคุณ อ่านไม่ออก แน่แน่นอนว่าผู้รับฟังย่อมอ่านไม่ออก
4. ระวังการใช้ สี หรือลูกเล่นที่เกินความจำเป็น นอกจากจะทำให้ดู ได้ยากแล้ว ยังทำให้เกิดความน่ารำคาญอีกด้วย
5. เนื้อหาที่ไม่ต้องการนำเสนอ ให้นำออกจากตัวสไลด์ที่จะปรากฏ บนหน้าจอภาพ หากคุณไม่ต้องการนำเสนอและจะใส่เข้าไป หรือไม่

ความแม่นยำความถูกต้องและเลขนัยสำคัญ

ในงานวิศวกรรม ข้อมูลที่ได้มาจากการวัดจะมีความละเอียด ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้วัดและความต้องการของงานใน แต่ละงาน ซึ่งค่าที่ออกมาแสดงถึงความแม่นยำ(precision) ของการวัด ครั้งนั้น ตัวอย่างเช่น

- วัดความกว้างเสาและบันทึกราคาไว้ที่ 15 ซม. ผู้ที่อ่านข้อมูลจะ เข้าใจว่า ความกว้างของเสาด้านนี้ น่าจะอยู่ที่ขนาดไม่เกิน 15.5 ซม. และไม่ต่ำกว่า 14.5 ซม. (หากเสามีความกว้างเกินกว่า 15.5 ซม. ควรจะถูกบันทึกราคาไว้ที่ 16 ซม. และหากต่ำกว่า 14.5 ซม. ควรจะถูกบันทึกราคาไว้ที่ 14 ซม. ที่ความละเอียดเท่าเดิม)
- ขณะเดียวกัน หากวัดความกว้างของเสาและบันทึกราคาไว้ที่ 15.0 ซม. ผู้ที่อ่านข้อมูลจะเข้าใจว่า ขนาดเสาจะอยู่ในช่วง 14.95-15.05 ซม. (หากเสามีความกว้างต่ำกว่า 14.95 หรือเกิน กว่า 15.05 ค่าที่จะถูกบันทึกราคาไว้ที่ 14.9 ซม. และ 15.1 ซม. ตาม ลำดับ ที่ความละเอียดเท่าเดิม)

จะเห็นได้ว่ายิ่งค่าที่บันทึกมีความละเอียดสูง ความแม่นยำของ ข้อมูลจะสูงตามขึ้นไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามค่าที่สามารถวัดได้นั้น จะขึ้น อยู่กับเครื่องมือเป็นหลัก อาทิเช่น หากคุณมีเทปวัดที่มีความละเอียดมาก ที่สุดที่ 0.1 ซม. คุณไม่สามารถบอกได้ว่า เสาที่คุณวัดได้มีขนาด 15.0241 ซม. เป็นแน่

ในการวัดแต่ละครั้ง ความไม่แน่นอนเกิดจากการเดาของผู้อ่าน จากช่องเล็กที่สุดบนหน้าปัด หรือจากการประมาณค่าระหว่างสองจุด จึง ควรมี การวัดและหาค่าเฉลี่ยจากการอ่านหลายๆ ครั้ง ความแม่นยำและ ความถูกต้องจะเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยนั้นจะมีเลขนัยสำคัญมากกว่าการอ่านต่อ ครั้ง 1 หลัก หากค่าเฉลี่ยเกิดจากการอ่านเจ็ดครั้งขึ้นไป

ภายหลังจากการวัดในทางวิศวกรรมเสร็จ ข้อมูลเหล่านั้นจะถูก นำมาใช้ในการคำนวณใช้ในการออกแบบ ก่อสร้าง หรือตัดสินใจปัญหา ซึ่ง คำถามถัดไปคือความละเอียดของผลลัพธ์จะมีความละเอียดเท่าใด เช่น ในการคำนวณค่าน้ำหนักบรรทุกทุกของเสาขนาดพื้นที่หน้าตัด 15.0×15.0 ซม. ที่ออกแบบรับน้ำหนัก 12,000 กก. หน่วยแรงที่คำนวณได้เมื่อ กดเครื่องคำนวณจะมีค่าเป็น 53.333333... กก./ซม.2 และเราจะบันทึก ค่าที่คำนวณได้เท่าไรถึงจะไม่เกิดความผิดพลาดและแม่นยำเพียงพอ ไม่ว่า 53, 53.3, 53.33 หรือแม้แต่ 53.33333 กก./ซม.2

ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปดูค่าที่ถูกวัดมาได้นั้น ขนาดของเสาจริงที่แท้จริงอาจจะมีค่า 15.0321×15.0284 ซม. ซึ่งเมื่อกดเครื่องคำนวณออก มาใหม่ สำหรับการรับน้ำหนักที่ 12,000 กก. จะได้ค่าเป็น 53.11872... กก./ซม.2 เราจะเห็นได้ทันทีว่า หากเราบันทึกค่าการคำนวณจากครั้งแรก เป็น 53.33 หรือ 53.3 ค่าที่จะได้ไม่ถูกต้อง โดยค่าที่ควรจะถูกบันทึกคือ ค่าที่ยังมีความถูกต้องและมีความละเอียดที่สุด ในการคำนวณครั้งนี้ ค่าที่เราสามารถบันทึกได้ใน การคำนวณครั้งนี้คือ 53 กก./ซม.2 การที่จะตัดสินใจ ว่าควรใช้เลขกี่หลักในการแสดงค่า นั้น จะใช้เลขนัยสำคัญเข้ามาช่วย

เลขนัยสำคัญ (significant figure) คือจำนวนของตัวเลขที่แสดงถึงความแม่นยำของตัวเลขชุดนั้น โดยนับได้จาก

- เลขที่ไม่ใช่ศูนย์ เช่น 92 มีเลขนัยสำคัญสองหลัก (9 และ 2)
- เลขศูนย์ที่อยู่ระหว่างเลขที่ไม่ใช่ศูนย์ เช่น 108.9 มีเลขนัยสำคัญสี่หลัก (1 0 8 และ 9)
- เลขศูนย์นำหน้าไม่นับเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น 0.0069 มีเลขนัยสำคัญสองหลัก (6 และ 9)
- เลขศูนย์ตามหลังที่อยู่ในเลขที่มีทศนิยม เช่น 12.3400 มีเลขนัยสำคัญหกหลัก (1 2 3 4 0 และ 0) และ 0.00123400 ยังคงมีเลขนัยสำคัญหกหลักเช่นกัน แต่ 123400 อาจมีเลขนัยสำคัญเพียงสี่หลัก (1 2 3 และ 4)
- เลขที่กำกับคือเลขที่มีศูนย์ตามหลังแต่ไม่มีเลขทศนิยม เช่น 123400 อาจมีนัยสำคัญสี่หลัก (1 2 3 4) หรือห้าหลัก (1 2 3 4 0) หรือแม้แต่หกหลัก (1 2 3 4 0 0) ขึ้นอยู่กับ ค่าที่ผู้วัดค่าวัดได้มีความแม่นยำที่หลักร้อย หลักสิบ หรือ หลักหน่วย ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงด้วยการแสดงในลักษณะ ตัวคูณของสิบยกกำลัง เช่น
 - i. 1.234×10^5 มีเลขนัยสำคัญสี่หลัก
 - ii. 1.2340×10^5 มีเลขนัยสำคัญห้าหลัก และ
 - iii. 1.23400×10^5 มีเลขนัยสำคัญหกหลัก

การปัดเศษ (rounding) คือ การแทนตัวเลขค่าหนึ่ง ด้วยตัวเลขอีกค่าหนึ่งที่สั้นลงแต่ความถูกต้องเท่าเดิม สามารถทำได้โดยลดจำนวนเลขนัยสำคัญของค่าสำหรับค่าที่คำนวณมาได้

- ในการบวกและลบ ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกปัดเศษให้มีค่าทศนิยม เท่ากับค่าทศนิยมที่น้อยที่สุดของค่าที่วัดได้ เช่น
 - $15.025 - 3.2 = 11.825$ จะถูกปัดเศษเป็น 11.8
 - $1 + 1.1 = 2.1$ จะถูกปัดเศษเป็น 2
- ในการคูณและหาร ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกปัดเศษให้มีเลขนัยสำคัญ เท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของค่าที่นำมาคำนวณ
 - $27.925 \times 15.0 = 418.875$ จะปัดเศษเป็น 419 (27.925 เลขนัยสำคัญ 5 หลัก, 15.0 เลขนัยสำคัญ 3 หลัก ดังนั้นผลลัพธ์จึงใช้เลขนัยสำคัญเท่าตัวน้อยที่สุด)
 - $70.3 \times 45.695 = 3212.3585$ ปัดเศษเป็น 3210 (70.3 เลขนัยสำคัญ 3 หลัก, 45.695 เลขนัยสำคัญ 5 หลัก ดังนั้นผลลัพธ์จึงใช้เลขนัยสำคัญเท่าตัวน้อยที่สุด)

ข้อควรระวังในการปัดเศษคือไม่ควรปัดเศษในช่วงระหว่างการ คำนวณ หากผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้าย ให้คงค่าตัวเลขทั้งหมดไว้เหมือนเดิมโดยไม่ต้องปัดเศษเพื่อหลีกเลี่ยงความคาดเคลื่อนจากการ ปัดเศษ

การควบคุมขนาดของความผิดพลาด

ในการทดลองหาค่าต่างๆ ถ้าหากว่าต้องทำการทดลองมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไปนั้นโดยทั่ว ๆ ไปจะมีการควบคุมขนาดของความผิดพลาด (random error) ที่เกิดขึ้น ในการควบคุมปรกติจะถือว่าผลต่างของการทดลอง (สมมุติ) สองครั้ง จะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ จึงจะถือว่าค่าทั้งสองนั้นใช้ได้ ค่าที่กำหนดไว้เป็นการควบคุมมีอยู่ 2 ประเภทซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีทดลองดังนี้

1. ความผิดพลาดเกิดจากการทำซ้ำ (repeatability) เป็นขนาดของความผิดพลาดซึ่งเกิดจากการทำการทดลองของคนๆเดียวกันในห้องปฏิบัติการอันเดียวกันโดยใช้วัสดุ เครื่องมือและวิธีการทดลองแบบเดียวกัน
2. ความผิดพลาดเกิดจากการทำใหม่ (reproducibility) เป็นขนาดของความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นจากการทดลองของคนหลายคน ในห้องปฏิบัติการคนละแห่ง โดยใช้วัสดุ เครื่องมือและวิธีการทดลองแบบเดียวกัน

CEMENT PROPERTIES

การทดสอบที่ 1

การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ไฮดรอลิก

Test for Specific Gravity of Hydraulic Cement

วัตถุประสงค์

เพื่อทำการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) ของซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement)

เอกสารอ้างอิง

มาตรฐาน ASTM C 188

ทฤษฎี

ความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ คือค่าอัตราส่วนของน้ำหนักของซีเมนต์ในอากาศต่อน้ำหนักของน้ำหนักของน้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 4° ซ. ที่มีปริมาตรเท่ากับซีเมนต์ ค่าความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ โดยปกติมักใช้ประกอบในการคำนวณหาค่าพื้นที่ผิวจำเพาะ (Specific Surface) ของซีเมนต์ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการบอกถึงความละเอียด (Fineness) ของซีเมนต์ นอกจากนั้นความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ยังใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญการคำนวณหาปฏิภาคส่วนผสม (Mix Proportion or Mix Design) ของคอนกรีตอีกด้วย ความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ยังใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญในการคำนวณหาปฏิภาคส่วนผสม (Mix Proportion or Mix Design) ของคอนกรีตอีกด้วย ความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์จะมีค่าอยู่ระหว่าง 3.05 – 3.20 ซึ่งค่าจะมากหรือน้อยนั้นโดยทั่ว ๆ ไปขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของเนื้อซีเมนต์และความละเอียดของซีเมนต์ ซีเมนต์ผสมหรือซีเมนต์ซิลิกาจะมีค่าความถ่วงจำเพาะต่ำกว่าค่าดังกล่าวข้างต้น ซีเมนต์ที่มีความละเอียดมากก็จะมีค่าความถ่วงจำเพาะสูง ในกรณีที่ไม่ได้มีการทดสอบหาค่ามาก่อนมักจะสมมุติค่าความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 ปริมาณ 3.15

ในการทดสอบหาค่าต่าง ๆ ถ้าหากว่าต้องทำการทดสอบมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไปนั้นโดยทั่ว ๆ ไปจะมีการควบคุมขนาดของความผิดพลาด (Random Error) ที่เกิดขึ้น ในการควบคุมปกติจะถือว่าผลต่างของการทดลอง (สมมุติว่า) สองครั้ง จะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดไว้จึงจะถือว่าค่าทั้งสองนั้นใช้ได้ ค่าที่กำหนดไว้เป็นการควบคุมมีอยู่ 2 ประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีทดลองดังนี้

1. **ความผิดพลาดเกิดจากการทำซ้ำ (Repeatability)** เป็นขนาดของความผิดพลาด ซึ่งเกิดจากการทำการทดลองของคน ๆ เดียวกัน ในห้องปฏิบัติการอันเดียวกันโดยใช้วัสดุ เครื่องมือและวิธีการทดลองแบบเดียวกัน
2. **ความผิดพลาดเกิดจากการทำใหม่ (Reproducibility)** เป็นขนาดของความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นจากการทดลองของคนหลายคน ในห้องปฏิบัติการคนละแห่ง โดยใช้วัสดุ เครื่องมือ และวิธีการทดลองแบบเดียวกัน

สำหรับการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ไฮดรอลิกนี้ ค่า Repeatability และ Reproducibility ที่ยอมรับกันเป็น 0.03 และ 0.10 ตามลำดับ ดังนั้นผลของการทดสอบสองครั้งไม่ควรจะแตกต่างกันมากกว่าค่าที่กำหนดไว้ข้างบน

วัสดุทดสอบ

ซีเมนต์ผงที่ต้องการทดสอบหนักประมาณ 200 กรัม


เครื่องมือทดสอบ

1. ขวดทดลองมาตรฐานเลอแชททีเลียร์ (Standard Le Chatelier Flask) จำนวน 1 ใบ ดังแสดงในรูปที่ 1
2. หลอดกรวยสำหรับกรอกซีเมนต์ผงลงในขวดมาตรฐาน จำนวน 1 ใบ
3. เทอร์โมมิเตอร์ (0o – 100o ซ.) จำนวน 1 อัน
4. น้ำมันก๊าด (Kerosene) ปริมาตรประมาณ 1000ml
5. อ่างน้ำขนาดประมาณ 2000 มล. จำนวน 1 ใบ
6. เครื่องชั่งอ่านได้ละเอียดไม่น้อยกว่า 0.1 ก.
7. ถาดสำหรับใส่ซีเมนต์ จำนวน 1 ใบ

วิธีทดสอบ

1. จัดเตรียมน้ำในอ่างให้มีอุณหภูมิคงที่ที่ 20 เซลเซียส ตามที่กำหนดไว้ พยายามควบคุมอุณหภูมิในอ่างน้ำให้มีอุณหภูมิคงที่ตลอดการทดลอง
2. เทน้ำมันก๊าดลงในขวดทดลองมาตรฐานเลอแชททีเลียร์ จนกระทั่งระดับของน้ำมันก๊าดอยู่ระหว่างขีดบอกปริมาตร 0 และ 1 มิลลิลิตร คอขวดซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำมันก๊าดควรขีดให้แห้ง
3. จุ่มขวดทดลองในอ่างน้ำในข้อที่ 1. แล้วให้ทิ้งไว้จนกระทั่งอุณหภูมิของน้ำมันก๊าดและน้ำในอ่างเท่ากัน อ่านค่าอุณหภูมิของน้ำและขีดค่าปริมาตรของน้ำมันก๊าดในขวดทดลอง
4. ชั่งน้ำหนักของขวดทดลองและน้ำมันก๊าดครั้งแรก จากนั้นค่อย ๆ ใส่ซีเมนต์ลงในขวดทดลอง การใส่ซีเมนต์ควรไม่ให้ซีเมนต์ตกกระจาย และจะต้องระวังไม่ให้ซีเมนต์เกาะติดตามคอขวดทดลองด้วย
5. ให้หยุดใส่ซีเมนต์เมื่อระดับของน้ำมันก๊าดขึ้นมาอยู่ระหว่างช่วงของขีดบอกปริมาตรส่วนบนของขวดทดลอง จากนั้นทำการไล่ฟองอากาศซึ่งอาจเกาะอยู่กับผงซีเมนต์ การไล่ฟองอากาศให้ปิดปากขวดทดลองด้วยจุกแก้ว แล้วเอียงขวดและหมุนช้า ๆ จนกระทั่งไม่มีฟองอากาศลอยขึ้นมาอีก
6. จุ่มขวดทดลองในอ่างน้ำอีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกับข้อที่ 3. ก่อนจะอ่านปริมาตรทุกครั้ง ผู้ทำการทดลองจะต้องแน่ใจว่าอุณหภูมิของน้ำมันก๊าดในขวดทดลองเท่ากับอุณหภูมิของน้ำในอ่าง เพื่อที่จะไม่ให้อุณหภูมิของน้ำมันก๊าดในการอ่านครั้งแรกและครั้งที่สองต่างกันไม่เกินกว่า 0.2 เซลเซียส
7. อ่านอุณหภูมิของน้ำและปริมาตรของน้ำมันก๊าดในขวดทดลอง
8. ชั่งน้ำหนักของขวดทดลองและน้ำมันก๊าดครั้งหลัง ผลต่างของน้ำหนักของการชั่งสองครั้งจะเท่ากับน้ำหนักของซีเมนต์ที่ใส่ลงไป
9. ทำการทดลองซ้ำอีกอย่างน้อย 1 ครั้ง จากข้อ 2. ถึงข้อ 8. จนกว่าจะได้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ

****หมายเหตุ**** : ในการทำความสะอาดขวดทดลองให้ใช้น้ำมันก๊าดล้างเท่านั้น ห้ามใช้น้ำล้างเป็นอันขาด



รูปที่ 1 ขวตมาตรฐานเลอแซททีเลียร์

การคำนวณ


1. ผลต่างระหว่างปริมาตรที่อ่านได้ของครั้งแรกและครั้งที่สองจะเท่ากับปริมาตรของน้ำมันก๊าดที่ถูกแทนที่โดยซีเมนต์ที่ใช้
2. ผลต่างของน้ำหนักของขวดทดลองและน้ำมันก๊าดทั้งสองครั้งจะเท่ากับน้ำหนักของซีเมนต์ที่ใส่ลงไป
ในขวดทดลอง
3. คำนวณหาความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ให้ได้ละเอียดถึงจุดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ดังนี้

$$\text{ความถ่วงจำเพาะ (ถ.พ.)} = \frac{\text{น้ำหนักของซีเมนต์, (ก.)}}{\text{ปริมาตรของน้ำมันก๊าดที่ถูกแทนที่ (มล.)}}$$

หมายเหตุ : ความหนาแน่นของน้ำที่ 4 เซลเซียสเท่ากับ 1 กรัม/ มิลลิลิตร

4. ในการหาค่าความถ่วงจำเพาะเฉลี่ยให้ปัดเศษตัวเลขเหลือเพียงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ข้อมูลและผลการทดสอบ

 <p>ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.พยุหะเทวี ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (053) 944157-66 Fax (053) 892376</p>		<p>CE215 Structural Materials and Testing</p> <p>Specific Gravity of Hydraulic Cement Test</p> <p>การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ไฮดรอลิก -</p>		<p>มาตรฐาน ASTM C 188</p> <p>แผ่นที่ _____ / _____</p> <p>ref. _____</p>	
<p>ผู้ทดสอบ _____</p> <p>รหัสนักศึกษา _____</p> <p>กลุ่ม _____</p>		<p>วันที่ทดสอบ _____</p> <p>ชนิดของซีเมนต์ _____</p> <p>อุณหภูมิเฉลี่ยในห้องปฏิบัติการ _____ °C</p> <p>ความชื้นสัมพัทธ์, % _____</p>			
ลำดับ	รายการ	การทดลองครั้งที่			หมายเหตุ
		1	2	3	
1	ขีดปริมาตรของน้ำมันก๊าดครั้งแรก, มิลลิลิตร.				
2	อุณหภูมิของน้ำในอ่างครั้งแรก, เซลเซียส				
3	น้ำหนักขวดทดลองและน้ำมันก๊าดครั้งแรก, กรัม				
4	ขีดปริมาตรของน้ำมันก๊าดครั้งหลัง, มิลลิลิตร				
5	อุณหภูมิของน้ำในอ่างครั้งหลัง, เซลเซียส				
6	น้ำหนักขวดทดลองและน้ำมันก๊าดครั้งหลัง, กรัม				
7	น้ำหนักซีเมนต์ที่ใช่, กรัม				
8	ปริมาตรของน้ำมันก๊าดที่ถูกแทนที่, มิลลิลิตร				
9	ความถ่วงจำเพาะ				
ความถ่วงจำเพาะเฉลี่ย					

การทดลองที่ 2

การทดสอบหาค่าความชื้นเหลวปกติและระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์โดยใช้ เข็มแบบไวแคต

Test for Normal Consistency and Time of Setting of Cement by Vicat Apparatus

วัตถุประสงค์

เพื่อทำการทดสอบหาค่าความชื้นเหลวปกติ และระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์โดยใช้เข็มแบบไวแคต

เอกสารอ้างอิง

มาตรฐาน ASTM C 187, C 191

มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 8, เล่ม 9

ทฤษฎี

ในการทดสอบหาคคุณสมบัติต่าง ๆ ของซีเมนต์ที่ได้มาตรฐานนั้นปริมาณน้ำที่นำไปผสมกับซีเมนต์จะต้องเป็นปริมาณที่เหมาะสมและตรงตามมาตรฐาน มิเช่นนั้นแล้วผลของการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ได้ย่อมไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกันได้

ปริมาณน้ำที่พอเหมาะหรือเหมาะสมนั้นหมายถึงปริมาณน้ำ (คิดเป็นร้อยละของน้ำหนักของซีเมนต์) ที่เมื่อผสมกับซีเมนต์แล้วทำให้ซีเมนต์เพสต์มีความชื้นเหลวปกติ (Normal Consistency) สภาพความชื้นเหลวปกติของซีเมนต์หมายถึงสภาพที่เมื่อปล่อยเข็มมาตรฐานไวแคต (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร) แล้วเข็มนั้นจะจมลงไป ในซีเมนต์เพสต์ 10 มิลลิเมตร ในระยะเวลา 30 วินาที

กล่าวโดยสรุป การทดสอบเรื่องนี้เป็น การทดสอบหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในการทดสอบหาคคุณสมบัติอื่น ๆ ของซีเมนต์ต่อไปนั่นเอง

ระยะเวลาก่อตัว (Time of Setting) ของซีเมนต์ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอันหนึ่งของซีเมนต์ หากซีเมนต์ที่ใช้ งานก่อตัวเร็วเกินไปแล้ว เมื่อนำไปใช้งานคอนกรีตทั่ว ๆ ไป ผู้ดำเนินงานก็อาจจะไม่มีเวลาเพียงพอในการนำคอนกรีตไปเทลงแบบได้อย่างสมบูรณ์ ซีเมนต์อาจก่อตัวก่อน ซึ่งหมายความว่าหลังจากเวลานั้นแล้วเราไม่ควรจะเคลื่อนย้ายคอนกรีตสดอีกต่อไป เพราะอาจทำให้คอนกรีตเสื่อมคุณภาพได้ อย่างไรก็ตามหากระยะเวลาก่อตัวของคอนกรีตนานมากจนเกินควร ก็อาจมีอุปสรรคต่อการก่อสร้างได้ อาทิเช่น ทำให้ถอดแบบได้ช้า การถอดแบบได้ช้าทำให้เสียเวลาก่อสร้าง เป็นต้น

โดยทั่ว ๆ ไปเกณฑ์กำหนดระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทุกประเภท โดยวิธีนี้จะต้องไม่ต่ำกว่า 45 นาที

การหาระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์โดยใช้เข็มแบบไวแคตนั้น หมายถึงระยะเวลา (นับตั้งแต่เมื่อเตรียมตัวอย่างเสร็จ) ที่เมื่อนำเข็มไวแคตมาตรฐานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร ปล่อยลงไปในซีเมนต์เพสต์ที่ผสมน้ำ และมีความชื้นเหลวปกติแล้ว เข็มนั้นจะจมลงไป 25 มิลลิเมตร หลังจากเมื่อปล่อยเข็มได้ 30 วินาที

อุณหภูมิและความชื้น

1. อุณหภูมิของอากาศในบริเวณที่ทำการทดลอง ควรอยู่ระหว่าง 20 ถึง 27.5 เซลเซียส อุณหภูมิของน้ำที่ใช้ผสมและของห้องเก็บความชื้นควรอยู่ระหว่าง 23 ± 1.7 เซลเซียส

2. ความชื้นสัมพัทธ์ในบริเวณที่ทำการทดลอง ไม่ควรต่ำกว่าร้อยละ 50
3. ความชื้นสัมพัทธ์ของห้องเก็บความชื้นที่ใช้เก็บตัวอย่างทดลองไม่ควรต่ำกว่าร้อยละ 90

วัสดุทดลอง

ซีเมนต์ผงที่ต้องการทดสอบหนักประมาณ 3650 กรัม

เครื่องมือ

1. เครื่องมือทดสอบแบบไวแคต ซึ่งมีลักษณะและรูปร่างดังแสดงในรูปที่ 1
2. เครื่องชั่งอ่านได้ละเอียดไม่น้อยกว่า 0.1 กรัม
3. หลอดแก้วสำหรับตวงขนาด 200 มิลลิลิตร และมีขีดอ่านปริมาตรได้ละเอียดถึง 1 มิลลิลิตร จำนวน 1 อัน
4. เกรียงเหล็ก จำนวน 1 อัน
5. ถาดสำหรับผสมซีเมนต์ 1 ใบ
6. ภาชนะสำหรับใส่ซีเมนต์ 1 ใบ
7. ถังมือยาง 1 คู่

วิธีทดสอบ

การทดสอบหาความชื้นเหลวปกติของซีเมนต์

1. ชั่งซีเมนต์จำนวน 650 กรัม และใส่ลงในถาดสำหรับผสม
2. เกลี่ยซีเมนต์ให้มีลักษณะเป็นรูปกรวยภูเขาไฟ แล้วเทน้ำที่ทราบปริมาณที่แน่นอนลงไป (ในการทดสอบครั้งแรกอาจใช้น้ำประมาณ 26%) และในขณะที่เทน้ำนั้นให้ใช้เกรียงเกลี่ยซีเมนต์ด้านนอกเข้าไปด้านในด้วยเพื่อกันการระเหยของน้ำ ให้เทน้ำให้หมดภายในระยะเวลา 30 วินาที
3. ปลดอึ่งทิ้งไว้ให้ซีเมนต์ดูดซึมน้ำอีกเป็นเวลา 30 วินาที ในระหว่างนี้อาจใช้เกรียงช่วยป้องกันไม่ให้น้ำระเหยออกไป
4. หลังจากนั้นให้ใช้มือบีบ นวด ขยำ อย่างแรงเพื่อให้ น้ำกับซีเมนต์ผสมเข้ากันอย่างทั่วถึงเป็นระยะเวลา 90 วินาที
5. จากนั้นให้ใช้มือทั้งสองปั้นซีเมนต์เพสต์ที่ได้ให้เป็นก้อนกลม ๆ อย่างรวดเร็ว แล้วโยนจากมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่ง สลับกันไป จำนวน 6 ครั้ง โดยให้มือทั้งสองห่างกันประมาณ 15 เซนติเมตร
6. จากนั้นในขณะที่มือข้างหนึ่งถือซีเมนต์เพสต์ลูกกลมอยู่นั้น ให้อัดซีเมนต์เพสต์เข้าไปทางด้านใหญ่ของแบบวงแหวนรูปกรวยของเครื่องมือไวแคต ซึ่งถือไว้ด้วยมืออีกข้างหนึ่ง
7. ปาดซีเมนต์เพสต์ที่เกินอยู่ทางด้านใหญ่ของแบบออก โดยใช้มือเลื่อนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
8. วางแบบด้านใหญ่ลงบนแผ่นแก้ว แล้วปาดซีเมนต์เพสต์ที่เกินอยู่ทางด้านเล็กออกโดยใช้เกรียงตัดเฉียง ๆ กับด้านบนของแบบ จากนั้นให้ตกแต่งผิวหน้าให้เรียบร้อย โดยใช้ปลายเกรียงแตะ ๆ เท่านั้นห้ามมิให้มีการอัดซีเมนต์เพสต์ด้วยแรงใด ๆ ทั้งสิ้น
9. วางซีเมนต์เพสต์ให้อยู่ได้เข้มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ของเครื่องมือไวแคต (ควรตรวจสอบเครื่องมือก่อนว่าเข็มของเครื่องมือไวแคตสามารถเลื่อนขึ้นลงได้อย่างสม่ำเสมอ)
10. เลื่อนปลายเข็มให้แตะกับผิวของเพสต์ตรงกลางแบบจากนั้นอ่านสเกลหน้าปัทม์ (หรืออาจตั้งให้อ่านสเกลที่ศูนย์ก็ได้)
11. ให้ปล่อยเข็มทันทีเมื่อผสมซีเมนต์เสร็จแล้ว 30 วินาที

12. อ่านสเกลหน้าปัทม์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปล่อยเข็มไปได้ 30 วินาที ซึ่งจะทำให้ทราบได้ว่าเข็มจมลงไปเท่าใด
13. ให้เขียน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำที่ใช้ (เป็น %) กับส่วนที่เข็มจม (เป็น มิลลิเมตร)
14. ให้ทำการทดลองซ้ำหลาย ๆ ครั้ง (จากข้อ 1 ถึงข้อ 13) โดยใช้ซีเมนต์ใหม่ทุกครั้งจนกระทั่งสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำที่ใช้กับส่วนที่เข็มจมลงไป 10 มิลลิเมตรได้จากกราฟ ปริมาณน้ำที่หาได้ก็คือความชื้นเหลือปกติของซีเมนต์นั้น ๆ

การทดสอบหาระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-8 ของการทดสอบหาค่าความชื้นเหลือปกติของซีเมนต์ โดยใส่น้ำในปริมาณที่ทำให้ซีเมนต์มีความชื้นเหลือปกติ
2. ให้ทำการทดสอบหาระยะที่เข็มจมลงไปเมื่อปล่อยเข็มขนาด 1 มิลลิเมตร เมื่อเวลาผ่านไป หลังจากเตรียมตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 30 นาที และให้ทำการทดสอบซ้ำทุก ๆ 15 นาที หลังจากนั้น (ทุก ๆ 10 นาที สำหรับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสาม) จนกระทั่งได้ระยะเข็มจมน้อยกว่า 25 มิลลิเมตร
3. ในการทดสอบแต่ละครั้งให้เลื่อนปลายเข็มให้แตะกับผิวของเพสต์ จากนั้นให้อ่านสเกลหน้าปัทม์ (หรืออาจตั้งสเกลให้อ่านที่ศูนย์ก็ได้) แล้วปล่อยเข็มให้เลื่อนลงทันทีเป็นระยะเวลา 30 วินาที จากนั้นจึงอ่านสเกลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ทราบว่าเข็มจมลงไปเท่าใด (ในกรณีที่เพสต์เหลวมาก อาจใช้มือช่วยเพื่อป้องกันเข็มงอก็ได้)
4. ในการทดสอบแต่ละครั้งไม่ควรทดสอบใกล้กว่า 6.4 มิลลิเมตร จากจุดเดิมหรือ 9.5 มิลลิเมตร จากขอบด้านในของแบบรูปวงแหวน
5. หาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ผ่านไปในขณะที่เข็มจมลงไป 25 มิลลิเมตร ได้จากกราฟ ระยะเวลาที่หาได้คือระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์นั้น ๆ

หมายเหตุ



1. ระยะเวลาก่อตัวที่หาได้จากการทดลองครั้งนี้เป็นระยะเวลาก่อตัวเบื้องต้น (initial setting time) เท่านั้น ส่วนระยะเวลาก่อตัวขั้นสุดท้าย (final setting time) นั้นหมายถึงระยะเวลาที่ผ่านไปเมื่อปล่อยเข็มไม่จมลงเลย
2. ในการทดลองแต่ละครั้งควรทำความสะอาดเข็ม และตัดเข็มให้ตรงอยู่เสมอ

การคำนวณ



ปริมาณน้ำที่ต้องการเพื่อให้ได้ความชื้นเหลือปกติ ให้คำนวณเป็นร้อยละของน้ำหนักปูนซีเมนต์แห้งโดยคำนวณให้ละเอียดถึงร้อยละ 0.1 และต้องรายงานให้ละเอียดถึงร้อยละ 0.5



$$\text{ปริมาณน้ำ, \%} = \frac{\text{น้ำหนักน้ำที่ใช้(ก.)}}{\text{น้ำหนักปูนซีเมนต์แห้ง(ก.)}} \times 100$$

ข้อมูลและผลการทดสอบ

 <p>ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (053) 944157-66 Fax (053) 892376</p>						<p>CE215 Structural Materials and Testing Normal Consistency of Cement by Vicat Apparatus Test การทดสอบหาความชื้นเหลวปกติของซีเมนต์</p>		<p>ASTM C 187 มอก. 15 เล่ม 8 แผ่นที่ /</p>			
<p>ผู้ทดสอบ _____ รหัสนักศึกษา _____ กลุ่ม _____</p>						<p>วันที่ทดสอบ _____ ชนิดของซีเมนต์ _____ อุณหภูมิเฉลี่ยในห้องปฏิบัติการ _____ °C ความชื้นสัมพัทธ์, % _____</p>					
ทดสอบครั้งที่	น้ำหนักซีเมนต์ (กรัม)	น้ำหนักน้ำ (กรัม)	ปริมาณน้ำ (%)	ระยะเข็มจม (มิลลิเมตร)	หมายเหตุ	<p>กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำที่ใส่กับระยะที่เข็มจม</p>  <p>จากกราฟ, ค่าความชื้นเหลวปกติ (Normal Consistency), P =%</p>					
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

ข้อมูลและผลการทดสอบ

 <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏบรจบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรจบุรี 239 ถ. คุ้มแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.บรจบุรีใหม่ (053) 944157-66 Fax (053) 892376</p>	<p>CE215 Structural Materials and Testing Time of Setting of Cement by Vicat Apparatus การทดสอบหาระยะเวลาตั้งตัวของซีเมนต์</p>	<p>ASTM C 191 มอก. 15 เล่ม 9 แผ่นที่ /</p>		
ผู้ทดสอบ _____ รัศนภักศึกษา _____ กลุ่ม _____	วันที่ทดสอบ _____ ชนิดของซีเมนต์ _____ ค่าความชื้นเหลือปกติ (P), % _____			
	ห้องปฏิบัติการ _____ อุณหภูมิเฉลี่ย, เซลเซียส _____ ความชื้นสัมพัทธ์, % _____	ห้องเก็บความชื้น _____ อุณหภูมิเฉลี่ย, เซลเซียส _____ ความชื้นสัมพัทธ์, % _____		
ทดสอบ ครั้งที่	เวลาที่ผ่านไป (นาที)	ระยะเซ็ทจวม (มิลลิเมตร)	หมายเหตุ	<p style="text-align: center;">กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ผ่านไป กับ ระยะเซ็ทจวม</p>  <p style="text-align: center;">จากกราฟ, ระยะเวลาก่อนตั้ง (Initial Setting Time) = นาที</p>



รูปที่ 1 : เครื่องมือทดสอบแบบไวแคต

AGGREGATES

PROPERTIES

การทดลองที่ 3

การวิเคราะห์หาส่วนขนาดละเอียดของมวลรวมด้วยตะแกรง

Gradation of Aggregates by Sieve Analysis

วัตถุประสงค์

เพื่อหาค่าการกระจายขนาดอนุภาคของมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด โดยการร่อนด้วยตะแกรงมาตรฐาน

เอกสารอ้างอิง

มาตรฐาน ASTM C 136, C 33

ทฤษฎี

ส่วนขนาดละเอียดที่เหมาะสมของมวลรวมในภูมิภาคส่วนของคอนกรีตจะช่วยให้ได้คอนกรีตมีราคาถูก มีเนื้อแน่น สม่ำเสมอ คุณภาพดี และทำงานง่าย นอกจากนี้ยังมีผลต่อการแยกตัวของคอนกรีต ปริมาณน้ำที่ผสม ความสะอาดในการทำงาน ความยากง่ายในการตกแต่งผิวหน้าคอนกรีต

การวิเคราะห์หาส่วนขนาดละเอียดของมวลรวมโดยการร่อนผ่านตะแกรงโดยทั่ว ๆ ไปใช้ตะแกรงอยู่ 2 ชนิด คือ

1. ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน (U.S. Sieve)

เป็นตะแกรงซึ่งมีตาเป็นรูสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตะแกรงที่ใช้วัดขนาดของหินเริ่มจากเบอร์ 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2" และ 2" สำหรับตะแกรงคัดขนาดทรายมีขนาดเรียงกันคือเบอร์ 4, 8, 16, 30, 50 และ 100 ตัวเลขเบอร์บอกถึงจำนวนตาของตะแกรงต่อความยาว 1 นิ้ว เช่น ตะแกรงเบอร์ 30 หมายความว่า 1 นิ้ว แบ่งออกเป็น 30 ช่อง ดังนั้นใน 1 ตารางนิ้วจะมีจำนวนช่องทั้งสิ้น 900 ช่อง

2. ตะแกรงมาตรฐานของเทเลอร์ (Tyler Sieve)

เป็นตะแกรงซึ่งมีตาเป็นรูสี่เหลี่ยมจัตุรัส เช่นเดียวกับตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน แต่มีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อย อย่างไรก็ตามตะแกรงมาตรฐานของเทเลอร์ไม่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันนี้

รายละเอียดของตะแกรงมาตรฐานทั้ง 2 ชนิด ที่ใช้สำหรับงานคอนกรีตทั่ว ๆ ไป ได้แสดงไว้ในตาราง 1

โมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus)

โมดูลัสความละเอียด เป็นค่าที่แสดงถึงความละเอียดของมวลรวมว่ามีมากน้อยเพียงใด (ค่าที่น้อยกว่าแสดงว่าละเอียดมากกว่า) สามารถหาได้จากการวิเคราะห์มวลรวมด้วยตะแกรงมาตรฐาน โดยนำค่าร้อยละสะสมของน้ำหนักที่ค้างอยู่บนตะแกรงมาตรฐาน แต่ละตะแกรงมารวมกันแล้วหารด้วย 100

ตะแกรงมาตรฐานที่ใช้ในการคำนวณหาโมดูลัสความละเอียดนั้นคือ เบอร์ 100, 50, 30, 16, 8, 4, 3/8", 1 1/2" และขนาดใหญ่กว่าในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ทั้งนี้ไม่รวมตะแกรงที่มีขนาดครึ่งหนึ่ง (Half size) ของขนาดมาตรฐาน

ความหมายของโมดูลัสอีกอย่างหนึ่ง หมายถึง "ขนาดตะแกรงเฉลี่ย" ทั้งหมดของรอนนั้น ๆ โดยที่ตะแกรงเบอร์ 100 เป็นตะแกรงที่ 1 ตะแกรงเบอร์ 50 เป็นตะแกรงที่ 2 ตามลำดับ ดังนั้น ถ้าหากว่าทรายชนิดหนึ่งมีค่าโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 3.00 หมายความว่าทรายนั้นมีขนาดตะแกรงเฉลี่ยเป็นตะแกรงที่ 3 ซึ่งหมายถึงตะแกรงเบอร์ 30 นั่นเอง

ค่าโมดูลัสความละเอียดของทราย ที่ใช้ในงานคอนกรีตมีช่วงระหว่าง 2.20 สำหรับทรายละเอียดถึง 3.20 สำหรับทรายหยาบ

ตารางที่ 1 : รายละเอียดตะแกรงมาตรฐาน

ตะแกรงอเมริกัน (U.S. Sieve)	ขนาดช่องว่าง (มิลลิเมตร)
1 ½"	38.10
(1")	25.40
¾"	19.05
(½")	12.70
⅜"	9.53
No. 4	4.75
No. 8	2.38
No. 16	1.19
No. 30	0.589
No. 50	0.297
No.100	0.15

ตะแกรงเทเลอร์ (Tyler Sieve)	ขนาดช่องว่าง (มิลลิเมตร)
1 ½"	38.10
(1")	26.67
¾"	18.85
(½")	13.34
⅜"	9.42
No. 4	4.70
No. 8	2.36
No. 16	1.17
No. 30	0.589
No. 50	0.295
No.100	0.147

() แสดงขนาด "Half size" ซึ่งบางครั้งนิยมใช้ในงานก่อสร้าง

มาตรฐาน ASTM C 33 ได้กำหนดส่วนขนาดคละของมวลรวมแต่ละชนิดที่ใช้ในงานคอนกรีตไว้ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 : ข้อกำหนดส่วนขนาดคละของมวลรวม

ขนาดตะแกรง มาตรฐาน	น้ำหนักร้อยละผสมที่ค้ำบนแต่ละตะแกรง					
	มวลรวม ละเอียด	มวลรวมหยาบ				มวลรวมผสม
		¾" -No.4	1" -No.4	1½" - No.4	2" -No.4	
2"				0	0 - 5	
1 ½"			0	0 - 5		0 - 2
1"		0	0 - 5		30 - 65	
¾"		0 - 10		30 - 65		20 - 32
½"			40 - 75		70 - 90	
⅜"	0	45 - 80		70 - 90		43 - 53
No.4	0 - 5	90 - 100	90 - 100	95 - 100	95 - 100	55 - 65
No.8	0 - 20	95 - 100	95 - 100			64 - 74
No.16	15 - 50					73 - 82
No.30	40 - 75					81 - 89
No.50	70 - 90					92 - 98
No.100	90 - 98					98 - 99

ขนาดใหญ่มากที่สุดของมวลรวม (Maximum Size)

ขนาดใหญ่มากที่สุดของมวลรวมนั้น มักนิยมใช้เรียกขนาดของมวลรวมหยาบเท่านั้น เช่น หิน $\frac{3}{4}$ " หรือหิน 2" เป็นต้น ความหมายที่แท้จริงของขนาดใหญ่มากที่สุดของมวลรวม จะต้องการจากการวิเคราะห์มวลรวมด้วยตะแกรง ซึ่งขนาดใหญ่มากที่สุดหมายถึงขนาดของตะแกรงที่ใหญ่กว่าถัดขึ้นไปจากตะแกรงที่ใหญ่ที่สุดที่มีมวลรวมค้างอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

ตะแกรงที่ใช้หาขนาดใหญ่มากที่สุดของมวลรวมนั้น อาจจะเป็นตะแกรงมาตรฐาน หรือตะแกรงที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมตะแกรงขนาด Half size ด้วยก็ได้

แผนภูมิขนาดคละ (Grading Chart)

ผลของการวิเคราะห์หาส่วนขนาดคละของมวลรวมด้วยตะแกรง มักจะแสดงด้วยแผนภูมิขนาดคละ ซึ่งทำให้เห็นถึงการกระจายของขนาดอนุภาคของมวลรวมอย่างละเอียด แกนตั้งของแผนภูมิจะเป็นน้ำหนักร้อยละที่ค้าง (หรือที่ผ่าน) ตะแกรง ส่วนแกนนอน (Los Scale) จะแสดงขนาดของช่องว่างของตะแกรงหรือแสดงขนาดหมายเลขของตะแกรง

วัสดุทดลอง

ทรายและหินโม้ (หรือกรวด) ที่ต้องการทดสอบ

เครื่องมือทดสอบ

1. ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน (U.S. Sieves) สำหรับร่อนทรายเบอร์ 4, 8, 16, 30, 50, 100
2. ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน (U.S. Sieves) สำหรับร่อนหิน ขนาด 2", 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8" และเบอร์ 4
3. เครื่องชั่งซึ่งมีความละเอียดไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของน้ำหนักของมวลรวมที่ต้องการทดสอบ
4. แปรงทำความสะอาดตะแกรง
5. เกรียง
6. เครื่องร่อนมวลรวมละเอียดและเครื่องร่อนมวลรวมหยาบ

วิธีทดสอบ

การวิเคราะห์หาส่วนขนาดคละของมวลรวมละเอียดด้วยตะแกรง

1. แบ่งทรายที่ต้องการทดสอบจากที่เก็บมาประมาณ 500 กรัม โดยวิธีการแบ่งสี่ (Quartering Method) ให้ระมัดระวังอย่าให้ฝุ่นที่มีอยู่สูญหายไปด้วย โดยอาจทำทรายให้เปียกขึ้นเสียก่อนก็ได้
2. นำตะแกรงเบอร์ 4, 8, 16, 30, 50, 100 และถัดมาวางซ้อนกันเป็นชุด โดยตะแกรงขนาดใหญ่อยู่ข้างบนสุด วางเรียงกันลงตามลำดับ เททรายลงบนตะแกรงเบอร์ 4 ซึ่งอยู่ข้างบนสุดปิดฝาให้แน่น นำเข้าเครื่องร่อน (Mechanical Shaker)
3. เปิดสวิชท์ เครื่องร่อนจะทำการร่อนทราย ใช้เวลาประมาณ 10 นาที แล้วปิดสวิชท์
4. ชั่งน้ำหนักของทรายที่ค้างบนตะแกรงแต่ละเบอร์ รวมทั้งน้ำหนักทรายบน pan ด้วยไม้ควรถ่ายจากตะแกรงลงบนจานตาชั่งโดยตรง ควรจะเททรายลงกระดาษก่อนที่จะนำไปชั่งเพื่อป้องกันการตกหล่นของเม็ดทราย
5. ทำความสะอาดตะแกรงแต่ละอันด้วยแปรงโดยความระมัดระวัง
6. คำนวณหาร้อยละสะสมที่ค้างบนตะแกรงแต่ละขนาด
7. คำนวณหาค่าโมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus) โดยการรวมค่าร้อยละน้ำหนักสะสมที่ค้างบนแต่ละตะแกรง ตั้งแต่เบอร์ 4 ถึง 100 แล้วหารด้วย 100

8. นำเอาค่าร้อยละสะสมที่ค้ำบนตะแกรงแต่ละขนาดและขนาดตะแกรงมาตรฐาน มาเขียนกราฟจะได้ “แผนภูมิขนาดคละของทราย” (Grading Chart of Sand)

****หมายเหตุ**:**

ในกรณีที่การร่อนด้วยเครื่องร่อนไม่สามารถจะทำได้ การร่อนด้วยมือก็สามารถจะใช้แทนได้ โดยวิธีการเดียวกันกับการใช้เครื่องร่อน

การวิเคราะห์หาส่วนขนาดคละของมวลรวมหยาบด้วยตะแกรง

1. นำเอามวลรวมหยาบ (แห้ง) ที่ต้องการทดสอบจากที่เก็บมาประมาณเท่าที่กำหนด โดยวิธีแบ่งสี่ (Quartering Method)
2. ใช้เครื่องร่อนทำการร่อนมวลรวมหยาบแต่ละชนิด โดยใช้วิธีการเดียวกันกับการวิเคราะห์หาส่วนขนาดคละของมวลรวมละเอียด
3. นำเอาค่าร้อยละสะสมที่ค้ำบนตะแกรงแต่ละขนาดของตะแกรงมาตรฐานมาเขียนกราฟจะได้ “แผนภูมิขนาดคละของหิน” (Grading chart of Coarse Aggregates)

การทดสอบที่ 4

การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมของมวลรวม Test of Specific Gravity and Absorption of Aggregate

วัตถุประสงค์

เพื่อหาค่าความถ่วงจำเพาะทั้งหมด (Bulk Specific Gravity) และความถ่วงจำเพาะปรากฏ (Apparent Specific Gravity) รวมทั้งค่าการดูดซึมของมวลรวมละเอียด และมวลรวมหยาบ

เอกสารอ้างอิง

มาตรฐาน ASTM C 127 และ C 128

ทฤษฎี

ความถ่วงจำเพาะของมวลรวม หมายถึงอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของปริมาตรเนื้อแท้ของมวลรวมต่อน้ำหนักของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากัน โดยที่มวลรวมมีรูพรุน ดังนั้นความถ่วงจำเพาะของมวลรวมจึงอาจแยกออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

1. ความถ่วงจำเพาะทั้งหมด (Bulk Specific Gravity)

เป็นอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของปริมาตรของมวลรวม (ที่รวมทั้งรูพรุนทั้งหมดและช่องว่างภายในของมวลรวม) ต่อน้ำหนักน้ำที่มีปริมาตรเท่ากัน

2. ความถ่วงจำเพาะปรากฏ (Apparent Specific Gravity)

เป็นอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของปริมาตรเนื้อแท้ของมวลรวม (ที่รวมรูพรุนที่น้ำเข้าไม่ได้ (Impermeable porous) และช่องว่างภายในของมวลรวม) ต่อน้ำหนักของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากัน

3. ความถ่วงจำเพาะสมบูรณ์ (Absolute or True Specific Gravity)

เป็นอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของปริมาตรเนื้อแท้ของมวลรวม (ที่รวมรูพรุนและช่องว่าง) ต่อน้ำหนักของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากัน ความถ่วงจำเพาะสมบูรณ์อาจหาได้โดยทำเป็นผงละเอียดที่ไม่มีช่องว่างอยู่เลย อย่างไรก็ตามความถ่วงจำเพาะสมบูรณ์มีได้ประโยชน์ในงานคอนกรีต

ความถ่วงจำเพาะของมวลรวมขึ้นอยู่กับสมบัติของแร่ธาตุที่เป็นส่วนผสมและความพรุนของก้อนมวลรวม ความชื้นอาจทำให้ความถ่วงจำเพาะของมวลรวมเปลี่ยนแปลงไปได้ ความถ่วงจำเพาะนี้ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหาปริมาณส่วนผสมของหินและทรายในคอนกรีตโดยใช้เป็นตัวเปลี่ยนน้ำหนักที่กำหนดให้ของมวลรวมเป็นปริมาตรเนื้อแท้หรือเปลี่ยนปริมาตรเนื้อแท้ให้เป็นน้ำหนัก เพื่อหาปริมาณมวลรวมสำหรับการผสมนั้น ๆ

ตามปกติในการคำนวณปริมาณส่วนผสมของคอนกรีตจะใช้ความถ่วงจำเพาะทั้งหมด (Bulk specific Gravity) ของมวลรวมที่สภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง (Saturated Surface Dry) ความถ่วงจำเพาะของมวลรวมโดยทั่ว ๆ ไปจะมีค่าอยู่ระหว่าง 2.40 – 2.90


การดูดซึมของมวลรวม (Absorption of Aggregates) โครงสร้างภายในก้อนวัสดุผสม ประกอบด้วยเนื้อของแข็งและช่องว่าง ช่องว่างเหล่านั้นจะดูดความชื้นเข้าไปเก็บไว้ได้ การผสมคอนกรีตจึงต้องคำนึงถึงคุณสมบัติข้อนี้ด้วย เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในส่วนผสมให้ได้ความชื้นเหลวคงที่อันจะทำให้คอนกรีตมีเนื้อสม่ำเสมอ

ปริมาณน้ำในมวลรวมอาจอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งใน 4 อย่าง ดังแสดงในรูปที่ 1

1. แห้งด้วยเตาอบ (Oven Dry) ในสภาวะนี้มวลรวมสามารถดูดซึมความชื้นได้เต็มที่

2. แห้งในอากาศ (Air Dry) หรือแห้งที่ผิวแต่มีความชื้นอยู่ภายในช่องว่างข้างใน ในปริมาณที่น้อยกว่า สภาวะอิมตัวและผิวแห้ง ดังนั้นมวลรวมจึงอาจดูดซึมความชื้นได้บ้าง
3. อิมตัวและผิวแห้ง (Saturated Surface-Dry) เป็นสภาวะที่ดีที่สุด โดยที่มวลรวมไม่คายน้ำออกหรือดูด น้ำจากคอนกรีต
4. ชื้นหรือเปียก (Damp or Wet) เป็นสภาวะที่ปริมาณความชื้นสูงมากเกินไป โดยมีน้ำหุ้มก้อนมวล รวมอยู่ด้วย

ดังนั้น การทดสอบหาการดูดซึมของมวลรวมจึงมีประโยชน์ในการหาปริมาณของน้ำที่มวลรวมคายออกมา หรือดูดซึมเข้าไปจากส่วนผสมของคอนกรีต ซึ่งทำให้เราสามารถปรับปริมาณน้ำในส่วนผสมของคอนกรีตให้เหมาะสม ตามสภาวะของมวลรวมที่แท้จริง



รูปที่ 1 : สภาวะความชื้นของมวลรวม

วัสดุทดลอง

มวลรวมละเอียดที่ต้องการทดสอบน้ำหนักประมาณ 1,000 กรัม

เครื่องมือทดสอบ

1. เครื่องชั่งที่สามารถชั่งได้ละเอียด 0.1 กรัม
2. กระบอกลอย ขนาดความจุ 500 มล.
3. กรวยโลหะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.75 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนล่าง 8.9 ซม. ความสูง 7.4 ซม. ทำด้วยแผ่นโลหะหนาประมาณ 0.9 มิลลิเมตร
4. เหล็กกระทุ้ง ปลายเรียบเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ซม. น้ำหนัก 340 กรัม
5. ตะกร้าลวดเหล็ก
6. เครื่องเป่าลม
7. ถาดโลหะ
8. ผ้าแห้ง
9. เตาอบ

การคำนวณ

ค่าความถ่วงจำเพาะของมวลรวมละเอียด

1. คำนวณหาความถ่วงจำเพาะทั้งหมด (Bulk Specific Gravity) ที่สภาวะแห้งด้วยเตาอบ ได้จาก

$$\text{ความถ่วงจำเพาะทั้งหมด} = \frac{A}{B + 500 - C}$$

โดยที่ A = น้ำหนักของมวลรวมละเอียดที่แห้งด้วยเตาอบ, กรัม

B = น้ำหนักของกระบอกตวงและน้ำที่ระดับ 500 มิลลิลิตร, กรัม

C = น้ำหนักของกระบอกตวงที่มีมวลรวมละเอียดและน้ำที่ระดับ 500 มิลลิลิตร, กรัม

2. คำนวณหาความถ่วงจำเพาะทั้งหมด (Bulk Specific Gravity) ที่สภาวะอิ่มตัว ผิวแห้ง (Saturated Surface Dry Basis) ได้จาก

$$\text{ถ่วงจำเพาะทั้งหมด (อิ่มตัวผิวแห้ง)} = \frac{500}{B + 500 - C}$$

3. คำนวณหาร้อยละของการดูดซึม ได้จาก

$$\text{การดูดซึม, \%} = \frac{500 - A}{A} \times 100$$

ค่าความถ่วงจำเพาะของมวลรวมหยาบ

1. คำนวณหาความถ่วงจำเพาะทั้งหมด (Bulk Specific Gravity) ในสภาวะแห้งด้วยเตาอบได้จาก

$$\text{ความถ่วงจำเพาะทั้งหมด} = \frac{A}{B - C}$$

โดยที่ A = น้ำหนักของมวลรวมที่แห้งด้วยเตาอบ, กรัม

B = น้ำหนักของมวลรวมที่สภาวะอิ่มตัวผิวแห้งที่ชั่งในอากาศ, กรัม

C = น้ำหนักของมวลรวมที่สภาวะอิ่มตัวผิวแห้งที่ชั่งในน้ำ, กรัม

2. คำนวณหาความถ่วงจำเพาะทั้งหมด (Bulk Specific Gravity) ในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง (Saturated Surface-Dry) ได้จาก

$$\text{ความถ่วงจำเพาะทั้งหมด} = \frac{B}{B - C}$$

3. คำนวณหาความถ่วงจำเพาะปรากฏ (Apparent Specific Gravity) ได้จาก

$$\text{ความถ่วงจำเพาะทั้งหมด} = \frac{A}{A - C}$$

4. คำนวณหาร้อยละของการดูดซึม (Percentage of Absorption) ได้จาก

$$\text{การดูดซึม, \%} = \frac{B - A}{A} \times 100$$

ข้อมูลและผลการทดสอบ


การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของมวลรวมละเอียด

1. นำเอามวลรวมละเอียดจากที่เก็บมาประมาณ 1000 กรัม โดยใช้วิธีการของการแบ่งสี่ (Method of Quartering)
2. จากนั้นนำมวลรวมละเอียดมาทำให้แห้งโดยใช้เครื่องเป่าลมเป่ามวลรวมละเอียดให้ทั่ว จนมวลรวมละเอียดนั้นแห้งสม่ำเสมอและอยู่ในสถานะของการไหลอิสระ (Free Flowing)
3. การทดสอบว่ามวลรวมละเอียดอยู่ในสถานะของการไหลอิสระทำได้โดยเทมวลรวมละเอียดนั้นลงในกรวยโลหะจนเต็ม แล้วกระทุ้งเบา ๆ ด้วยเหล็กกระทุ้ง เป็นจำนวน 25 ครั้ง จากนั้นยกกรวยขึ้นตรง ๆ ในแนวตั้ง ถ้าหากว่ามวลรวมละเอียดยังมีความชื้นที่ผิว (Surface Moisture) อยู่ มวลรวมละเอียดนั้นจะยังคงรูปร่างเป็นรูปกรวยอยู่
4. ในกรณีที่ยังมีความชื้นที่ผิวอยู่ ให้ใช้เครื่องเป่าลมไล่ความชื้นที่ผิวต่อไปอีก แล้วนำมวลรวมละเอียดไปทดสอบในกรวยโลหะอีกเช่นเดิม ทำเช่นนี้เป็นช่วง ๆ จนกระทั่งเห็นว่า เมื่อยกกรวยขึ้นแล้วมวลรวมละเอียดยุบตัวลงเล็กน้อย ซึ่งแสดงว่ามวลรวมละเอียดนั้นมีการไหลตัวอิสระ ไม่มี ความชื้นที่ผิว เราเรียกว่าอยู่ในสถานะอิมตัวผิวแห้ง (Saturated Surface Dry)
5. จากนั้นให้เทมวลรวมละเอียดจำนวน 500 กรัม ลงไปในกระบอกตวง แล้วเติมน้ำจนถึงขีดระดับประมาณ 450 มล.
6. เขย่ากระบอกตวงเพื่อไล่ฟองอากาศออก เติมน้ำจนถึงระดับ 500 มิลลิลิตร
7. ชั่งหาน้ำหนักของกระบอกตวง มวลรวมและน้ำทั้งหมด
8. เทมวลรวมละเอียดออกจากกระบอกตวงใส่ในถาดโลหะ แล้วนำไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 100-110 เซลเซียส จนกระทั่งได้น้ำหนักคงที่ (อบประมาณ 24 ชั่วโมง) จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ 1 - 1 ½ ชั่วโมง แล้วชั่งหาน้ำหนักของมวลรวมละเอียดที่แห้ง
9. ชั่งหาน้ำหนักของกระบอกตวงที่มีน้ำที่ระดับ 500 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิประมาณ 23 °ซ.

การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของมวลรวมหยาบ

1. นำมวลรวมหยาบจากที่เก็บมาประมาณเท่าที่ต้องการ โดยวิธีการของการแบ่งสี่ (Method of Quartering) ร่อนเอาส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ทิ้งไป
2. ล้างมวลรวมหยาบด้วยน้ำ เพื่อขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ติดตามผิวของมวลรวมหยาบนั้น
3. นำเอามวลรวมหยาบแต่ละก้อนมาเช็ดถูด้วยผ้า ให้น้ำที่เกาะตามผิวของมวลรวมหยาบถูกดูดซับไป โดยที่ผิวของมวลรวมหยาบยังชื้นอยู่ หลีกเลี่ยงอย่าให้มีการระเหยของความชื้นในขณะที่เช็ดถู มวลรวมหยาบจะอยู่ในสถานะอิมตัวผิวแห้ง
4. ชั่งน้ำหนักของมวลรวมหยาบในสถานะอิมตัวผิวแห้ง
5. เทมวลรวมหยาบในสถานะอิมตัวผิวแห้งลงในตะกร้าลวดเหล็กแล้วชั่งหาน้ำหนักในน้ำที่อุณหภูมิประมาณ 23 °ซ.
6. จากนั้นนำเอามวลรวมหยาบนั้นไปอบในเตาอบอุณหภูมิประมาณ 100-110 °ซ. จนได้น้ำหนักคงที่ แล้วทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องประมาณ 1-3 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำไปชั่ง

ข้อมูลและผลการทดสอบ

 <p>ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (053) 944157-66 Fax (053) 892376</p>	<p>CE215 Structural Materials and Testing</p> <p>Test of Specific Gravity and Absorption of Aggregate</p> <p>การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของมวลรวม</p>	<p>ASTM C127, C128</p> <p>C2 Part 2</p> <p>แผ่นที่ /</p>							
<p>ผู้ทดสอบ _____ รหัสนักศึกษา _____ กลุ่ม _____</p>									
<p>Specific Gravity and Absorption of fine Aggregate Test</p> <p>การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของมวลรวมละเอียด</p>				<p>Specific Gravity and Absorption of coarse Aggregate Test</p> <p>การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของมวลรวมหยาบ</p>					
ชนิดของมวลรวมละเอียด				ชนิดของมวลรวมหยาบ					
ลำดับที่	รายการ	การทดสอบ		ค่าเฉลี่ย	ลำดับที่	รายการ	การทดสอบ		ค่าเฉลี่ย
		1	2				1	2	
1	ปริมาตรของกระบอกตวง, กรัม				1	น้ำหนักของมวลรวมหยาบในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง (B), กิโลกรัม			
2	น้ำหนักของกระบอกตวง, กรัม				2	น้ำหนักของตะกร้าลวดเหล็กในน้ำ, กิโลกรัม			
3	น้ำหนักของมวลรวมในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง, กรัม				3	น้ำหนักของตะกร้าลวดเหล็ก+มวลรวมหยาบในน้ำ, กิโลกรัม			
4	น้ำหนักของน้ำ+มวลรวม+กระบอกตวง (C), กรัม				4	น้ำหนักของน้ำมวลรวมหยาบอิ่มตัวในน้ำ (C), กิโลกรัม			
5	น้ำหนักของน้ำ 500 มล.+กระบอกตวง (B), กรัม				5	น้ำหนักของมวลรวมหยาบในสภาวะแห้งด้วยเตาอบ (A), กิโลกรัม			
6	น้ำหนักของมวลรวมในสภาวะแห้งด้วยเตาอบ (A), กรัม				6	ความถ่วงจำเพาะทั้งหมดของมวลรวมหยาบในสภาวะแห้งด้วยเตาอบ			
7	ความถ่วงจำเพาะทั้งหมดในสภาวะแห้งด้วยเตาอบ				7	ความถ่วงจำเพาะทั้งหมดของมวลรวมหยาบในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง			
8	ความถ่วงจำเพาะเนื้อแท้ในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง				8	ความถ่วงจำเพาะปรากฏ			
9	ความถ่วงจำเพาะปรากฏ				9	ร้อยละของการดูดซึมน้ำ, %			
10	ร้อยละของการดูดซึมน้ำ, %								
หมายเหตุ:									

การทดสอบที่ 5

การทดสอบหาหน่วยน้ำหนักของมวลรวม

Test for Unit Weight of Concrete Aggregate

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบหาค่าหน่วยน้ำหนักของมวลรวมละเอียด และมวลรวมหยาบ

เอกสารอ้างอิง

มาตรฐาน ASTM C 29

ทฤษฎี

หน่วยน้ำหนักของมวลรวมหมายถึงน้ำหนักของมวลรวมต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปนิยมใช้หน่วยเป็น กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร หน่วยน้ำหนักมีความสำคัญสำหรับประมาณการหาปริมาณของวัสดุที่ใช้ และใช้สำหรับการคำนวณหาปริมาณส่วนผสม โดยที่การหาปริมาณส่วนผสมนั้นใช้วิธีการตวงปริมาตร (Volumetric Basis)

หน่วยน้ำหนักของมวลรวมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความชื้นที่มีอยู่ในมวลรวม เช่น หลวมหรืออัดแน่น เป็นต้น อย่างไรก็ตามการทดสอบหาหน่วยน้ำหนักของมวลรวมตามมาตรฐานนั้นจะหาในสภาพที่แห้งและอัดแน่น มวลรวมโดยทั่ว ๆ ไปจะมีค่าหน่วยน้ำหนักดังแสดงไว้ในตารางที่ 1

วัสดุทดลอง

มวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบที่ต้องการทดสอบ

เครื่องมือทดสอบ

1. เครื่องชั่ง
2. เหล็กกระทุ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 ซม. ยาวประมาณ 60 ซม. และมีปลายมนด้านหนึ่ง
3. กระบอกลอดรูปทรงกระบอก ซึ่งใช้สำหรับตวงมวลรวม ความจุและขนาดของกระบอกลอดสำหรับมวลรวมแต่ละชนิดที่ต้องการทดสอบ ควรเป็นไปตามตารางที่ 2
4. เต้าอบ
5. แผ่นกระຈก

วิธีทดสอบ

1. นำมวลรวมที่ต้องการทดสอบไปอบในเต้าอบให้ได้น้ำหนักคงที่ที่อุณหภูมิ 100 - 110 เซลเซียส แล้วทิ้งไว้ให้เย็น
2. ใส่ น้ำ ที่อุณหภูมิห้องลงในกระบอกลอดให้เต็ม ไล่ฟองอากาศและน้ำที่มีอยู่เกินโดยใช้แผ่นกระຈกปิด
3. คำนวณหาน้ำหนักของน้ำในกระบอกลอดโดยการชั่ง
4. วัดอุณหภูมิของน้ำ แล้วคำนวณหาหน่วยน้ำหนักของน้ำจากตารางที่ 3
5. เทมวลรวมลงในกระบอกลอดให้สูงประมาณ 1/3 ของความสูง ใช้มือปาดผิวให้เรียบ แล้วกระຈกด้วยเหล็กกระทุ้งให้ทั่วจำนวน 25 ครั้ง
6. เทมวลรวมเพิ่มลงในกระบอกลอดให้ได้ความสูงประมาณ 2/3 ของความสูง ใช้มือปาดผิวน้ำให้เรียบ แล้วกระຈกให้ทั่วอีก 25 ครั้ง

7. เทมวอลรวมเพิ่มลงไปใกระบอกตวงอีกจนล้นกระบอกตวง แล้วกระทุ้งให้ทั่วอีก 25 ครั้ง
หมายเหตุ : ในการกระทุ้งขั้นแรกพยายามอย่าให้เหล็กกระแทกฐานกระบอกตวงแรงเกินไปและในการกระทุ้งขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ให้ใช้แรงกระทุ้งที่พอเหมาะที่ทำให้เหล็กกระทุ้งถึงชั้นก่อนของมวลรวมเท่านั้น
8. ปาดผิวหน้าของมวลรวมให้เรียบร้อยด้วยมือหรือด้วยเหล็กกระทุ้ง (สำหรับมวลรวมหยาบให้ปาดให้เรียบในลักษณะที่ประมาณว่าส่วนที่โผล่ออกมาของมวลรวมหยาบเท่า ๆ กับช่องว่างที่ผิวหน้าของกระบอกตวง
9. ชั่งหาน้ำหนักของมวลรวมในกระบอกตวง แล้วคำนวณหาหน่วยน้ำหนักของมวลรวม
10. ผลการทดสอบจากมวลรวมชนิดเดียวกัน ควรผิดพลาดไม่เกิน 1%

ตารางที่ 1 : หน่วยน้ำหนักของมวลรวมตามธรรมชาติโดยทั่ว ๆ ไป

ชนิดของมวลรวม	สภาวะ ความชื้น	หน่วยน้ำหนัก, กก./ม. ³	
		หลวม	อัดแน่น
1. ทราย	แห้ง	1140 – 1600	1520 – 1840
	ชื้น	1360 – 1520	-
2. กรวด, ตะแกรงเบอร์ 4” – ¾”	แห้งหรือชื้น	1470 – 1570	1580 – 1710
3. กรวด, ตะแกรงเบอร์ 4” – 1 ½”	แห้งหรือชื้น	1520 – 1650	1660 – 1790
4. ส่วนผสมของทรายและกรวดขนาดใหญ่สุด 1 ½”	แห้ง	-	1760 – 2000
	ชื้น	1600 – 1840	-
5. หินโม้, ตะแกรงเบอร์ 4” – ¾”	แห้งหรือชื้น	1410 – 1500	1520 – 1650
6. หินโม้, ตะแกรงเบอร์ 4” – 1 ½”	แห้งหรือชื้น	1450 – 1580	1600 – 1730

ตารางที่ 2 : ขนาดของกระบอกตวงโลหะรูปทรงกระบอก


ความจุ (ลิตร)	เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายใน มม.	ส่วนสูงภายใน มม.	ความหนาของโลหะไม่น้อย กว่า, มม.		ขนาดใหญ่สุดของ มวลรวม (สูงสุด), ซม.
			ที่ผนัง	ที่ฐาน	
3	155 ± 2	160 ± 2	2.5	5.0	12.5
10	205 ± 2	305 ± 2	2.5	5.0	25
15	255 ± 2	295 ± 2	3.0	5.0	40
30	355 ± 2	305 ± 2	3.0	5.0	100

ตารางที่ 3 : หน่วยน้ำหนักของน้ำ

อุณหภูมิ เซลเซียส	หน่วยน้ำหนัก กก./ลิตร
0	0.9999
2	1.0000
4	1.0000
6	1.0000
8	0.9999
10	0.9997
12	0.9995
14	0.9993
16	0.9990
18	0.9986

อุณหภูมิ เซลเซียส	หน่วยน้ำหนัก กก./ลิตร
20	0.9902
22	0.9978
24	0.9973
26	0.9968
28	0.9965
30	0.9957
32	0.9951
34	0.9944
36	0.9937
38	0.9930

ข้อมูลและผลการทดลอง

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.หัวแก้ว ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (053) 944157-66 Fax (053) 892376	CE215 Structural Materials and Testing Unit Weight of Concrete Aggregate Test การทดสอบหาหน่วยน้ำหนักของมวลรวม	ASTM C 29 C2 Part 3 แผ่นที่ /			
ผู้ทดสอบ _____ รหัสนักศึกษา _____ กลุ่ม _____					
ชนิดและแหล่งของมวลรวมละเอียด _____ ชนิดและแหล่งของมวลรวมหยาบ _____					
ลำดับที่	รายการ	มวลรวมละเอียด		มวลรวมหยาบ	
		1	2	1	2
1	น้ำหนักของกระบอกตวง, กิโลกรัม				
2	น้ำหนักของกระบอกตวง + น้ำ, กิโลกรัม				
3	อุณหภูมิของน้ำ, เซลเซียส				
4	น้ำหนักของน้ำที่เติมเข้าไปในกระบอกตวง, กิโลกรัม				
5	ปริมาตรของกระบอกตวง, ลิตร				
6	น้ำหนักของกระบอกตวง + มวลรวม, กิโลกรัม				
7	น้ำหนักของมวลรวมที่เติมเข้าไปในกระบอกตวง, กิโลกรัม				
8	หน่วยน้ำหนักของมวลรวม (กก./ม.3)	แต่ละตัวอย่าง			
		เฉลี่ย			
หมายเหตุ:					

CONCRETE MIX PROPORTIONING

การทดสอบที่ 6

การทดสอบหาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตและคุณสมบัติของคอนกรีตสด

Concrete mix proportioning test

and

fresh concrete property test

บทนำ

ในงานคอนกรีตใด ๆ ถ้าสามารถผสมคอนกรีตให้มีความชื้นเหลวสม่ำเสมอทุกครั้งที่ คอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว จะมีเนื้อแน่นและมีกำลังแข็งแรงสม่ำเสมอดีทั่วตลอด การที่ผสมคอนกรีตให้ได้ดีเหมือนกันทุกครั้ง นอกจากจะวัดสัดส่วนของปูนซีเมนต์ ทราย หิน ให้ถูกต้องตามสภาพการทำงาน และให้น้ำปูนกระจายหุ้มหิน ทราย และเหล็กเสริม ในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยไม่มีรูโพรง ไม่มีการแยกตัวของวัสดุผสมและไม่มีน้ำเยิ้มมากบนผิวแล้ว คอนกรีตที่เพิ่งผสมใหม่ๆ ซึ่งยังเหลวพอเทได้หรือที่เรียกว่าคอนกรีตสด (Fresh Concrete) ต้องมีความสามารถในการเทเข้าแบบได้ดี (Workability) สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของคอนกรีตสด

ความสามารถเทได้ (Workability) ความสามารถเทได้เป็นคุณสมบัติที่ต้องการอย่างหนึ่งของคอนกรีตสด หมายถึง การที่คอนกรีตสดสามารถไหลเข้าแบบหล่อได้ดี ทำให้แน่นตัวได้ง่ายและคอนกรีตที่หล่อได้ปราศจากรูโพรงต่างๆ กล่าวคือ ช่องว่างทั้งสี่ระหว่างวัสดุผสมจะต้องมีซีเมนต์เพสต์บรรจุเต็ม เหล็กเสริมก็ต้องมีคอนกรีตหุ้มอยู่ได้ อย่างดี และต้องไม่มีการแยกขนาดของส่วนผสมคอนกรีต ความสามารถเทได้ของคอนกรีตขึ้นอยู่กับ

1. ปริมาณน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ซึ่งอยู่ในเทอมของอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์ กล่าวคือถ้าใช้น้ำมากเกินไป คอนกรีตจะเหลวและและเทลงในแบบหล่อได้ง่าย แต่กำลังความแข็งแรงของคอนกรีตจะลดลง ควรใช้ปริมาณน้ำให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เกิดความสามารถเทได้ในขั้นต้น
2. รูปร่างและส่วนขนาดคละของวัสดุผสม ถ้าใช้วัสดุผสมที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมจะทำให้ได้ "ความสามารถเทได้" ดีกว่าวัสดุผสมที่มีรูปเป็นเหลี่ยมเป็นมุม วัสดุผสมที่มีความลดหล่นของขนาด อยู่ในพิภัก ทำให้ได้คอนกรีตมีเนื้อแน่นสม่ำเสมอต้องการปริมาณน้ำผสมน้อย มีคุณภาพดีและทำงานง่าย
3. ปริมาณซีเมนต์และชนิดของซีเมนต์ ปริมาณซีเมนต์มีผลมาจากอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ ถ้าใช้ซีเมนต์ที่ละเอียดจะมีผลทำให้ได้คอนกรีตที่เทเข้าแบบได้ง่ายกว่าปริมาณสารกระจายกักฟองอากาศ ถ้าใช้ในปริมาณที่พอเหมาะคอนกรีตจะมีความสามารถเทได้ง่าย แต่ถ้าใช้มากเกินไปจะทำให้กำลังของคอนกรีตลดลงอีก ทั้งความคงทนก็มีได้เพิ่มขึ้น
4. สารเคมีผสมเพิ่ม สารเคมีผสมเพิ่มบางชนิด เช่น พวก Hydrated Lime, Bentonite และ Fly Ash จะช่วยให้คอนกรีตมีความสามารถเทได้ดีขึ้น และนอกจากนั้นจะช่วยแก้การเยิ้มที่ผิวหน้าของคอนกรีต
5. เวลาและอุณหภูมิ ถ้าทิ้งคอนกรีตที่เพิ่งผสมเสร็จใหม่ๆไว้นานเกินกว่า 15 นาที คอนกรีตจะมีความสามารถเทได้ต่ำลง หรืออาจแข็งตัวไปเลย หากใช้อัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์น้อยเกินไปการเทคอนกรีตในวันที่อากาศร้อนหรืออุณหภูมิสูง ควรเพิ่มปริมาณน้ำที่จะใช้ผสมคอนกรีตให้มากขึ้นเล็กน้อย เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำและรักษา "ความสามารถเทได้" ของคอนกรีตให้คงที่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อคำนวณหาประสิทธิภาพส่วนผสมของคอนกรีต
2. เพื่อทดสอบหาความชื้นเหลวของคอนกรีตสดที่ประสิทธิภาพส่วนผสมต่าง ๆ โดยใช้วิธีทดสอบค่าการยุบตัวและการใช้โต๊ะการไหลแผ่นมาตรฐาน

เอกสารอ้างอิง

มาตรฐาน ASTM C 143 , C 124

วัสดุทดสอบ

คอนกรีตที่มีมวลรวมใหญ่สุดไม่เกิน 38 มม. (1 ½")

****หมายเหตุ****

ให้ผสมคอนกรีตในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการหล่อแท่งตัวอย่างสำหรับการทดสอบในการทดสอบคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ดังนี้

1. ตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. จำนวน 3 ตัวอย่าง
2. ตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. สูง 20 ซม. จำนวน 3 ตัวอย่าง
3. ตัวอย่างรูปคานหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 10 x 10 ซม. ยาว 50 ซม. จำนวน 3 ตัวอย่าง
4. ตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 15 x 15 ซม. สูง 15 ซม. จำนวน 3 ตัวอย่าง

เครื่องมือทดสอบ

1. กรวยเหล็กสำหรับวัดการยุบตัว ซึ่งเป็นรูปกรวยตัดทำด้วยแผ่นโลหะ ตอนล่างมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 200 มม. (8") ตอนบนมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 100 มม. (4") และสูง 300 มม. (12") มีหูสำหรับยกทั้งสองข้าง
2. โต๊ะการไหลแผ่นมาตรฐาน (Standard Flow Table) เป็นฐานแผ่นเรียบทำด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 762 มม. (30") มีเครื่องหมุน ซึ่งสามารถยกโต๊ะการไหลมาตรฐานให้ขึ้นและปล่อยให้ตกลงได้เป็นระยะ 12.7 มม. (½")
3. แบบรูปกรวยตัด (Frustum cone) ตอนบนมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 171 มม. (6 ¾") ตอนล่างมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 254 มม. (10") และสูง 127 มม. (5")
4. เหล็กกระทง เป็นแท่งเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (5/8") ยาวประมาณ 600 มม. (24") ปลายกลมมน
5. เครื่องวัดระยะการยุบตัว
6. เกรียงเหล็กและแปรงเหล็ก
7. แผ่นเหล็ก
8. ไม้บรรทัด

ทฤษฎี

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตเพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีความชื้นเหลวเหมาะสมสำหรับการทำงาน เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วมีกำลังและความคงทนตามที่ต้องการในราคาที่ประหยัด มีวิธีการทำ 2 ขั้นตอน คือ

- การเลือกวัสดุประกอบที่เหมาะสม
- การคำนวณหาสัดส่วนของวัสดุผสม

การคำนวณหาวัสดุที่ใช้ในการผสมคอนกรีต สำหรับในงานเล็ก ๆ ที่ไม่ต้องการกำลังคอนกรีตสูงมากหรือใช้ปริมาณคอนกรีตไม่มากนัก อาจกำหนดได้เลยโดยอาศัยข้อมูลหรือสถิติที่เคยปฏิบัติมาแล้วเป็นเกณฑ์ ดังในตารางที่ 1 สำหรับงานที่ต้องการควบคุมคุณภาพของคอนกรีตที่ได้ ก็จะมีวิธีการอยู่ 2 อย่าง คือ วิธีทดลองผสม และวิธีของ ACI

วิธีของ ACI ถูกเสนอโดยสถาบันคอนกรีตของอเมริกา เป็นวิธีที่ให้ผลค่อนข้างแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงและถูกต้อง ซึ่งจะต้องทราบถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุที่ใช้ทำคอนกรีตเสียก่อน เช่น ค่าความถ่วงจำเพาะ หน่วยน้ำหนัก โมดูลัสความละเอียด และเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ สามารถดำเนินการเป็นขั้น ๆ ดังนี้

1. เลือกค่าความยุบตัวที่เหมาะสมกับประเภทของงาน เพื่อให้ได้ความชื้นเหลวพอที่จะทำงานได้สะดวก (ตารางที่ 2)
2. เลือกขนาดโตสุดของวัสดุผสม ไม่ควรเกินกว่า $1/5$ ของส่วนแคบที่สุดของแบบ หรือ $1/3$ ของความหนาของแผ่นพื้น หรือ $3/4$ ของขนาดความห่างของเหล็กเสริมที่น้อยที่สุด (ตารางที่ 3)
3. ประมาณปริมาณน้ำที่ผสมและปริมาณฟองอากาศที่เกิดขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดโตสุด รูปร่าง และส่วนขนาดคละของวัสดุผสม (ตารางที่ 4)
4. เลือกอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ ขึ้นอยู่กับลักษณะที่คอนกรีตนั้นถูกนำออกไปใช้งานและกำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ต้องการ (ตารางที่ 5 และ 6)
5. คำนวณปริมาณซีเมนต์ที่ต้องใช้ เมื่อทราบปริมาณน้ำที่ใช้ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีต และอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์โดยน้ำหนักแล้ว ปริมาณซีเมนต์ที่ต้องใช้ในคอนกรีตต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรย่อมหาได้ซึ่งเท่ากับ ปริมาณน้ำจากขั้นที่ 3 หารด้วยอัตราส่วนจากขั้นที่ 4
6. คำนวณปริมาณวัสดุผสมหยาบ ปริมาณของวัสดุผสมหยาบคิดเป็นน้ำหนักมีค่าเท่ากับปริมาตรของวัสดุผสมหยาบคูณด้วยหน่วยน้ำหนักของวัสดุผสมหยาบนั้น โดยพิจารณาได้จากตารางที่ 7

ประมาณปริมาณวัสดุผสมละเอียด เมื่อได้ค่าต่าง ๆ ของส่วนผสมจนถึงลำดับที่ 6 แล้ว ปริมาณของวัสดุผสมละเอียดจะหาได้ดังนี้

ปริมาตรเนื้อแท้ของวัสดุผสมละเอียด = ปริมาตรของคอนกรีต - ปริมาตรเนื้อแท้ของส่วนผสมต่าง ๆ (ยกเว้นทราย)

โดยปริมาตรเนื้อแท้ของวัสดุคำนวณได้จากความถ่วงจำเพาะ และน้ำหนักของวัสดุ คือ

$$V_s = \frac{W_s}{G_s \rho_w}$$

โดยที่

- V_s = ปริมาตรเนื้อแท้, ลบ.ม.
 ρ_w = ความหนาแน่นน้ำ (=1000 กก./ลบ.ม.)
 W_s = น้ำหนักของวัสดุ
 G_s = ความถ่วงจำเพาะ

ปรับส่วนผสมเนื่องจากความชื้นของวัสดุผสม ตามปกติ วัสดุผสมที่ใช้งานจริงจะมีความชื้นสูงกว่าในสภาวะอิมตัวและผิวแห้ง ดังนั้นจึงต้องแก้ส่วนผสมให้เข้ากับสภาพจริง โดยเพิ่มน้ำหนักของวัสดุผสมขึ้นเท่ากับน้ำหนักน้ำที่ติดมา และลดน้ำในส่วนผสมออกในจำนวนเท่ากัน ในกรณีที่วัสดุผสมแห้งกว่าสภาวะอิมตัว ผิวแห้ง จะต้องแก้ส่วนผสมเช่นเดียวกันในทางตรงกันข้าม แล้วการปรับส่วนผสมด้วยการทดลองผสม

วิธีทดสอบความสามารถเทได้ (Workability) ของคอนกรีตไม่อาจทำได้โดยตรงแต่อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติที่สามารถวัดได้ คือ ความชื้นเหลว (Consistency) ของคอนกรีต ซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่าคอนกรีตที่ผสมเสร็จใหม่ ๆ นั้น กระด้างพอดี เปียก หรือ เละ ความสามารถเทได้ของคอนกรีตจะเป็นที่พอใจ หากความชื้นเหลวของคอนกรีตที่ผสมเสร็จใหม่ ๆ นั้น เหมาะสมที่จะทำให้คอนกรีตมีความแน่นตัวดีตามสภาพของแต่ละงาน

ตารางที่ 1 สัดส่วนการผสมคอนกรีตสำหรับงานประเภทต่าง ๆ

ประเภทของงาน	สัดส่วนคอนกรีต
	ซีเมนต์ : ทราย : หิน
งานเสา งานโครงสร้าง	1 : 1.5 : 3
งานพื้น งานคาน	1 : 2 : 4
งานถนน ฐานราก	1 : 2.5 : 4

ตารางที่ 2 ค่าความยุบตัวของคอนกรีตที่ใช้สำหรับการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ

ประเภทของงาน	ค่ายุบตัว (ซม.)	
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
งานฐานราก กำแพง คอนกรีตเสริมเหล็ก	8.0	2.0
งานฐานรากคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก งานคอนกรีตใต้น้ำ	8.0	2.0
งานพื้น คาน และผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.0	2.0
งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.0	2.0
งานพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	8.0	2.0
งานคอนกรีตขนาดใหญ่	8.0	2.0

ตารางที่ 3 ขนาดโตสุดของวัสดุผสมสำหรับงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ

ขนาดความหนาของโครงสร้าง (ซม.)	ขนาดโตสุดของหิน (มม.)			
	คาน ผนัง เสา	ผนังคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก	พื้นถนน คสล. รับน้ำหนักมาก	พื้นถนน คสล. รับน้ำหนักน้อย
5.0 - 15.0	12.5 - 20	20	20 - 25	20 - 40
15.0 - 30.0	20 - 40	40	40	40 - 75
30.0 - 75.0	40 - 75	75	40 - 75	75
มากกว่า 75.0	40 - 75	150	40 - 75	75 - 150

ตารางที่ 4 ปริมาณน้ำที่ต้องการสำหรับค่าความยุบตัวและวัสดุผสมขนาดต่าง ๆ

ค่ายุบตัว (ซม.)	ปริมาณน้ำ ลิตรต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม							
	3/8 "	1/2 "	3/4 "	1 "	1 1/2 "	2 "	3 "	6 "
	10 มม.	12.5 มม.	20 มม.	25 มม.	40 มม.	50 มม.	75 มม.	150 มม.
สำหรับคอนกรีตที่ไม่ใช้สารกระจายกักฟองอากาศ (Non-Air Entraining Concrete)								
3 - 5	205	200	185	180	160	155	145	125
8 - 10	225	215	200	195	175	170	160	140
15 - 18	240	230	210	205	185	180	170	-
ปริมาณฟองอากาศ (%) โดยปริมาตร	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.3
สำหรับคอนกรีตที่ใช้สารกระจายกักฟองอากาศ (Non-Air Entraining Concrete)								
3 - 5	180	175	165	160	145	140	135	120
8 - 10	200	190	180	175	160	155	150	135
15 - 18	215	205	190	185	170	165	160	-
ปริมาณฟองอากาศ (%) โดยปริมาตร	8	7	6	5	4.5	4	3.5	3

ตารางที่ 5 อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงสุดโดยน้ำหนักที่ยอมให้ใช้ได้สำหรับคอนกรีตในสภาวะเปิดเผยรุนแรง

ชนิดโครงสร้าง	โครงสร้างเป็ยกตลอดเวลา หรือมีการแข็ง/ ละลายสลับบ่อยๆ (สำหรับคอนกรีตใช้สาร กระจายกักฟองอากาศเท่านั้น)	โครงสร้างในน้ำทะเลหรือ ถูกกับซัลเฟต
โครงสร้างบางๆ ที่มีเหล็กหุ้ม บางกว่า 3 ซม. โครงสร้างอื่นๆทั้งหมด	0.45 0.50	0.40* 0.45*

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์กับกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

กำลังอัดประลัยของคอนกรีต ที่ 28 วัน ksc	w/c โดยน้ำหนัก	
	คอนกรีตไม่ใช้สารกระจายกัก ฟองอากาศ	คอนกรีตใช้สารกระจายกัก ฟองอากาศ
450	0.38	-
400	0.43	-
350	0.48	0.40
300	0.55	0.46
250	0.62	0.53
200	0.70	0.61
150	0.8	0.71

ตารางที่ 7 ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบต่อหนึ่งปริมาตรของคอนกรีต

ขนาดโตสุดของหิน	ปริมาตรหินในสภาพแห้งอัดแน่น ต่อหน่วยปริมาตรของคอนกรีต สำหรับค่า Fineness Modulus ของทรายต่างๆ			
	2.40	2.60	2.80	3.00
3/8 " (10 มม.)	0.50	0.48	0.46	0.44
1/2 " (12.5 มม.)	0.59	0.57	0.55	0.53
3/4 " (20 มม.)	0.66	0.64	0.62	0.60
1 " (25 มม.)	0.71	0.69	0.67	0.65
1 1/2 "(40 มม.)	0.76	0.74	0.72	0.70
2 " (50 มม.)	0.78	0.76	0.74	0.72
3 " (75 มม.)	0.81	0.79	0.77	0.75
6 " (150 มม.)	0.87	0.85	0.83	0.81

การทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ทดสอบหาความชื้นเหลวของคอนกรีต ใช้กันทั่วไปทั้งในสนามและในห้องปฏิบัติการ วิธีนี้ทำได้ง่ายและเครื่องมือที่ใช้ก็ทำได้มาากยากนัก ค่าการยุบตัวของคอนกรีตที่วัดได้สำหรับคอนกรีตที่มีอัตราส่วนผสมเดียวกันจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ค่าการยุบตัวของคอนกรีตยิ่งน้อย กำลังของคอนกรีตที่ได้ยิ่งสูงขึ้น สำหรับคอนกรีตที่มีก้อนหินหรือกรวดขนาดโตกว่า 2 นิ้ว อยู่มาก การวัดหาค่าการยุบตัวโดยวิธีนี้จะไม่ได้ผลถูกต้องเพราะจะเทียบกันไม่ได้

การทดสอบหาค่าการไหลแผ่ของคอนกรีต เป็นกาทดสอบหาความชื้นเหลว (Consistency) วิธีหนึ่ง โดยวัดค่าการกระจายของคอนกรีตที่ได้จากการกระจายของคอนกรีตที่ได้จากการใช้โต๊ะการไหลแผ่มาตรฐาน ซึ่งถูกยกให้ขึ้นและปล่อยให้ตกลงเป็นระยะ 12.7 มม. (1/2 ") โดยจะต้องยกขึ้น-ลง เป็นจำนวน 15 ครั้ง ภายใน 15 วินาที ทำให้คอนกรีตแผ่กระจายไปรอบด้าน ค่าการไหลแผ่ของคอนกรีต เป็นเปอร์เซ็นต์ คำนวณได้จาก

$$Flow(\%) = \frac{D_1 - D_0}{D_0} \times 100$$

โดยที่ D_1 = เส้นผ่าศูนย์กลางของคอนกรีตที่แผ่กระจายออกโดยเฉลี่ย, ซม.

D_0 = เส้นผ่าศูนย์กลางเดิมของคอนกรีตที่ฐาน มีค่าเท่ากับ 25.4 ซม.

ค่าการไหลแผ่ (Flow) มีความสัมพันธ์กับค่าการยุบตัว (Slump) อย่างกว้าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างทำการไหลแผ่และค่าการยุบตัว

ความชื้นเหลว	Slump Test (ซม.)	Flow Test (%)	Compacting Factor
แห้ง Dry	0 - 2.5	0 - 20	0.75 - 0.80
กระด้าง Stiff	2.5 - 5.0	15 - 60	0.80 - 0.87
ปานกลาง Medium	5.0 - 10.0	50 - 100	0.87 - 0.95
เปียก Wet	10.0 - 20.0	90 - 120	0.95 - 0.95
เหลว Sloopy	20.0 - 25.0	110 - 150	0.95 - 1.00

วิธีทดสอบ

- การทดสอบหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test of Concrete)

1. นำกรวยเหล็กสำหรับวัดการยุบตัว (Slump Cone) มาทำให้เปียกชื้นเสียก่อน แล้วนำไปวางบนแผ่นเหล็ก โดยเอาปลายตัดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าให้อยู่ด้านล่างยึดกรวยเหล็กให้แน่นโดยเอาเท้าทั้งสองข้างเหยียบที่เหยียบไว้
2. นำคอนกรีตที่ต้องการทดสอบหาค่าการยุบตัวเทลงไปในการวยเหล็กให้ได้ปริมาตรประมาณ 1/3 ของปริมาตรของกรวยเหล็ก (ชั้นแรกจะสูงประมาณ 67 มม. แล้วกระทุ้งให้ลึกถึงแผ่นเหล็ก จำนวน 25 ครั้ง
3. เติมคอนกรีตลงไปในการวยเหล็กอีกประมาณ 1/3 ของปริมาตร (เติมให้สูงถึงระดับประมาณ 255 มม.) แล้วกระทุ้งให้ทั่ว 25 ครั้ง โดยให้ปลายเหล็กกระทุ้งถึงผิวบนของคอนกรีตชั้นแรกเท่านั้น
4. เติมคอนกรีตลงไปในการวยเหล็กอีกจนล้น แล้วกระทุ้งให้ทั่ว 25 ครั้ง โดยให้ปลายเหล็กกระทุ้งถึงผิวบนของคอนกรีตชั้นที่สองเท่านั้น หากระดับของคอนกรีตต่ำกว่ากรวยเหล็กในระหว่างกระทุ้ง ให้เติมคอนกรีตให้เต็มอยู่เสมอ
5. ปาดคอนกรีตที่ผิวบนของกรวยเหล็กโดยใช้ส่วนยาวของเหล็กกระทุ้งค่อย ๆ หมุนเลื่อนไปจนผิวเรียบ
6. ยกกรวยเหล็กขึ้นในแนวตั้งอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอโดยใช้เวลาในการยกประมาณ 5-10 วินาที คอนกรีตจะยุบตัวลง
7. วัดค่าการยุบตัวของคอนกรีต โดยวัดค่าความแตกต่างระหว่างความสูงของกรวยเหล็กและความสูงของคอนกรีตที่ยุบตัวลงไป (วัดที่แนวแกนตั้ง)

****หมายเหตุ**** ระยะเวลาในการทดสอบทั้งหมดตั้งแต่เริ่มใส่คอนกรีตจนกระทั่งยกกรวยเหล็กออกควรอยู่ในระยะเวลา 2 ½ นาที

- การทดสอบหาค่าการไหลแผ่ของคอนกรีต (Flow Test of Concrete)

1. ก่อนจะทำกรวยทดลอง ให้ราดน้ำลงบนจานของโต๊ะการไหลแผ่มาตรฐาน พร้อมทั้งทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ออกให้หมด เอาฟองน้ำซับน้ำที่เหลือบนจานให้หมด
2. วางแบบรูปกรวยตัดให้ตั้งบนกลางจานของโต๊ะ การไหลแผ่มาตรฐาน โดยให้ปลายตัดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าตั้งอยู่ด้านบน บรรจุคอนกรีตที่เพิ่งผสมเสร็จใหม่ ๆ ลงในกรวยประมาณ 1/2 ของปริมาตรทั้งหมด แล้วกระทุ้งให้ทั่ว 25 ครั้ง หลังจากนั้นก็เติมคอนกรีตให้เต็มและกระทุ้งแบบเดียวกันอีก 25 ครั้ง
3. ปาดหน้าคอนกรีตให้เรียบด้วยเกรียง คอนกรีตที่เกินออกมาจากแบบรูปกรวยตัดให้นำออกจากจานให้หมด ทำความสะอาดบริเวณจานรอบ ๆ แบบรูปกรวยตัดให้สะอาด
4. จากนั้นค่อย ๆ ยกกรวยออก คอนกรีตจะยุบตัวลงเล็กน้อย แล้วหมุนที่หมุนให้โต๊ะการไหลแผ่มาตรฐานให้ขึ้นและปล่อยให้ตกลงเป็นระยะ 12.7 มม. โดยจะต้องยกขึ้น-ลง เป็นจำนวน 15 ครั้ง ภายใน 15 วินาที ด้วยอัตราที่สม่ำเสมอทำให้คอนกรีตสแตกแผ่กระจายออกไปรอบด้าน วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของคอนกรีตที่แผ่กระจายออกโดยเฉลี่ยจำนวน 6 ครั้ง
5. คำนวณหาค่าการไหลแผ่

ข้อมูลและผลการทดลอง

CE215 Structural Materials and Testing		
Slump Test		
- การทดสอบหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต -		
ชื่อ	รหัส	กลุ่ม
ปฏิภาศส่วนผสม : :		
ชนิดของซีเมนต์		โมดูลัสความละเอียด ขนาดที่ใหญ่ที่สุด
ชนิดและแหล่งของมวลรวมละเอียด		
ชนิดและแหล่งของมวลรวมหยาบ		
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์		
น้ำหนักปูนซีเมนต์, กก.		
น้ำหนักมวลรวมละเอียด, กก.		
น้ำหนักมวลรวมหยาบ, กก.		
น้ำหนักน้ำ, กก.		
การทดลองครั้งที่	ค่าการยุบตัว, (cm)	ค่าการยุบตัวโดยเฉลี่ย, (cm)
1		
2		
3		
รวม		
หมายเหตุ		

ข้อมูลและผลการทดลอง

<p>CE215 Structural Materials and Testing Test flow of the concrete - การทดสอบหาค่าการไหลแผ่ของคอนกรีต -</p>			
ชื่อ	รหัส	กลุ่ม	
ปฏิภาศส่วนผสม : :			
ชนิดของซีเมนต์		โมดูลัสความละเอียด ขนาดที่ใหญ่ที่สุด 	
ชนิดและแหล่งของมวลรวมละเอียด			
ชนิดและแหล่งของมวลรวมหยาบ			
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์			
น้ำหนักปูนซีเมนต์, กก.			
น้ำหนักมวลรวมละเอียด, กก.			
น้ำหนักมวลรวมหยาบ, กก.			
น้ำหนักน้ำ, กก.			
การทดลองครั้งที่	เส้นผ่านศูนย์กลางที่กระจาย (cm)	ค่าการไหลแผ่ (cm)	ค่าการไหลแผ่เฉลี่ย (cm)
1			
2			
3			
รวม			
หมายเหตุ			

HARDENED CONCRETE PROPERTIES

คุณสมบัติคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว และการทดสอบกำลังปลายคานคอนกรีตเสริมเหล็ก

Hardened Concrete Properties and Ultimate test Reinforced Concrete Beams

คุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว มีหลายประการแต่ในการทดสอบนี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว คือ กำลังของคอนกรีต (Strength) โดยจะทำการทดสอบ 3 ส่วนคือ ค่ากำลังอัด ค่ากำลังดึงแยก กำลังดัดและพฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ภาวะประลัย ซึ่งแต่ละการทดสอบใช้วัสดุตัวอย่างดังต่อไปนี้

การทดสอบกำลังอัด : ขึ้นตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. จำนวน 6 ตัวอย่าง และขึ้นตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 15 x 15 ซม. สูง 15 ซม. จำนวน 6 ตัวอย่าง

การทดสอบกำลังดึงแยก : ขึ้นตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. จำนวน 6 ตัวอย่าง

กำลังดัดและพฤติกรรมของคาน : คานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 12 x 24 ซม. ยาว 200 ซม. จำนวน 2 ตัวอย่าง

การทดสอบที่ 7

การทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีต

(Test for Compressive strength of Concrete)

บทนำ

กำลังอัดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากที่สุดของคอนกรีต เนื่องจากการออกแบบคอนกรีตส่วนมากมักจะออกแบบให้คอนกรีตรับเฉพาะแรงอัดอย่างเดียว ถึงแม้ว่าคอนกรีตจะรับแรงดึงได้บ้างก็มักจะไม่นำมาคิด ในองค์อาคารส่วนที่ต้องรับแรงดึงมักจะให้เหล็กเสริมรับแรงส่วนนี้ไป

ทฤษฎี

กำลังอัดของคอนกรีตขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาส่วนผสม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์) อายุ การบ่ม และอื่น ๆ เนื่องจากวิวัฒนาการทางวิชาการของคอนกรีตได้พัฒนาไปมาก จึงทำให้ในปัจจุบันนี้สามารถผลิตคอนกรีตที่กำลังอัดถึง 700 กก./ซม.² หรือสูงกว่าได้

กำลังอัดของคอนกรีต, f_c หมายถึงกำลังอัดที่ได้จากการทดสอบแท่งตัวอย่างมาตรฐานรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. ที่อายุ 28 วัน ในบางครั้งแท่งตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ก็มักนิยมใช้ในการก่อสร้างแต่กำลังอัดของรูปลูกบาศก์จะสูงกว่ากำลังอัดของรูปทรงกระบอกมาตรฐานซึ่งสามารถคำนวณได้จากสูตร

$$f_c = \frac{P_u}{A}$$

- โดยที่ f_c = ความต้านทานแรงอัดของชิ้นตัวอย่างทดสอบ, กก./ซม.²
 P_u = น้ำหนักกดสูงสุดที่ชิ้นตัวอย่างทดสอบรับได้, กก.
 A = พื้นที่หน้าตัดที่รับน้ำหนักกดของชิ้นตัวอย่างทดสอบ, ซม.²

และคำนวณหาค่าหน่วยน้ำหนักของชิ้นตัวอย่างจากสูตร

$$W_c = \frac{W}{V}$$

- โดยที่ W_c = ความแน่นของชิ้นตัวอย่างทดสอบ, กก./ม.³
 W = น้ำหนักของชิ้นตัวอย่างทดสอบ, กก.
 V = ปริมาตรของชิ้นตัวอย่างทดสอบ, ม.³

ในการออกแบบองค์อาคาร ค.ส.ล. การกำหนดใช้ค่ากำลังอัดของคอนกรีตเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงขีดความสามารถของผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยว่า จะมีความสามารถผลิตคอนกรีตคุณภาพนั้น ๆ ได้หรือไม่ โดยปรกติผู้ออกแบบจะกำหนดกำลังอัดของคอนกรีตสำหรับก่อสร้างจริงให้สูงกว่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้คำนวณออกแบบประมาณ 15 - 25 % เนื่องจากกำลังของคอนกรีตในที่ก่อสร้างย่อมต่ำกว่ากำลังของตัวอย่างที่นำมาทดสอบ

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบหาค่าความต้านทานแรงอัดของชิ้นตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกและชิ้นตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์

เอกสารอ้างอิง

มาตรฐาน ASTM C 31 , C 39 , C 192

วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

ชิ้นตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. จำนวน 6 ตัวอย่าง (ทดสอบที่อายุ 7 และ 28 วัน)

1. ชิ้นตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 15 x 15 ซม. สูง 15 ซม. จำนวน 6 ตัวอย่าง (ทดสอบที่อายุ 7 และ 28 วัน)
2. เครื่องทดสอบแรงกดมาตรฐานแบบไฮดรอลิก
3. เวอร์เนียคาลิเปอร์
4. เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ อ่านได้ละเอียดถึง 0.1 มม.

วิธีทดสอบ

1. วัดขนาดและชั่งน้ำหนักของชิ้นตัวอย่างทดสอบ
2. ทำความสะอาดชิ้นตัวอย่างคอนกรีตและผิวแทน (Bearing Faces) หรือผิวหน้ารับแรงกด
3. วางชิ้นตัวอย่างทดสอบให้อยู่ในแนวศูนย์กลางของน้ำหนักกดแล้วเลื่อนหรือหมุนผิวแทนน้ำหนักกดให้สัมผัสกับชิ้นตัวอย่างทดสอบให้สนิท
4. เปิดเครื่องทดสอบให้น้ำหนักกดเป็นไปอย่างสม่ำเสมอด้วยอัตราคงที่
5. ให้น้ำหนักกดบนชิ้นตัวอย่างทดสอบจนกระทั่งชิ้นตัวอย่างทดสอบถึงจุดประลัยบันทึกค่าน้ำหนักกดสูงสุดที่ชิ้นตัวอย่างทดสอบสามารถรับได้พร้อมทั้งบันทึกรูปลักษณะการแตกของชิ้นตัวอย่างทดสอบนั้นด้วย
6. คำนวณหาความต้านทานแรงอัดของชิ้นตัวอย่างทดสอบและคำนวณหาหน่วยน้ำหนักของชิ้นตัวอย่างทดสอบ

ข้อมูลและผลการทดสอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (053) 944157-66 Fax (053) 892376						รายงานผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของก้อนตัวอย่างคอนกรีต ASTM C 39									
ผู้ทดสอบ						วันที่ทำการทดสอบ									
งานที่ทดสอบ						ผู้ร่วมการทดสอบ									
สถานที่ทำการทดสอบ						เครื่องที่ใช้ในการทดสอบ									
ชนิดของก้อนตัวอย่าง						ขนาดโตสุดมวลรวมหยาบ									
ชนิดของปูนซีเมนต์						W/C									
ชนิดของมวลรวมละเอียด						อัตราส่วนผสม									
ชนิดของมวลรวมหยาบ						อุณหภูมิขณะทดสอบ									
ตัวอย่าง ที่	ชื่อตัวอย่างทดสอบ	วันหล่อ ตัวอย่าง	วัน ทดสอบ	อายุ (วัน)	น้ำหนัก (กก.)	ขนาดของก้อนตัวอย่าง				ค่า ปรับแก้ กำลัง อัด	ความ หนาแน่น (กก./ม. ³)	พื้นที่รับ น้ำหนัก กด (ชม. ²)	น้ำหนั กกด ประลัย (กก.)	กำลังอัด ประลัย (กก./ชม. ²)	หมายเหตุ
						เส้นผ่า ศูนย์กลาง (ชม.)	สูง (ชม.)	กว้าง (ชม.)	ยาว (ชม.)						

การทดสอบที่ 8

การทดสอบหาค่ากำลังดึงแยกของคอนกรีต

Test for Splitting Tensile Strength of Concrete

บทนำ

กำลังดึงของคอนกรีต (Tensile Strength) โดยทั่ว ๆ ไปจะมีค่าต่ำมากประมาณ 7 - 11 % ของกำลังอัดเท่านั้น ดังนั้น ในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่ว ๆ ไปแล้วมักจะไม่ได้คิดแรงดึงในการคำนวณ อย่างไรก็ตาม ในโครงสร้างบางชนิดที่ไม่ต้องการให้คอนกรีตแตกร้าว เนื่องจากต้องการป้องกันน้ำซึม เช่น ถังน้ำ เขื่อน หรือในกรณีที่ไม่เสริมเหล็ก เช่น ถนน สนามบิน เป็นต้น จำเป็นต้องใช้กำลังดึงของคอนกรีตช่วยในการออกแบบ


ทฤษฎี

ในการทดสอบหากำลังดึงของคอนกรีตนั้น มักไม่นิยมใช้ทดสอบโดยตรง เนื่องจากความยุ่งยากในการทดสอบ และทำให้ได้ค่าไม่แน่นอนนัก ดังนั้นจึงได้มีการทดสอบหากำลังดึงของคอนกรีตโดยทางอ้อม โดยการทำการทดสอบกำลังดัด (Flexural Strength) หรือการทดสอบหากำลังดึงแยก (Splitting Tensile strength)

ในการทดสอบแรงดึงแยกนั้น ทำการทดสอบได้โดยนำชิ้นตัวอย่างรูปทรงกระบอกมาตรฐาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. วางในแนวนอนในเครื่องทดสอบ แล้วกดด้วยแรงที่เป็นเส้น (Line Load) จนกระทั่งชิ้นตัวอย่างแยกออกจากกันเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน ดังแสดงในรูปที่ 1 กำลังดึงแยกจากการทดสอบโดยวิธีนี้มีค่าประมาณ 8 - 14% ของกำลังอัดของคอนกรีต ซึ่งคำนวณได้จาก

$$T = \frac{2P}{\pi ld}$$

เมื่อ	T	=	กำลังดึงแยก, กก./ซม. ²
	P	=	แรงกดสูงสุด, กก.
	l	=	ความยาวของชิ้นตัวอย่างรูปทรงกระบอก, ซม.
	d	=	เส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นตัวอย่างรูปทรงกระบอก, ซม.



รูปที่ 1 รอยแตกในแนวตั้งฉากกับแรงดึงแยก

วัตถุประสงค์

เพื่อทำการทดสอบหาค่ากำลังดึงแยก (Splitting Tensile strength) ของคอนกรีต

เอกสารอ้างอิง


มาตรฐาน ASTM C 496, C 192

วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

1. ชิ้นตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. จำนวน 6 ตัวอย่าง (ทดสอบที่อายุ 7 และ 28 วัน)
2. ปากกาเคมี
3. เครื่องทดสอบแรงกดมาตรฐานแบบไฮดรอลิก
4. เวอร์เนียคาลิเปอร์
5. เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ อ่านได้ละเอียดถึง 0.1 มม.
6. ไม้อัด

วิธีทดสอบ

1. ให้ลากเส้นผ่าศูนย์กลางที่ปลายของชิ้นตัวอย่างทดสอบคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานทั้งสองด้าน โดยให้เส้นทั้งสองนี้อยู่ในระนาบเดียวกัน
2. วัดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของชิ้นตัวอย่างทดสอบ ให้ละเอียดถึง 0.25 มม. โดยวัดที่ปลายทั้งสองข้างและที่กึ่งกลางของชิ้นตัวอย่างทดสอบ
3. วัดความยาวเฉลี่ยของชิ้นตัวอย่างทดสอบ ให้ละเอียดถึง 2.5 มม. โดยวัดแนวระนาบทั้งสองด้านที่จะทดสอบ
4. ชั่งน้ำหนักของชิ้นตัวอย่างทดสอบให้ละเอียดถึง 1 กรัม
5. วางชิ้นตัวอย่างทดสอบให้ได้ศูนย์กลางบนแท่นทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 2
6. กดชิ้นตัวอย่างทดสอบอย่างช้า ๆ จนกระทั่งแตก (Failure) แล้วบันทึกแรงกดสูงสุด
7. วาดภาพลักษณะการแตกหักของชิ้นตัวอย่างทดสอบ



รูปที่ 2 การนำชิ้นตัวอย่างเข้าทำการทดสอบ

ข้อมูลและผลการทดสอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (053) 944157-66 Fax (053) 892376								การทดสอบหาค่ากำลังดึงแยกของคอนกรีต					
ผู้ทดสอบ งานที่ทดสอบ สถานที่ทำการทดสอบ ชนิดของก้อนตัวอย่าง จำนวน ตัวอย่าง ชนิดของปูนซีเมนต์ ชนิดของมวลรวมละเอียด ชนิดของมวลรวมหยาบ								วันที่ทำการทดสอบ ผู้ร่วมการทดสอบ เครื่องที่ใช้ในการทดสอบ ขนาดโตสุดมวลรวมหยาบ W/C อัตราส่วนผสม อุณหภูมิขณะทดสอบ					
ตัวอย่าง ที่	ชื่อตัวอย่างทดสอบ	วันหล่อ ตัวอย่าง	วัน ทดสอบ	อายุ (วัน)	น้ำหนัก (กก.)	ขนาดของก้อนตัวอย่าง		ค่าปรับแก้ กำลังอัด	ความ หนาแน่น (กก./ม. ³)	พื้นที่รับ น้ำหนักกด (ชม. ²)	น้ำหนักกด ประลัย (กก.)	กำลังดึง แยก (กก./ชม. ²)	หมายเหตุ
						เส้นผ่า ศูนย์กลาง (ชม.)	สูง (ชม.)						

การทดสอบที่ 9

การทดสอบหาค่ากำลังดัดและกำลังประลัยของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก Flexural Strength and Ultimate test of Reinforce Concrete

บทนำ

คานคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีพฤติกรรมอยู่ 2 แบบ คือ พฤติกรรมของคานรับแรงดัดและพฤติกรรมของคานรับแรงเฉือน ซึ่งการจะออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นจึงจำเป็นต้องรู้ถึงพฤติกรรมในแบบต่างๆของคานและรูปแบบการเสียหาย เพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถให้รายละเอียดในการเสริมเหล็กแบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง และตรงตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของคานคอนกรีต

ทฤษฎี

กำลังดึงของคอนกรีต (Tensile Strength) ในบางครั้งก็มีความสำคัญสำหรับการออกแบบงานคอนกรีตบางประเภท เช่น ถังน้ำ เขื่อน หรือพื้นถนน เป็นต้น อย่างไรก็ตามในอาคารหรือโครงสร้างทั่ว ๆ ไปแล้วมักจะไม่ได้คำนึงถึงของคอนกรีตในการออกแบบ

เนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุที่เปราะ (Brittle) ดังนั้น กำลังดึงของคอนกรีตจะต่ำมากประมาณ 7 – 11 % ของกำลังอัดเท่านั้น การหาค่ากำลังดึงที่แท้จริงของคอนกรีตไม่นิยมทำการทดสอบเพราะทำได้ยากและได้ค่าไม่แน่นอน ส่วนมากมักทดสอบหาค่ากำลังดึงของคอนกรีตทางอ้อม โดยการทำการทดสอบแรงดึงแยก (Splitting Tension) และการทดสอบกำลังดัด (Flexural Strength)

ในการทดสอบกำลังดัดซึ่งนิยมใช้ในงานถนนคอนกรีตนั้นทำได้โดยการทดสอบคานคอนกรีตล้วน ขนาดพื้นที่หน้าตัด 15 x 15 ซม. กำลังดัดที่ได้จากการทดลองนี้หมายถึงค่ากำลังสูงสุดหรือบางครั้งเรียกว่า “โมดูลัสแตกหัก” (Modulus of Rupture) ซึ่งหาได้จาก

$$R = \frac{Mc}{I}$$

โดยที่ R = กำลังดัด, กก./ซม.²

M = ค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดที่หน้าตัด, กก.- ซม.

I = โมเมนต์อินเนอร์เซียของหน้าตัด, ซม.⁴

c = ระยะจากแนวสะเทินถึงผิวคานที่ไกลที่สุด, ซม.

โดยทั่ว ๆ ไปค่ากำลังดัดของคอนกรีตล้วน จะมีค่าประมาณ 15 % ของกำลังอัด

การคำนวณ

ถ้ารอยแตกอยู่บริเวณส่วนกลางของสามส่วนของความยาวช่วง ให้คำนวณค่าโมดูลัสแตกหัก (Modulus of Rupture) ดังนี้

$$R = \frac{PL}{bd^2}$$

โดยที่ R = โมดูลัสแตกหัก, กก./ซม.²

P = แรงกดสูงสุด, กก.

L = ช่วงของคาน, ซม.

b = ความกว้างเฉลี่ยของแท่งทดสอบที่รอยแตก, ซม.

d = ความลึกเฉลี่ยของแท่งทดสอบที่รอยแตก, ซม.


****หมายเหตุ**** : น้ำหนักของคานไม่ได้นำไปคิดในการคำนวณ

ถ้ารอยแตกเกิดขึ้นนอกส่วนกลางของสามส่วนของความยาวช่วงไม่เกินร้อยละ 5 ของความยาวช่วง ให้คำนวณค่าโมดูลัสแตกหักดังนี้


$$R = \frac{3Pa}{bd^2}$$

โดยที่ a = ระยะระหว่างรอยแตกและที่รองรับ (Support) ที่ใกล้ที่สุด โดยวัดที่ผิวล่างของคาน, ซม.


ถ้ารอยแตกเกิดขึ้นนอกส่วนกลางของสามส่วนของความยาวช่วงเกินกว่าร้อยละ 5 ของความยาวช่วง ให้ถือว่าการทดลองนี้ใช้ไม่ได้




รูปที่ 1 shear force and bending moment diagram



รูปที่ 2 รอยแตกเกิดขึ้นที่ส่วนกลางของคานคอนกรีต



รูปที่ 3 รอยแตกเกิดขึ้นนอกส่วนกลางแต่ไม่เกิน 5% จากส่วนกลางของคานคอนกรีต



รูปที่ 4 รอยแตกเกิดขึ้นนอกส่วนกลางและเกิน 5% จากส่วนกลางของคานคอนกรีต

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบหาค่ากำลังตัดและพฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีแรงกระทำที่ระยะ $1/3$ ของความยาวของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เอกสารอ้างอิง

มาตรฐาน ASTM C 78 , C 192

วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ


1. คานคอนกรีตหน้าตัดขนาด 12 x 24 ซม. ยาว 200 ซม. จำนวน 2 ตัวอย่างดังแสดงในรูปที่ 5
2. เครื่องทดสอบทดสอบทั่วไป (Universal Testing Machine)
3. อุปกรณ์สำหรับการทดสอบแรงตัดของคาน ที่มีแรงกระทำที่ระยะ $1/3$ ของความยาวของคาน
4. เครื่องวัดระยะการแอนตัว
5. เครื่องวัดระยะความเครียด
6. เครื่อง Data logger

วิธีทดสอบ


1. วัดความกว้างเฉลี่ย ความลึกเฉลี่ย และความยาวเฉลี่ย ของตัวอย่างทดสอบที่กึ่งกลาง ให้ละเอียดถึง 1 มม.
2. ชั่งน้ำหนักของตัวอย่างทดสอบให้ละเอียดถึง 1 กรัม
3. วางแท่งทดสอบให้ได้ศูนย์กลางบนแท่งทดสอบ โดยให้ด้านเรียบทั้งสองด้านอยู่ด้านบน และด้านล่าง
4. เชื่อมต่อสายวัดความเครียดเข้ากับ Data logger
5. ให้น้ำหนักกดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พร้อมสังเกตรอยแตกที่ปรากฏและทำการวาดรอยแตกที่เกิดขึ้นและน้ำหนักที่ทำให้เกิดรอยแตก

6. จดบันทึกค่าของแรงกด ความเครียดและระยะการแอ่นตัว ทุกครั้งที่ค่าแรงกดเพิ่มขึ้น 200 กก.
7. อ่านค่าแรงกดสูงสุดที่ ตัวอย่างทดสอบไม่สามารถรับแรงกดได้เพิ่มอีก
8. ให้บันทึกแรงกดสูงสุด และนำไปคำนวณหาค่าต่างๆ

ตัวอย่างคานที่ใช้ทดสอบให้วิฤตเนื่องจากแรงดัด



ตัวอย่างคานที่ใช้ทดสอบให้วิฤตเนื่องจากแรงเฉือน



□ Strain

รูปที่ 5 ตัวอย่างคานคอนกรีตที่ใช้ในการทดสอบ

STEEL PROPERTIES

การทดสอบที่ 10

การทดสอบคุณสมบัติการรับแรงดึงของเหล็ก


Tension Test of Steel

บทนำ

เหล็กเสริม (rebar) ใช้เสริมคอนกรีตในตำแหน่งที่เกิดแรงดึงเพื่อให้คอนกรีตรับแรงได้มากขึ้น ซึ่งจะเรียกรวมว่า คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) เหล็กเสริมที่ใช้จะมีอยู่ 2 ประเภทหลัก คือ เหล็กเส้นกลม (plain round bar - RB) และ เหล็กข้ออ้อย (deformed bar - DB)

ทฤษฎี

จุดคราก (yield point) คือ จุดที่ความเค้นของวัสดุมีค่าน้อยกว่า หรือคงที่เมื่อ ความเครียดในวัสดุเพิ่มขึ้น ดังแสดงในแผนผังความเค้น- ความเครียด



รูปที่ 1 กราฟความเค้น-ความเครียด แสดงถึงจุดครากที่เป็นจุดหักเหเมื่อความเครียดเพิ่มขึ้นขณะที่ความเค้นคงที่ (ที่มา : ASTM A370 หน้า 9)

กำลังคราก (yield strength) คือ ความเค้นที่จุดเริ่มต้นของการเกิดพฤติกรรมไม่ยืดหยุ่น สำหรับวัสดุเหนียวถ้าทดสอบในลักษณะที่เหมาะสมจะหาจุดครากสูงและจุดครากต่ำได้ ในกรณีที่วัสดุค่อยๆ คราก เมื่อความเค้นเลยพิสัยการเป็นสัดส่วน จุดครากสังเกตได้ยาก มักจะกำหนดเป็นค่าความเค้นที่ทำให้เกิดการครากค่าหนึ่ง (0.1% หรือ 0.2% ของความเครียด) แล้วคำนวณหาโดยวิธีกำหนดระยะห่าง

วิธีกำหนดระยะห่าง หรือ วิธีออฟเซต (offset method) ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยกำหนดระยะที่ต้องการออฟเซตตามแกน x (ความเครียด) เช่น 0.2%หรือเท่ากับ 0.002 หลังจากนั้นให้ลากเส้นขนานกับเส้น OA โดยเริ่มที่จุดดังกล่าว และเมื่อไปตัดกราฟที่จุด r กำลังครากของวัสดุชิ้นนี้คือ R

กำลังประลัย (ultimate tensile strength) คือ ค่าความเค้นสูงสุดที่วัสดุรับได้ ในทางปฏิบัติเป็นความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นในตัวอย่างในระหว่างที่รับแรงดึงไปจนถึงตัวอย่างแตกแยก คำนวณจากแรงสูงสุดหารด้วยพื้นที่หน้าตัดเริ่มต้น

การยืดตัว (elongation) ให้นำชิ้นส่วนของตัวอย่างทดสอบที่แยกขาดออกจากกันมาต่อกันให้สนิท หลังจากนั้นวัดระยะระหว่างระยะพิกัด (gauge length) ที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ ระยะยืดคือความยาวที่เพิ่มขึ้นของระยะพิกัด


พื้นที่หน้าตัดที่ลดลง ให้นำชิ้นส่วนของตัวอย่างทดสอบที่แยกขาดออกจากกันมาต่อกันให้สนิท และวัดระยะเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของบริเวณหน้าตัดที่เล็กที่สุด ส่วนต่างระหว่างพื้นที่หน้าตัดที่คอดเทียบกับหน้าตัดเดิม คือ สัดส่วนของพื้นที่หน้าตัดที่ลดลงแสดงในรูปแบบของร้อยละ

พิกัดสัดส่วน (proportional limit) ขอบเขตที่ค่าความเค้นสูงสุดที่วัสดุสามารถรับได้และสัดส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดยังคงเป็นเส้นตรง

ความแข็งเกร็ง (stiffness) ความสามารถในการต้านการเปลี่ยนรูปของวัสดุภายใต้แรงกระทำ วัดได้ด้วยอัตราการเปลี่ยนความเค้นเทียบ

สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงความเครียด วัสดุที่แข็งเกร็งจะเปลี่ยนรูปน้อยกว่าที่แรงกระทำเท่ากัน โดยค่าที่ใช้ในการวัดจะเรียกว่า โมดูลัสของยัง (Young's modulus) หรือใช้ค่ามอดูลัสความยืดหยุ่น (modulus of elasticity)

มอดูลัสคืนตัว (modulus of resilience) คือพลังงานที่วัสดุสะสมไว้ในช่วงการยืดหยุ่น (elastic) คำนวณได้จากพื้นที่ใต้กราฟความเค้น-ความเครียดในช่วงพิกัดสัดส่วน ซึ่งจะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยม



รูปที่ 2 กราฟความเค้น-ความเครียด แสดงถึงกำลังครากโดยใช้วิธีกำหนดระยะห่าง (ที่มา : ASTM A370 หน้า 9)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดสอบกำลังดึงของเหล็กเหนียว (ductile steel)
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น (stress) และ
3. ความเครียด (strain)
4. เพื่อศึกษาคุณสมบัติเชิงกลต่างๆ รวมทั้งรูปแบบของรอยขาด

เอกสารอ้างอิง

มอก. 20-2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กเส้นกลม

มอก. 24-2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย

มอก. 244 เล่ม 4-2525 - การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 4 การทดสอบเหล็กกล้าโดยการดึง (ทั่วไป)

ASTM A 370 (11) – Standard Test Methods and

Definitions for Mechanical Testing of Steel Products

วัสดุทดสอบ

- เหล็กเส้นกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. (RB 12) 1 เส้น
- เหล็กข้ออ้อย เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. (DB 12) 1 เส้น


เครื่องมือ

1. เครื่องทดสอบแบบยูนิเวอร์แซล (universal testing machine)
2. ไดอัลเกจ (dial gauge)
3. เวอร์เนีย (vernier caliper)
4. ตลับเมตร
5. เครื่องชั่งน้ำหนัก
6. แท่นและเหล็กตอกนำศูนย์

วิธีทดสอบ

1. นำเหล็กตัวอย่างไปชั่งน้ำหนัก
2. วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กตัวอย่างด้วยเวอร์เนีย
 - เหล็กกลม – ให้วัดตัวอย่างอย่างน้อย 2 ครั้ง ตั้งฉากซึ่งกันและกันแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย
 - เหล็กข้ออ้อย – หาเส้นผ่าศูนย์กลางโดยการคำนวณจากค่าน้ำหนักและปริมาตรของเหล็ก โดยให้ใช้ค่าความหนาแน่น 7.85 กรัม/ลบ.ซม. เนื่องจากเหล็กข้ออ้อยมีคืบและบั้ง ที่ทำให้วัดค่าทำได้ไม่สะดวก
3. ตอกทำรอยบนเส้นเหล็กโดยใช้เหล็กนำศูนย์บริเวณกึ่งกลางของเส้นเหล็ก โดยตอกให้ลึกพอประมาณเข้าไปในเนื้อเหล็ก
4. ตอกทำรอยเพิ่มเติมโดยให้ระยะห่างออกจากจุดกึ่งกลางเป็นระยะ 30 มม. (5D/2) ออกมาข้างละ 4 จุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีรอยเครื่องหมายทั้งหมด 9 จุด ในช่วงความยาว 240 มม. หลังจากนั้นใช้ชอล์กทำรอยบนเครื่องหมายเพื่อให้เด่นชัดขึ้น
5. นำตัวอย่างเข้าไปติดตั้งในเครื่องทดสอบ โดยหันด้านที่มีเครื่องหมายออกมาด้านนอก และให้แน่ใจว่าได้ยึดปลายทั้งสองข้างของเหล็กตัวอย่างไว้อย่างแน่น
6. ติดตั้งไดอัลเกจ สำหรับวัดระยะยึดตัวของเหล็ก
7. ภายหลังจากเดินเครื่องทดสอบ โดยอ่านค่าแรงดึงจากเครื่องทดสอบทุกๆ ค่าที่ไดอัลเกจวัดเพิ่มขึ้นทุก 0.02 มม. จนกระทั่งการยึดตัวถึงจุดคราก
8. เมื่อถึงจุดคราก (โดยสังเกตจากแรงกระทำมีค่าคงที่ หรือลดลง) ให้บันทึกแรงในช่วงนั้น
9. หลังจากจุดคราก ให้ปรับความเร็วของเครื่องทดสอบให้เร็วขึ้นและอ่านค่าแรงดึงจากเครื่องทดสอบ ทุกๆ ค่าที่ไดอัลเกจวัดค่าเพิ่มขึ้นทุก 1 มม. (หมุนได้ 1 รอบ) จนกระทั่งเหล็กขาด และบันทึกค่าแรงดึงสูงสุด
10. นำเหล็กส่วนที่ขาดทั้งสองส่วนออกจากเครื่องทดสอบ และนำมาวางต่อกันให้แนบสนิทในแนวเส้นตรง

11. วัดความยาวระหว่างระยะเกลจ (ความยาวเดิม 240 มม.) และคำนวณส่วนยืด
12. วัดความยาวระหว่างระยะเกลจของช่วงที่ขาด ในระยะ 60 มม. และคำนวณส่วนยืด



ภาพที่ 3 - กราฟความเค้น-ความเครียด

(ที่มา : ASTM A370 หน้า 9)

1 กำลังประลัย


2 กำลังคราก

3 rupture

4 strain hardening region,

5 necking region

A ความเค้นปรากฏ, B ความเค้นจริง



ภาพที่ 4 - ตัวอย่างวัสดุทดสอบ

(ที่มา : ASTM A370 หน้า 6)

G = ระยะพิกัด (gauge length)

D = เส้นผ่าศูนย์กลางกลางภายหลังจากการทดสอบ

A = ความยาวของช่วงหน้าตัดที่คอดลง

ข้อมูลและผลการทดสอบ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (053) 944157-66 Fax (053) 892376	การทดสอบคุณสมบัติ การรับแรงดึงของเหล็กเส้น
ผู้ทดสอบ งานที่ทดสอบ สถานที่ทดสอบ ผู้ทดสอบ	วันที่ทำการทดสอบ ผู้ร่วมการทดสอบ เครื่องที่ใช้ทดสอบ วันที่ทำการทดสอบ

ค่ามาตรฐานของเหล็กเส้นกลมตาม มอก. 20-2543		ค่ามาตรฐานของเหล็กข้ออ้อยตาม มอก. 24-2548	
ประเภท	เหล็กเส้นกลม	ประเภท	เหล็กข้ออ้อย
ชั้นคุณภาพ	SR 24	ชั้นคุณภาพ	SD 30
ความต้านแรงดึง		ความต้านแรงดึง	
ความต้านแรงดึงที่จุดคาน		ความต้านแรงดึงที่จุดคาน	
ความยืด		ความยืด	

	เหล็กเส้นกลม RB12 SR24		เหล็กข้ออ้อย DB12 SD30	
	ข้อมูลจาก การทดสอบ	ข้อมูล อ้างอิง ₁	ข้อมูลจาก การทดสอบ	ข้อมูล อ้างอิง ₂
1. เส้นผ่าศูนย์กลางของตัวอย่าง				
2. พื้นที่หน้าตัด				
3. ระยะพิกัด (gauge length)				
4. ระยะระหว่างหัวจับ (grip length)				
5. ความเค้น (stress) ที่ proportional limit				
6. ความเค้นที่ upper yield point				
7. ความเค้นที่ lower yield point				
8. ความเค้นที่ offset 0.2% yield point				
9. กำลังคราก (yield strength)				
10. ultimate tensile strength				
11. modulus of elasticity				
12. modulus of resilience				
13. ร้อยละการยืดตัว				
14. ร้อยละการลดตัวของพื้นที่หน้าตัด				

1. มอก. 20-2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม
2. มอก. 24-2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย

การทดสอบที่ 11

การทดสอบแรงเฉือนเหล็กด้วยแรงบิด

Torsional Shear Test of Steel


ทฤษฎี

ความเค้นเฉือน (shear stress) ใช้สัญลักษณ์ τ /เทา/ คือ ความเค้นที่เกิดขึ้นเมื่อแรงที่กระทำอยู่ในระนาบเดียวกับพื้นที่หน้าตัดของวัตถุ


ความเครียดเฉือน (shear strain) ใช้สัญลักษณ์ γ /แกมมา/ คือ มุม องศาที่เปลี่ยนไปเทียบกับแนวระนาบเดิม

โมเมนต์ความเฉื่อยเชิงขั้ว (polar moment of inertia) คือ โมเมนต์ ความเฉื่อยที่แสดงถึงคุณสมบัติในการต้านทานแรงบิด

โมดูลัสของแรงเฉือน (shear modulus) หรือ โมดูลัสของความคงรูป (modulus of rigidity) คือ อัตราส่วนระหว่าง ความเค้นเฉือน กับ ความเครียดเฉือน



รูปที่ 1 ทิศทางของแรง และความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้น



รูปที่ 2 ความเครียดเฉือนที่เกิดขึ้น ภายหลังจากมีการบิด

การคำนวณ

หน่วยแรงเฉือนเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงจากศูนย์กลางแกนบิดไปสู่ค่าสูงสุดตรงขอบนอกสุดของแท่งทรงกระบอกกลมและเปลี่ยนเป็นสัดส่วนโดยตรงกับมุมบิด โดยรวมหน่วยแรงตลอดพื้นที่ภาคตัดขวางจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงเฉือนตรงขอบนอกสุดของแท่งทรงกระบอกกลมกับแรงบิดที่ใช้ดังนี้

$$\tau = \frac{Tr}{J}$$

τ ความเค้นเฉือน (shear stress)

T โมเมนต์บิด (torsional moment) (กก.-ซม.)

r รัศมีขอบนอกของแท่งทรงกระบอกกลม (ซม.)

J polar moment of inertia (ซม.⁴)

$$\phi = \frac{r\theta}{L}$$

ϕ - ความเครียดเฉือน (เรเดียน)

r - รัศมีขอบนอกของแท่งทรงกระบอกกลม (ซม.)

L - ช่วงระยะของความยาวที่วัดมุมบิด (ซม.)

ภายในขอบเขตของการยืดหยุ่นพื้นฐานทั้งหมดบ่งว่าความเค้นเฉือนเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระยะทางจากแกนบิด และความสัมพันธ์โดยประมาณอย่างคร่าวๆว่า การเป็นสัดส่วนนี้ยังปรากฏเป็นจริงนอกเหนือขอบเขตของการเป็นสัดส่วน

ความสัมพันธ์นี้เรียกว่าสูตรแรงบิด และสามารถนำไปใช้กับรูปหน้าตัดที่เป็นรูปร่างกลมเท่านั้น โมดูลัสของความคงรูปสามารถแสดงอยู่ในรูปแรงบิดและมุมบิดได้ โดยคำนวณค่าโมดูลัส (G) จากสัดส่วนของความเค้นเฉือนและความเครียดเฉือน จะได้สมการ

$$G = \frac{TL}{J\theta}$$

กำลังเฉือนยืดหยุ่นของเหล็กเหนียวและเหล็กอ่อนข้างเหนียวมีค่าใกล้เคียงกับ 0.6 เท่าของกำลังดึงยืดหยุ่น ในการทดสอบด้วยแรงบิดค่า ductility หาได้โดยเปรียบเทียบความยาวสุดท้ายของเส้นนอกสุด L เมื่อตัวอย่างขาดแล้ว ความยาวแรกเริ่ม L ความยาว L สามารถคำนวณจากระยะ L และ r ซึ่งหาค่าได้ ค่า ductility แสดงไว้ในรูปเปอร์เซ็นต์การยืดของเส้นขอบนอกสุดของทรงกระบอกกลม

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาพฤติกรรมของเหล็กเหนียวภายใต้แรงบิดและหา คุณสมบัติในการรับแรงบิด

เอกสารอ้างอิง

เจษฎา เกษมเศรษฐ์, เอกสารประกอบการสอน CE 311 Structural Materials and Testing, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

มานพ แก้วโมราเจริญ, เอกสารประกอบการสอน CE 311 Structural Materials and Testing, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.

สุเทพ นิ้มนวล, เอกสารประกอบการสอน CE 311 Structural Materials and Testing, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.

วัสดุทดสอบ

เหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.

เครื่องมือ

1. เครื่องมือทดสอบแรงบิด (torsion testing machine) ใช้ตุ้มน้ำหนักเต็ม
 - เมื่อใช้มือหมุนควรอ่านค่าทุกๆ 200 กก. – ซม.
 - เมื่อใช้มอเตอร์หมุนควรอ่านค่าทุกๆ 100 กก. – ซม.
2. ไมโครมิเตอร์

วิธีทดสอบ

1. วัดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเส้นกลมใกล้จุดกึ่งกลางความยาว หลายๆ ครั้งด้วยไมโครมิเตอร์ หาเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของ ตัวอย่าง
2. ทำเครื่องหมายจุดที่วัดมุมบิดไว้ 2 จุดพร้อมทั้งวัดระยะห่าง ระหว่างจุดสองจุดนั้น บันทึกค่ามุมที่อ่านได้ละเอียดสุดบนจาน วัดมุมบิดเอาน้ำหนักแขวนตุ้มถ่วงตามแรงบิดที่ต้องการใช้
3. ปรับเข็มเครื่องวัดแรงบิดให้ตรงขีดศูนย์ สอดปลายตัวอย่างเหล็ก เส้นเข้ากับปลายกับข้างที่อยู่ติดตัวกับเครื่องบิด ให้ปลายจับ จุดที่ทำเครื่องหมายไว้และขยับตัวอย่างเหล็กเส้นให้แกนเหล็ก ตัวอย่างอยู่ตรงกลางแกนหมุน เลื่อนปลายจับตัวอย่างเหล็กอีก ข้างหนึ่งเข้ามาจับตัวอย่างเหล็กตรงจุดที่ทำเครื่องหมายไว้อีก ข้างหนึ่งค่อยๆ ไชสกรูจับตัวอย่างเหล็กให้แน่นเกิดแรงบิดขึ้นใน เหล็กตัวอย่าง ปรับเข็มบนจานหน้าปัทม์เพื่อให้แรงบิดเป็นเป็น ศูนย์ก่อนเริ่มทดสอบ
4. ยื่นท่อซึ่งติดกับปลายบิดข้างถ่วงตุ้มน้ำหนักไปแตะกับจานซึ่งติด ปลายดัชนีทางปลายบิดด้านติดตายกับตัวเครื่องบิดและหมุน จานองศาให้ขีดบอกศูนย์องศาอยู่ตรงปลายดัชนีพอดี
5. ค่อยๆ ใช้มือหมุนพวงมาลัยมีนหมุนบิดปลายเหล็กเส้นอย่างช้าๆ อ่านค่าแรงบิดและหมุนไปเรื่อยๆ หลังจากบิดจนตัวอย่างเหล็ก เส้นคราก (สังเกตได้ว่ามุมบิดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่แรงบิด เกือบจะไม่เพิ่มขึ้นเลย) ถอดพวงมาลัยมือหมุนออกแล้วรีบกดสวิทซ์ที่เครื่องเพื่อให้เครื่องหมุนด้วยไฟฟ้า บิดเหล็กตัวอย่างไว กว่าเดิมจนกระทั่งตัวอย่างเหล็กขาด บันทึกแรงบิดสูงสุดพร้อม ทั้งสังเกตลักษณะการขาดของเหล็กเส้น ตัวอย่าง

ข้อมูลและผลการทดสอบ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (053) 944157-66 Fax (053) 892376	การทดสอบแรงเฉือนเหล็กด้วยแรงบิด
ผู้ทดสอบ	วันที่ทำการทดสอบ
งานที่ทดสอบ	ผู้ร่วมการทดสอบ
สถานที่ทดสอบ	เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ
ผู้ทดสอบ	วันที่ทำการทดสอบ

ค่ามาตรฐานของตัวอย่างที่ 1		ค่ามาตรฐานของตัวอย่างที่ 2	
ประเภท		ประเภท	
ชั้นคุณภาพ		ชั้นคุณภาพ	
ความต้านแรงดึง		ความต้านแรงดึง	
ความต้านแรงดึงที่จุดคาน		ความต้านแรงดึงที่จุดคาน	
ความยืด		ความยืด	

	ตัวอย่างที่ 1		ตัวอย่างที่ 2	
	ข้อมูลจาก การทดสอบ	ข้อมูล อ้างอิง ₁	ข้อมูลจาก การทดสอบ	ข้อมูล อ้างอิง ₂
1. เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ				
2. เส้นผ่านศูนย์กลางจริง				
3. ช่วงระยะความยาวที่วัดมุมบิด				
4. polar moment of inertia				
5. มุมบิดสูงสุด				
6. แรงบิด ที่ proportional limit				
7. แรงบิดที่ offset 0.2%				
8. หน่วยแรงเฉือนที่ proportional limit				
9. กำลังคานที่ offset 0.2%				
10. Modulus of Rigidity				
11. Shearing Modulus of Rupture				
12. ค่า 0.6 E				
13. พลังงานที่ได้รับโดยเฉลี่ยต่อ หนึ่งหน่วยปริมาตรที่ ขอบเขตของการเป็นสัดส่วน				
14. ร้อยละการยืดของเส้นขอบนอกสุดของเหล็กเส้นกลม ที่จุดวิบัติ				
15. กำลังดึงซึ่งน่าจะเป็นไปได้ที่ขอบเขตของการเป็น สัดส่วน				

1. มอก. 20-2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม

2. มอก. 24-2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย

STEEL BEAM TESTS

การทดสอบที่ 12

การทดสอบแรงดัดคานเหล็ก

Flexural Test of Steel Beam

บทนำ

การหาคำตอบสำหรับค่าความเค้นและความเครียดตามแนวแกนคาน (normal stress and strain) เนื่องจากการดัดของคานนั้น ไม่สามารถที่จะหาได้โดยสมการสมดุลของแรงเพียงอย่างเดียว แต่หากต้องนำสมการการเปลี่ยนรูปร่าง (geometry of deformation) และความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด (equation relating stress and strain (โดยค่า Young's modulus)) มาร่วมพิจารณาด้วย

การหาคำตอบจะเริ่มจาก


1. การพิจารณาการเปลี่ยนรูปร่าง (geometry of deformation) ภายใต้แรงดัด ซึ่งจะได้สมการความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้น
2. จากสมการในขั้นตอน (1) เราสามารถเปลี่ยนค่าความเค้น เป็นความเครียดได้โดยอาศัยสมการความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด
3. สุดท้าย จะทำการพิจารณาสมการสมดุลของแรงเพื่อหาขนาดของแรงและโมเมนต์จากค่าความเค้นที่กระจายตลอดหน้าตัด

สมมติฐานที่สำคัญ

1. ระนาบตรงหน้าตัดคานยังคงรูปร่างตรงแม้หน้าตัดจะถูกดัดให้หมุนเอียงก็ตาม
2. ภายใต้แรงดัด คานจะดัดเป็นรูปโค้งส่วนหนึ่งของวงกลม
3. ค่า Young's modulus สำหรับวัสดุมีค่าเท่ากันทั้งส่วน tension และ compression

สมการการเปลี่ยนรูปร่าง

พิจารณาส่วนคาน dx ภายใต้แรงดัด M เป็นโค้งส่วนหนึ่งของวงกลม มีจุดศูนย์กลางที่จุด O' และรัศมีโค้ง ρ ในรูปที่ 1 จากสมมติฐาน (1) กล่าวได้ว่า men และ pfq ยังคงเป็นระนาบตรงภายหลังการดัด แนวเส้น ss มีความยาวไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเรียกว่าแนวแกนสะเทิน (neutral axis) ในบริเวณส่วนบนเหนือแกนสะเทิน เช่น แนว mp และ ef จะเกิดการหดเข้า และส่วนใต้แกนสะเทินเช่น แนว nq จะเกิดการยืดออก



รูปที่ 1: การเปลี่ยนรูปคานเนื่องจากแรงดัด

จากรูปที่ 1 สามารถสร้างสมการการตัดโค้ง ได้ดังนี้

$$\frac{1}{\rho} = \frac{d\theta}{dx} = \frac{d^2y}{dx^2} \quad (1)$$

โดยที่ $\frac{1}{\rho}$ คือ Curvature และ y คือ ระยะจากแนวแกนสะเทินมีค่าเป็นบวกในทิศขึ้น จากรูปที่ 1 ค่า

ความเครียดตามแนว ef สามารถคำนวณได้จาก

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta L}{L} = \frac{ef - dx}{dx} = \frac{(\rho - y).d\theta - \rho.d\theta}{\rho.d\theta}$$

หรือ สามารถเขียนได้ในรูปของ

$$\varepsilon_x = -\frac{y}{\rho} \quad (2)$$

จากสมการข้างต้น กล่าวได้ว่า ค่าของความเครียดจะมีการกระจายเป็นเส้นตรง มีค่าเป็นศูนย์ที่แนวแกนสะเทิน (ค่า $y=0$) และมีค่าเป็นบวกมากที่สุด (tension) เมื่อค่า y เป็นค่าลบสูงสุด (ห่างจากแกนสะเทินไปทางด้านล่างไกลที่สุด) และมีค่าเป็นลบมากที่สุด (compression) เมื่อค่า y เป็นค่าบวกสูงสุด (ห่างจากแกนสะเทินไปทางด้านบนไกลที่สุด) และเมื่อพิจารณาที่สมการเพิ่มเติมจะเห็นว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะอิลาสติกหรือพลาสติกความเป็นเชิงเส้นหรือไร้เชิงเส้น ของชนิดวัสดุ

สมการความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด


สำหรับวัสดุชนิดอิลาสติกในช่วงพิกัดยืดหยุ่นได้ สมการความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดสามารถแสดงได้ดังนี้

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E}$$


แทนค่าความเครียดจากสมการที่ (2) จะได้

$$\frac{\sigma_x}{E} = -\frac{y}{\rho} \quad (3)$$

จากสมการที่ 3 ค่าความเค้นยังคงมีการกระจายในลักษณะเส้นตรงเช่นเดียวกับความเครียด (ตราบใดที่วัสดุยังคงเป็นชนิดอิลาสติกในช่วงพิกัดยืดหยุ่น) ดังแสดงในรูปที่ 2



รูปที่ 2: การกระจายความเค้นบนหน้าตัด



รูปที่ 3: แรงบนพื้นที่ dA ใด ๆ

สมการสมดุลของแรง

การกระจายของความเค้นบนหน้าตัดคาน ดังแสดงในสมการที่ (3) และรูปที่ 2 สามารถคำนวณหาแรงภายในได้โดยอาศัย สมการสมดุลของแรง ภายใต้แรงดัดเพียงอย่างเดียว (ไม่มีแรงอัด) ผลรวมของแรงตามแนวแกนจะต้องมีค่าเท่ากับ “ศูนย์”

ดังแสดงในรูปที่ 3 สำหรับพื้นที่ dA ใด ๆ ค่าความเค้นมีค่า σ_x ซึ่งสามารถคำนวณหาขนาดของแรงบนพื้นที่ได้ คือ

$$dF_x = \sigma_x \cdot dA$$

ดังนั้น ขนาดของแรงบนพื้นที่ทั้งหมดจึงมีค่าเท่ากับ

$$F_x = \int_A \sigma_x \cdot dA$$

จากค่าหน่วยแรงในสมการที่ (3)

$$F_x = -\frac{E}{\rho} \int_A y \cdot dA = 0$$

เนื่องจากค่า E/ρ ต้องไม่เท่ากับ “ศูนย์” ดังนั้น $\int_A y \cdot dA = 0$ ซึ่งก็คือ สมการโมเมนต์ของพื้นที่สำหรับการหาตำแหน่งจุดศูนย์กลางพื้นที่ (แกน x) และเป็นตำแหน่งของแนวแกนสะเทิน สำหรับสมดุลของโมเมนต์ บนพื้นที่ dx ใด ๆ สามารถแสดงได้ดังนี้

$dM = y \cdot dF_x$ และสำหรับสมดุลของโมเมนต์ บนพื้นที่หน้าตัดทั้งหมด คือ

$$M = \int_A y \cdot \sigma_x \cdot dA = -\frac{E}{\rho} \int_A y^2 \cdot dA$$

และเรียกเทอม $-\frac{E}{\rho} \int_A y^2 \cdot dA$ ว่าโมเมนต์ที่สองของพื้นที่ (the 2nd moment of area) รอบแกนสะเทิน หรือค่า I ดังนั้น

$$\frac{M}{I} = -\frac{E}{\rho} \quad (4)$$

จากสมการที่ (4) เมื่อทราบค่าโมเมนต์ที่กระทำ จะสามารถคำนวณหารัศมีความโค้งของคานได้ และจากสมการที่ (3) และ (4) จะได้

$$\frac{M}{I} = -\frac{\sigma_x}{y} \quad (5)$$

เรียกสมการที่ (5) ว่า สมการหน่วยแรงดัด (Flexural stress formula)

สมการการดัด (The Bending Relationship)

จากสมการที่ (3), (4) และ (5) สามารถนำมารวมกันได้ ดังนี้

$$\frac{M}{I} = -\frac{\sigma}{y} = -\frac{E}{\rho} \quad (6)$$

โดยที่:

M - applied bending moment, Nm

I - second moment of area, m^4

σ_x - normal stress, Nm^{-2}

y - distance from neutral axis to point in question, m

E - Young's modulus, Nm^{-2}

ρ - radius of curvature, m

เมื่อทำการหารสมการที่ (6) ด้วยค่า E จะได้

$$\frac{M}{EI} = -\frac{\varepsilon}{y} = -\frac{1}{\rho} \quad (7)$$

จากสมการที่ (5) และ (6) จะเห็นว่า หน้าตัดใดๆ ที่มีค่า I มาก จะทำให้เกิดความเครียดและความคั่นน้อย


ระยะแอนตัวของคาน

จากสมการที่ (1) และ (4) จะได้

$$M = -EIy''$$

ในการคำนวณหาระยะแอนตัวเนื่องจากแรงดัด สามารถคำนวณหาได้โดยการแก้สมการ ดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ Double integration method หรือ Moment of area method หรือ Conjugate beam method

สำหรับคานที่ รับแรงกระทำแบบจุด ดังแสดงในรูปที่ 4 สามารถหาสมการระยะแอนตัว $y(x)$ ได้ดังนี้




รูปที่ 4 ระยะแอนตัวอีลาสติก ไดอะแกรมแรงเฉือน และไดอะแกรมแรงดัด ของคานรับแรงกระทำแบบจุด 2 จุด

ทฤษฎี

การทดสอบแรงดัดกระทำเพื่อหาความแข็งแรงและความต้านทานต่อแรงดัดของคานเมื่อน้ำหนักกระทำอยู่ในรูปของ Transverse Loading ดังนั้นความแข็งแรงของวัสดุจึงหาได้โดยการทดสอบแรงดัดนี้ ค่า Modulus of elasticity ที่ได้จากการทดลองสามารถนำไปคำนวณหาการยุบตัว (Deflection) ในช่วง elastic ของคาน ที่ทำจากวัสดุเดียวกันแต่มีขนาด รูปร่าง หรือน้ำหนักบรรทุกต่างกันได้ แม้ว่าจะมีความคลาดเคลื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องอันเนื่องมาจาก

1. สมบัติแรงเฉือนเป็นศูนย์ ซึ่งมีผลต่อคานที่สั้นและเล็ก
2. ส่วนเบี่ยงเบนจากความสัมพันธ์ระหว่าง Stress-Strain Curve ในช่วง elastic
3. วัสดุเป็น Heterogeneous Material

การทดสอบแรงดัดอาจทำได้หลายวิธีดังรูปที่ 1 แต่วิธี symmetrical two-point loading จะให้ค่าโมเมนต์ที่คงที่ บนช่วงกลางของคาน ดังแสดงในรูปที่ 1(b)



รูปที่ 1 การทดสอบแบบดัดแบบต่าง ๆ

การคำนวณ

- Modulus of Rupture , $R = \frac{M_{max} \cdot c}{I}$

เมื่อ M_{max} = แรงดัดสูงสุดตรงกลางชิ้นวัสดุ เมื่อแรงกดกระทำสูงสุด (P_{max}), กก.-ซม.

L = ความยาวของช่วงบานรองรับ, ซม.

- Modulus of Elasticity

สำหรับวิธี Center Loading, $E = \frac{PL^3}{48I\Delta}$

สำหรับวิธี Two-Point Loading , $E = \frac{5PL^3}{144I\Delta}$

เมื่อ P = น้ำหนักกระทำที่ Elastic Limit, กก.

L = ระยะฐานรองรับ, ซม.

I = Moment of Inertia, ซม.⁴

Δ = ระยะที่แฉกตัวที่ elastic limit, ซม.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของเหล็กภายใต้แรงดัด และคำนวณกำลังและความแข็งของคานเหล็ก wide flange
2. เพื่อตรวจหาค่าความเครียดที่เกิดจากแรงกระทำแบบจุด 2 ตำแหน่ง (2-point loading)
3. เพื่อหาการกระจายของความเครียด (Strain) และความเค้น (Stress) เนื่องจากโมเมนต์ดัด
4. เพื่อคำนวณหาทิศทางหลักของความเครียด และความเค้น

เอกสารอ้างอิง

มาตรฐาน ASTM A 370

วัสดุตัวอย่าง



1. Plate-type Specimen ขนาด 9.5 x 38 mm. จำนวน 2 ตัวอย่าง
2. Wide flange ขนาด 100 x 50 จำนวน 1 ตัวอย่าง

เครื่องมือ

1. เครื่องมือทดสอบ Universal Testing Machine และเกจวัดขนาดแรง
2. เกจวัดระยะแอนตัว
3. เกจวัดความเครียด
4. เครื่อง Data logger

วิธีการทดสอบ

1. วัดขนาดของคานเหล็กและคำนวณหาคุณสมบัติต่าง ๆ ของหน้าตัด
2. คำนวณหาขนาดของแรงที่ทำให้คานเกิดการครากที่จุดแรก (P_y) และคำนวณหาหน้าหนักทดสอบ (P_{test}) โดยให้มีค่าเท่ากับ $0.5P_y$ (เพื่อไม่ให้หน่วยแรงเกินพิกัดยืดหยุ่น)
3. ติดตั้งเครื่องวัดความเครียด (Strain gauge) ในตำแหน่งที่เกิดค่าโมเมนต์มากที่สุด ที่แนวที่ไกลจากแนวแกนสะเทินมากที่สุด ที่ระยะ (y_+) และ (y_-) จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังแสดงในรูปที่ 1
4. จัดตัวอย่างคานบนเครื่องทดสอบการให้น้ำหนัก และติดตั้งเครื่องวัดระยะแอนตัวที่กึ่งกลางคาน (รูปที่ 1)
5. แบ่งช่วงการทดสอบออกเป็น 10 ช่วง แรงกระทำ (load control) พร้อมบันทึกค่าการวัด
 - 5.1 ขนาดแรงกระทำ
 - 5.2 ค่าระยะแอนตัว
 - 5.3 ค่าความเครียด
6. นำค่าที่ได้ไปคำนวณ และเขียนรายงานผลการทดสอบที่ได้
 - 6.1 การกระจายของความเครียดและความเค้นบนหน้าตัด
 - 6.2 ค่าYoung's modulus ที่คำนวณได้จาก ความสัมพันธ์ของระยะแอนตัวและแรงกระทำ
 - 6.3 ค่าYoung's modulus ที่คำนวณได้จาก ความสัมพันธ์ของโมเมนต์ดัดและค่าความโค้ง




รูปที่ 1 การติดตั้งคานทดสอบ

การรายงานผล


1. ไดอะแกรมแสดงการกระจายของความเครียดและความเค้นตามแนวแกนบนหน้าตัดที่หน้าหน้าทดสอบ $0.5P_{test}$ และที่หน้าหน้าทดสอบสูงสุด (P_{test})
2. กราฟความสัมพันธ์ของระยะแอนตัวและแรงกระทำที่วัดได้ เทียบกับที่คำนวณได้
3. กราฟความสัมพันธ์ของโมเมนต์ดัดและค่าความโค้งที่วัดได้ เทียบกับที่คำนวณได้

ข้อมูลและผลการทดสอบ


	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.พยุหะแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (053) 944157-66 Fax (053) 892376	CE215 Structural Materials and Testing Flexure Test of Steel Analysis การทดสอบแรงดัดของเหล็ก	ASTM A 370 S1 Part 2 แผ่นที่ /									
ผู้ทดสอบ _____ รหัสนักศึกษา _____ กลุ่ม _____	1. วันที่ทดสอบ: _____											
	2. หน้าตัดคาน	Sectional Dimension	Sectional Area	Moment of Inertia	Radius of Gyration	Modulus of Section						
		H B t ₁ t ₂ r mm mm mm mm mm	Area cm ²	I _x I _y cm ⁴ cm ⁴	I _x I _y mm mm	Z _x Z _y cm ³ cm ³						
ข้อมูลการทดสอบ 1. P _y ที่คำนวณ _____ 2. P _{test} = 0.5P _y _____ 3. Modulus of Rupture, ksc. _____ 4. Modulus of Elasticity, ksc. _____	3. ระยะช่วงพาด (L) _____ 4. ระยะ shear span (a) _____		5. ตำแหน่ง strain gauges y ₁ = _____ mm. y ₃ = _____ mm. y ₂ = _____ mm. y ₄ = _____ mm.									
ตารางบันทึกผลการทดสอบ												
ลำดับ	แรงกระทำ		ความเครียด(ไมครอน, 10-6)				ระยะอ่อน	ความโค้ง(1/r), μ (คำนวณสมการ 2)				
	P (kg)	Mmax (kg.m)	G1	G2	G3	G4	(mm.)	$\frac{1}{\rho_1} = -\frac{\epsilon_{x1}}{y_1}$	$\frac{1}{\rho_2} = -\frac{\epsilon_{x2}}{y_2}$	$\frac{1}{\rho_3} = -\frac{\epsilon_{x3}}{y_3}$	$\frac{1}{\rho_4} = -\frac{\epsilon_{x4}}{y_4}$	เฉลี่ย
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

ข้อมูลและผลการทดสอบ

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำและระยะแอ่นตัว



ข้อมูลและผลการทดสอบ



WOOD TESTS


การทดสอบที่ 13

การทดสอบกำลังอัดของไม้

Compression Test of Wood

บทนำ

ไม้เป็นวัสดุแบบ orthotropic material ซึ่งมีคุณสมบัติทางกล เช่น กำลัง(strength), โมดูลัสยืดหยุ่น (modulus of elasticity), และPoisson's ratio เป็นต้น ที่แตกต่างกันในแกนตั้งฉากหลัก 3 แกนคือในแนวแกน(longitudinal) ของต้นไม้ ในแนวรัศมี(radial) ของหน้าตัดและในแนวเส้นสัมผัส(tangential) ของวงปี รูปแสดง compressive stress-strain diagram ของไม้ในแนวขนานเส้นไม้และในแนวตั้งฉากกับเส้นไม้ (ซึ่งไม้ได้อยู่บน scale เดียวกัน) เราจะเห็นได้ว่า ไม้มี stress-strain curve ซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทางการทดสอบ เมื่อไม้ถูกแรงกดอัดในแนวขนานเส้นไม้แล้ว stress-strain curve จะมีลักษณะเกือบเป็นเส้นตรงจนถึงจุดวิบัติ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับวัสดุเปราะ แต่เมื่อไม้ถูกแรงกดอัดในแนวตั้งฉากกับเส้นไม้แล้ว stress-strain curve จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับวัสดุเหนียว แต่ในทั้งสองกรณี ไม้ไม่มีจุดคราก (yielding point) ที่ชัดเจน ดังนั้นจุดproportional limit มักจะถูกใช้เป็นจุดที่กำหนดกำลังรับแรงในช่วงยืดหยุ่นของไม้(elastic strength)



รูปที่ 1 compressive stress-strain diagram ของไม้ในแนวขนานเส้นไม้และในแนวตั้งฉากกับเส้นไม้
ที่มา : สิทธิชัย แสงอาทิตย์, Material Testing 2545

ทฤษฎีและการคำนวณ

กำลังต้านทานแรงอัดของไม้ขนานกับแนวเส้นไม้หาได้ดังนี้

$$\sigma = \frac{P_{max}}{A}$$

P_{max} = เป็นแรงอัดสูงสุด

A = เป็นพื้นที่รับแรงอัด

กำลังต้านทานแรงอัดขนานและตั้งฉากกับแนวเส้นไม้ที่ Proportional สามารถคำนวณจากกราฟแรงอัด - ระยะหดตัวของไม้ ตัวอย่างดังนี้

$$\sigma_p = \frac{P_p}{A}$$

โดยที่ σ_p = กำลังต้านทานแรงอัดของไม้ที่ Proportional Limit
 P_p = แรงอัดที่ Proportional Limit

ยังโมดูลัสของไม้ในลักษณะการรับแรงอัดขนานและตั้งฉากกับแนวเสี้ยนไม้ หาได้ดังนี้

$$E = \frac{\Delta P \times L}{\Delta L \times A}$$

โดยที่ E = ยังโมดูลัสของไม้ในลักษณะการรับแรงอัด
 ΔP = ช่วงความแรงอัดที่เพิ่มขึ้นในขอบเขตของการเป็นสัดส่วน
L = ความยาวของไม้ตัวอย่าง
 ΔL = ช่วงระยะหดตัวของตัวอย่างภายใต้ช่วงการเปลี่ยนแปลงแรงอัด P

แบบการแตกหักภายใต้แรงอัด

1. การแตกหักโดยถูกบีบ (Crushing) การแตกหักแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อระนาบของระยะแตกเป็นระนาบราบโดยประมาณ
2. การแตกหักโดยปริเป็นรูปลิ่ม (Wedge Split) ทิศทางของรอยปริอาจอยู่ในแนวรัศมีหรือสัมผัสกับวงปี
3. การแตกหักโดยถูกเฉือน (Shearing) การแตกหักแบบนี้ ระนาบของรอยแตกทำมุมมากกว่า 45 องศา กับระนาบราบ
4. การแตกหักโดยปริออก (Splitting) ปกติเกิดขึ้นกับตัวอย่างที่มีรอยปริรอยร้าวตามัวอยู่ภายในก่อนทดสอบ การแตกหักแบบนี้ใช้เป็นหลักสำหรับเลือกสรรตัวอย่าง
5. การแตกหักโดยถูกอัดและเฉือนขนานแนวเสี้ยน (Compression and Shearing Parallel to Grain) การแตกหักแบบนี้ปกติเกิดขึ้นในตัวอย่างที่มีลายไขว้

การแตกหักโดยค่อย ๆ ถูกบีบตรงปลายข้างใดข้างหนึ่ง (Brooming or End-Rolling) ปกติเกิดขึ้นควบคู่กับการตัดตัวอย่างไม่ดี หรือมีความชื้นมากบริเวณปลายขอบตัวอย่างหรือทั้งสองกรณีร่วมกัน การแตกหักแบบนี้มักจะทำให้ตัวอย่างรับแรงได้น้อย เป็นการแตกหักที่ใช้หากำลังรับแรงอัดของตัวอย่างไม่ได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของไม้ภายใต้แรงอัดในแนวตั้งฉากและขนานกับแนวเสี้ยน
2. เพื่อศึกษาลักษณะการวิบัติของไม้ที่รับแรงอัดในแนวตั้งฉากและขนานกับแนวเสี้ยนไม้
3. เพื่อหาคุณสมบัติของไม้รับแรงอัดในแนวตั้งฉากและขนานกับแนวเสี้ยนไม้

เอกสารอ้างอิง

มาตรฐาน ASTM D 143 Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber

วัสดุตัวอย่าง

1. ไม้ตัวอย่างมาตรฐาน 3 ชั้น ขนาด 5 x 5 x 20 ซม. สำหรับทดสอบแรงอัดขนาดเส้น
2. ไม้ตัวอย่างมาตรฐาน 3 ชั้น ขนาด 5 x 5 x 15 ซม. สำหรับทดสอบแรงอัดตั้งฉากเส้น



รูปที่ 2 ภาพแสดงลักษณะการวิบัติของไม้


ที่มา : ASTM D 143 Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber

เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ


1. เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine
2. Vernier Caliper ที่มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 มม. และมีความละเอียดในการวัดถึง 0.1 มม.
3. เกจวัดการเคลื่อนที่ (Dial Gauge)
4. เครื่องชั่งละเอียดถึง 0.1 กรัม
5. ตลับเมตร


วิธีทดสอบ

1. ชั่งน้ำหนักและวัดขนาดตัวอย่างให้ละเอียดถึง 0.1 กรัมและ 0.1 ซม. ตามลำดับ
2. ใส่ตัวอย่างไม้เข้ากับเครื่องมือทดสอบ
3. เริ่มทำการทดสอบโดยรักษาอัตราเร็วของหัวกดไม้ไม่เกิน 0.003 ซม./ความยาวตัวอย่าง, ซม./นาที่ สำหรับการทดสอบแรงอัดขนานแนวเส้น และไม่เกิน 0.3 มม./นาที่ สำหรับการทดสอบแรงอัดตั้งฉากกับแนวเส้น
4. อ่านค่าน้ำหนักกับระยะหดของตัวอย่าง จนกระทั่งตัวอย่างเสียหาย
5. อ่านค่าน้ำหนักสูงสุด
6. สเก็ตแบบการแตกหักของตัวอย่าง



ข้อมูลและผลการทดสอบ

<p>CE215 Structural Materials and Testing</p> <p>การทดสอบกำลังอัดของไม้</p> <p>Compression Test of Wood</p>		
<p>แบบตั้งฉากเสี้ยน</p>		
<p>ชื่อ</p>	<p>รหัส</p>	<p>กลุ่ม</p>
<p>Data Monitor Determination:</p>	<p>Load (kg)</p>	<p>Deformation (mm)</p>
<p>Number of Specimen.....</p>		
<p>Type of Wood.....</p>		
<p>Width of Specimen.....cm.</p>		
<p>Depth of Specimen.....cm.</p>		
<p>Length of Specimen.....cm.</p>		
<p>Original Weigth.....gm.</p>		
<p>Oven Dry Weigth.....gm.</p>		
<p>Ultimate Load.....kg.</p>		
<p>Elastic Strength atP.L.....kg/cm</p>		
<p>Yield Strength at 0.05% offset.....kg/cm</p>		
<p>Ultimate Strength..... kg/cm</p>		
<p>Modulus of Elasticity,E.....kg/cm</p>		
<p>Moisture Content.....kg/cm</p>		
<p>Pattern of Failure.....</p>		



การทดสอบที่ 14

การทดสอบกำลังดัดของไม้

Flexure Test of Wood

ทฤษฎี


กำลังรับแรงดัดสูงสุดของไม้ (Flexure Strength) เป็นคุณสมบัติของไม้ในองค์อาคารต่าง ๆ ที่ต้องต้านแรงกระทำโดยพฤติกรรมดัดงอขององค์อาคาร คุณสมบัติเชิงกลที่สำคัญซึ่งเป็นตัวควบคุมการใช้ไม้ในกรณีนี้คือ กำลังดัดหรือหน่วยแรงดัดที่จุดสัดส่วนซึ่งคำนวณจากผลการทดลองดังนี้

$$\sigma_p = \frac{M_p}{S} = \frac{P_p L}{4S}$$

โดยที่


- σ_p = หน่วยแรงดัดที่จุดสัดส่วน, กก./ชม.²
- P_p = น้ำหนักกระทำที่จุดสัดส่วน, กก.
- L = ความยาวช่วงพาด, ชม.
- S = Section Modulus, ชม.³

ในการทดสอบหากำลังดัดนี้โดยปกติเราจะทำการศึกษาถึงการอ่อนตัวของคาน เนื่องจากค่าน้ำหนักกระทำซึ่งโดยทั่วไปเมื่อเราหาความสัมพันธ์บนกราฟจะได้รูปลักษณะต่อไปนี้



รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง Load กับ Deformation ของไม้

ที่มา : Materials Testing in Civil Engineering, ๖๖๖๖๖๖ สกว. ปีงบประมาณ 2547-2548 RUMTT, RMUTR, KMUTT, 2006



รูปที่ 2 รูปแบบการวิบัติของไม้

ที่มา : Materials Testing in Civil Engineering, งบวิจัย สกว. ปีงบประมาณ 2547-2548 RUMTT, RMUTR, KMUTT, 2006

ค่าโมดูลัสแห่งความยืดหยุ่นของไม้ที่เราจะสามารถคำนวณโดยทางอ้อมจากข้อมูลของน้ำหนักกระทำและค่าการแอ่นตัวดังนี้

$$\Delta P = \frac{P_p L^3}{48EI}$$

สมการนี้เราจะได้ว่า

$$E = \frac{P_p L^3}{48\Delta EI}$$

โดยที่

Δ = ระยะแอ่นตัวของคาน ณ แรงกระทำที่จุดตัดส่วน, ซม.

I = Modulus of Inertia, ซม.⁴

โมดูลัสแห่งการประลัยของคานในการรับแรงดัดเป็นค่าหน่วยแรงสมมติที่คำนวณจากสูตรแรงดัดถือว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและหน่วยการยึดตัวเป็นเส้นตรงเมื่อวัสดุกำลังจะประลัย ค่าตัวเลขที่คำนวณได้นี้ใช้เป็นตัวเลขเปรียบเทียบกำลังของไม้ชนิดต่าง ๆ ได้ การคำนวณหาได้ดังนี้

$$R = \frac{P_{max} L}{4S}$$

โดยที่

R = Modulus of Rupture, กก./ซม.²

P_{max} = น้ำหนักสูงสุด, กก.

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาคุณสมบัติของไม้ในการรับโมเมนต์ดัดและรูปแบบการประลัยของไม้

เอกสารอ้างอิง

มาตรฐาน ASTM D 143 Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber

วัสดุตัวอย่าง

ตัวอย่างไม้ ขนาด 5 x 5 x 76 ซม. จำนวน 3 ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

1. เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine
2. Vernier Caliper ที่มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 มม. และมีความละเอียดในการวัดถึง 0.1 มม.
3. เกจวัดการเคลื่อนที่ (Dial Gauge)
4. เครื่องชั่งละเอียดถึง 0.1 กรัม
5. ตลับเมตร

วิธีทดสอบ




1. วัดขนาดและชั่งน้ำหนักของวัสดุตัวอย่างทั้งสามชิ้น หมายเหตุสีและตำหนิของไม้ตัวอย่าง
2. จัดตัวอย่างบนที่รองรับ จดค่าช่วงพาดของตัวอย่างพร้อมกันนี้ให้ใส่ห้วกดสำหรับทดสอบแรงดัด
3. จัดเกจที่วัดระยะแอนตัวที่กึ่งกลางของช่วงพาด
4. ทำการทดสอบโดยจดค่าน้ำหนักต่าง ๆ และระยะแอนตัวที่เกิดขึ้น ณ ช่วงต่าง ๆ ควรรักษาความเร็วของการทดสอบที่ทำให้เกิดค่าหน่วยแรงดัดไม่เกิน 150 กก./ซม.² ในหนึ่งนาที

ข้อมูลและผลการทดสอบ

ความยาวของช่วงพาด.....ซม.

แรงกด P (นิวตัน)	ชนิดไม้ตัวอย่าง.....		
	ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2	ตัวอย่างที่ 3
	การแ่นตัวของไม้ Δ (มม.)	การแ่นตัวของไม้ Δ (มม.)	การแ่นตัวของไม้ Δ (มม.)
แรงกดสูงสุด (P_{max})			

รายละเอียด		ชนิดไม้ตัวอย่าง.....			
		ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2	ตัวอย่างที่ 3	ค่าเฉลี่ย
1. มิติของไม้ตัวอย่าง	ความกว้าง, b (มม.)				
	ความลึก, d (มม.)				
2. ความยาว, L (มม.)					
3. มวลของไม้ตัวอย่าง, M (กรัม)					
4. ค่าหน่วยแรงที่ขีดปรากฏ (S_p) (เมกาปาสกาล) $S_p = (3/2) [(PL)/(bd^3)]$ (ใช้ค่า P ที่ขีดปรากฏ)					
5. โมดูลัสแตกกร้าว (เมกาปาสกาล) $R_u = (3/2) [(P_{max} L)/(bd^3)]$					
6. โมดูลัสยืดหยุ่น (เมกาปาสกาล) $E = (PL^3)/(4\Delta bd^3)$ (ใช้ค่า P ที่ขีดปรากฏ)					
7. โมดูลัสคินตัว (เมกาปาสกาล) $R_c = S_p^2 / 18 E$ (ใช้ S_p จากข้อ 4, E จากข้อ 6)					
8. ค่าหน่วยแรงเฉือนสูงสุด (เมกาปาสกาล) $S_{max} = (3/4) (P_{max} / bd)$					
9. ค่างานเฉลี่ยที่น้ำหนักประลัย (นิวตัน . เมตร) $W = (P_{max} \Delta_{max}) / 2$					
หมายเหตุ					

ลักษณะของกรวยวัด	
ชนิดของไม้ตัวอย่าง.....	
ตัวอย่างที่ 1	
ตัวอย่างที่ 2	
ตัวอย่างที่ 3	
<p>หมายเหตุ : ให้นำรูปภาพถ่ายของไม้ตัวอย่างก่อนและหลังการทดสอบแสดงไว้ในรายงานผลการทดสอบด้วย</p>	

การทดสอบที่ 15

การทดสอบความแข็งของไม้

Hardness Test of Wood

ทฤษฎี

ความแข็ง หมายถึง ความต้านทานของวัสดุ ชนิดหนึ่ง(ไม้)ต่อการสอดแทรกโดยใช้วัสดุ จากแรงอีกชนิดหนึ่ง (เหล็ก)การทดสอบความแข็งสำหรับไม้มีประโยชน์ในการเลือกไม้ไปใช้งานที่ต้องทนต่อการขีดข่วนเสียดสี เป็นประจำ เช่น พื้น(Floor) ไม้ปาเก้ (Parquet) อุปกรณ์ กีฬา (Sports Goods) เครื่องเรือน (Furniture) เป็นต้น ความแข็งของไม้ทางด้านรัศมี(Radial)และด้านสัมผัส(Tangential)ไม่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด ส่วนความแข็งทางด้านหน้าตัด(Cross-Section)มีค่าสูง กว่าทางด้านกว้าง (ด้านรัศมีและด้านสัมผัส)

การคำนวณ

ความแข็งแรงของไม้คำนวณจากสูตร

$$B.H.N. = \frac{P}{\pi Dt}$$

เมื่อ

B.H.N. = ค่าระดับความแข็งแบบบริเนล (กก./ตร.ซม.)

P = น้ำหนักที่กระทำบนลูกปืน (กก.)

D = เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกปืนเหล็ก (ซม.)

t = ความลึกของรอยประทับ (ซม.)

ในการทดลองครั้งนี้เราจะควบคุมให้ความลึกของรอยประทับ

$$t = \frac{1}{\pi} = 0.32$$

$$\text{ดังนั้นจึงได้สูตร } B.H.N. = \frac{P}{D}$$

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความแข็งแรงของไม้

เอกสารอ้างอิง

ASTM D 143 Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber

วัสดุตัวอย่าง

1. ไม้ขนาด 2 x 2 x 4 ซม.
2. ไม้ขนาด 2 x 2 x 6 ซม.

เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

1. เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine
2. Vernier Caliper ที่มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 มม. และมีความละเอียดในการวัดถึง 0.1 มม.
3. เกจวัดการเคลื่อนที่ (Dial Gauge)
4. เครื่องชั่งละเอียดถึง 0.1 กรัม
5. ตลับเมตร

วิธีทดสอบ

1. วัดขนาดของตัวอย่างให้ละเอียดถึง 1 มม. และชั่งน้ำหนักให้ละเอียดถึง 0.1 กรัม
2. ติดอุปกรณ์ (ประกอบด้วยลูกปืนเหล็กกล้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม. และ dial gage สำหรับอ่านความลึกของรอยประทับ) เข้ากับแผ่นของเครื่อง วางตัวอย่างไม้บนแผ่นล่างของเครื่องกด
3. เดินเครื่องจนกระทั่งตัวอย่างไม้แตะกับลูกปืน แต่ง dial gage ให้อ่านศูนย์
4. เริ่มดำเนินการทดลองโดยเดินเครื่องเพื่อกดลูกปืนเข้าไปในเนื้อไม้โดยรักษาอัตราการกดให้สม่ำเสมอประมาณ 0.5 มม./นาที อ่านค่าแรงที่ใช้เมื่อความลึกของรอยประทับมีค่าเท่ากับ 0.32 มม.

ข้อมูลและผลการทดสอบ

ชื่อ..... รหัส.....		ตอนที่..... กลุ่มที่.....	
ขนาดของตัวอย่าง (ก x ย x ส)		ซม.
น้ำหนัก		กรัม
เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกปืนเป็นเหล็กกล้า		มม.
ครั้งที่	แรงกด, กก.	ความลึกรอยประทับ, มม.	B.H.N. กก./ซม. ³

การทดสอบที่ 16

การทดสอบกำลังเฉือนของไม้ (Shear Test of Wood)

ทฤษฎี

“กำลังต้านทานแรงเฉือนของไม้” หมายถึงความสามารถของไม้ในการต้านทานแรงที่จะทำให้ส่วนของหน้าตัดไม้ที่อยู่ในระนาบเดียวกับแนวแรงเลื่อนออกจากกัน

การคำนวณ

กำลังรับแรงเฉือนของไม้ตามเส้นสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\tau = \frac{P_{max}}{A}$$

โดยที่

τ = หน่วยแรงเฉือนตามเส้นของไม้, กก./ ซม.2

P_{max} = แรงเฉือนสูงสุด, กก.

A = พื้นที่รับแรงเฉือน, ซม.2

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการรับแรงเฉือนโดยตรง (Direct Shear) ของไม้

เอกสารอ้างอิง

ASTM D 143 Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber

วัสดุตัวอย่าง

ตัวอย่างไม้ ขนาด 2 x 2 x 3 ซม. จำนวน 3 ชิ้น


เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ







1. เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine
2. เครื่องทำการเฉือน (Shear Tools)
3. Vernier Caliper ที่มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 มม. และมีความละเอียดในการวัดถึง 0.1 มม.
4. ตลับเมตร

วิธีทดสอบ

1. วัดขนาดของตัวอย่างและชั่งน้ำหนัก ให้สังเกตการเรียงตัวของเส้นในรอยบากที่จะทำการเฉือน พร้อมทั้งจดตำหนิต่าง ๆ ของตัวอย่าง
2. จัดตัวอย่างเข้าเครื่องทำการเฉือน (Shear Tools) การจัดตัวอย่างก่อนทำการทดสอบนั้นให้ตรวจสอบว่าตำแหน่งที่วางตัวอย่างแนบสนิทกับชิ้นส่วนต่าง ๆ ในเครื่องทำการเฉือน จากนั้นทำการเลื่อนหัวเฉือน (Sliding Block) มาวางให้พร้อมก่อนทำการทดลอง
3. จัดตัวอย่างพร้อมเครื่องทำการเฉือนให้อยู่บริเวณรับแรงอัดของเครื่อง
4. เริ่มทำการทดลองโดยรักษาความเร็วของการทดสอบให้เกิดค่าหน่วยแรงเฉือนไม่เกิน 60 กก./ ซม.2/นาที่
5. ค่าน้ำหนักสูงสุดที่อ่านได้จะต้องเพิ่มค่า 1.5 กก. ซึ่งเป็นค่าน้ำหนักของหัวเฉือนที่กดอยู่บนตัวอย่าง

ข้อมูลและผลการทดสอบ

รายละเอียด		ชนิดไม้ตัวอย่าง.....		
		ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2	ตัวอย่างที่ 3
1. มิติของพื้นที่รับแรงเฉือน	กว้าง, B (มม.)			
	สูง, A (มม.)			
2. ทิศทางของลายไม้				
3. ความชื้นของไม้ตัวอย่าง (ร้อยละ)				
4. พื้นที่รับแรงเฉือน (ตร.มม.)				
5. ค่าแรงเฉือนสูงสุด (นิวตัน)				
6. กำลังต้านทานแรงเฉือน (เมกาปาสคาล)				
7. กำลังต้านทานแรงเฉือนเฉลี่ย (เมกาปาสคาล)				
<p>หมายเหตุ :</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

ลักษณะของการวัด	
ชนิดของไม้ตัวอย่าง.....	
ตัวอย่างที่ 1	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ด้านล่าง</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ด้านข้าง</p> </div> </div>
ตัวอย่างที่ 2	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ด้านล่าง</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ด้านข้าง</p> </div> </div>
ตัวอย่างที่ 3	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ด้านล่าง</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ด้านข้าง</p> </div> </div>
<p>หมายเหตุ : ให้บันทึกภาพถ่ายของไม้ตัวอย่างก่อนและหลังการทดสอบไว้ในรายงานผลการทดสอบด้วย</p>	

BRICK TEST

การทดสอบที่ 17

การทดสอบกำลังอัด และการดูดกลืนน้ำของอิฐ

Tests for Compressive Strength and Water Absorption of Brick

บทนำ


การใช้งานอิฐก่อสร้างสามัญ หรือในชื่อ อิฐมอญ คือ อิฐที่ทำจากดินใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป เช่น งานก่อผนัง งานก่อกำแพง และยังมีการใช้เป็นฉนวนกันไฟ ฉนวนกันความร้อน/ความเย็น/ และฉนวนกันเสียง โครงสร้างอิฐเป็นโครงสร้างที่สะดวกต่อการซ่อมแซม เนื่องจากสามารถซ่อมแซมได้ในบริเวณที่มีตำหนิ

ทฤษฎี

ขนาดของอิฐ จะมีอยู่ 4 ขนาด (ขนาด ยาว x กว้าง x หนา หน่วยเป็นมิลลิเมตร) ตาม มอก. 77-2545 คือ

- 140 x 65 x 40
- 190 x 90 x 40
- 190 x 90 x 65
- 190 x 90 x 90

การก่ออิฐ ในเมืองไทยมีรูปแบบที่นิยมอยู่ 2 ประเภท คือการก่ออิฐครึ่งแผ่น และการก่ออิฐเต็มแผ่น โดยการก่ออิฐครึ่งแผ่น ด้านที่ยาวที่สุดของอิฐจะวางตัวในแนวเดียวกับแนวกำแพง ซึ่งความหนาของกำแพงจะมีค่าเท่ากับ ความหนาของก้อนอิฐ ขณะเดียวกัน การก่ออิฐเต็มแผ่น ด้านที่ยาวที่สุดของอิฐจะวางตัวตั้งฉากกับแนวกำแพง ซึ่งความหนาของกำแพงจะมีค่าเท่ากับด้านที่ยาวที่สุดของอิฐ รูปที่ 1 แสดงรูปแบบการก่ออิฐทั้ง 6 แบบ พร้อมชื่อเรียก



รูปที่ 1 รูปแบบการก่ออิฐทั้ง 6 แบบ พร้อมชื่อเรียกชื่อเรียก

(ที่มา : Francis D.K. Ching, 2538)

การชักตัวอย่างของอิฐ คือ การสุ่มเลือกตัวอย่างของอิฐมาจากจำนวนอิฐทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าอิฐที่ถูกเลือกมานั้นสามารถแสดงถึงอิฐทั้งหมดได้ โดยการชักตัวอย่างอิฐให้ชักตัวอย่างไม่น้อยกว่า 10 ก้อน หากรูนนั้นมีจำนวน 250,000 ก้อน และให้ชักตัวอย่างเพิ่มขึ้น 5 ก้อน ทุกๆ หากมีจำนวนเพิ่มมากกว่าทุก 500,000 ก้อน

ชั้นคุณภาพของอิฐ คือ การแบ่งคุณภาพของอิฐออกเป็น 3 ชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก. 77-2545) โดยใช้สัญลักษณ์เป็น ก ข และ ค โดยเปรียบเทียบตามความต้านแรงอัด และการดูดกลืนน้ำ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การแบ่งชั้นคุณภาพของอิฐ

ชั้นคุณภาพ	ความต้านแรงอัดต่ำสุด (MPa)		การดูดกลืนน้ำสูงสุด (%)	
	เฉลี่ย 5 ก้อน	แต่ละก้อน	เฉลี่ย 5 ก้อน	แต่ละก้อน
ก	21.0	17.0	17.0	20.0
ข	17.0	15.0	22.0	25.0
ค	10.0	9.0	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด

กำลังต้านทานแรงอัด (Compressive strength) คือ ความสามารถของวัสดุ หรือโครงสร้างที่ต้านทานแรงที่กระทำในทิศทางอัดตัวของวัสดุนั้น เมื่อแรงที่กระทำมีค่าเท่ากับกำลังต้านทานแรงอัดของวัสดุ วัสดุนั้นจะแตกหัก กำลังต้านแรงอัดจะอยู่ในหน่วย เมกะปาสคาล (MPa) หรือ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) การคำนวณ

$$C = W/A$$

โดย

C = กำลังต้านแรงอัดของชิ้นตัวอย่าง (MPa)

W = น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (N)

A = พื้นที่หน้าตัดส่วนที่แคบที่สุด (mm²)

การดูดกลืนน้ำ (Water absorption) เป็นความสามารถในการดูดกลืนน้ำของอิฐแต่ละก้อน ซึ่งจะมีผลต่อเชื้อราที่เกิดขึ้นบริเวณภายในอิฐ การดูดกลืนน้ำของอิฐจะคำนวณจากร้อยละดังสมการ

$$A\% = \frac{W_s - W_d}{W_d} \times 100$$

โดย

A% = ร้อยละการดูดกลืนน้ำของอิฐ

Wd = น้ำหนักแห้ง

Ws = น้ำหนักอิ่มตัว

สัมประสิทธิ์ของการอิมมิ่งน้ำ (Saturation coefficient) คือ ค่าที่แสดงถึงความสามารถของอิฐในการต้านการเยือกแข็งและการละลายตัว คำนวณโดย (1) คิดจากอัตราส่วนของน้ำหนักน้ำที่ถูกดูดกลืนโดยอิฐระหว่างที่แช่ในน้ำในระยะเวลา 5 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับน้ำหนักของน้ำที่ถูกดูดกลืนโดยอิฐระหว่างที่แช่ในน้ำในระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือ (2) คิดจากอัตราส่วนของน้ำหนักที่ถูกดูดกลืนโดยอิฐขณะที่แช่ในน้ำเย็นเปรียบเทียบกับน้ำหนักที่ถูกดูดกลืนโดยอิฐขณะที่แช่ในน้ำเดือด

$$S_c = \frac{W_{s24} - W_d}{W_{s5} - W_d} \times 100$$

โดย

- S_c = สัมประสิทธิ์ของการอึมของน้ำ (%)
 W_d = น้ำหนักแห้ง
 W_{s5} = น้ำหนักอึมตัวของอิฐที่จมน้ำ 5 ชั่วโมง
 W_{s24} = น้ำหนักอึมตัวของอิฐที่จมน้ำ 24 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำการทดสอบหาค่าลึงอัดของอิฐ
2. เพื่อทดสอบการดูดกลืนน้ำของอิฐ

เอกสารอ้างอิง

- มอก. 77-2545 อิฐก่อสร้างสามัญ
- มอก. 243-2520 วิธีชักตัวอย่างและทดสอบอิฐและอิฐกลวง
- ASTM C62-10 Standard Specification for Building Brick (Solid Masonry Units Made From Clay or Shale)
- ASTM C67-11 Standard Test Method for Sampling and Testing Brick and Structural Clay Tile
- Francis D.K. Ching, A Visual Dictionary of Architecture, 1995.
- เอกสารประกอบการสอน ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ, เอกสารประกอบการสอน CE 311 Structural Materials and Testing, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.

วัสดุทดสอบ

อิฐเต็มก้อน จำนวน 10 ก้อน

เครื่องมือ

1. ไม้บรรทัดเหล็ก ที่มีความละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร
2. เครื่องทดสอบแบบยูนิเวอร์แซล
3. เวอร์เนียร์
4. เครื่องชั่ง
5. ตู้อบแห้ง

วิธีทดสอบ

1. นำอิฐตัวอย่างทั้ง 10 ก้อน โดยพยายามเลือกอิฐที่มีสีแตกต่างกัน มาเขียนหมายเลข และทำเครื่องหมายให้ชัดเจน

2. วัดขนาดของตัวอย่าง โดยการวัดความยาวของก้อนอิฐของหน้ายาวทั้ง 4 หน้า โดยวัดที่จุดกึ่งกลางของแต่ละหน้า บันทึกผล ทั้ง 4 หน้า ให้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร และนำมาหาค่าเฉลี่ยให้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร และวัดความหนาและความกว้างของอิฐโดยวิธีเดียวกันกับการวัดความยาว
3. นำก้อนตัวอย่างเข้าไปในตู้อบแห้งที่มีอุณหภูมิ 110-115 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
4. ให้ชั่งน้ำหนักก้อนตัวอย่าง และนำเข้าไปในตู้อบแห้งอีกเป็นเวลา 2 ชั่วโมง หากน้ำหนักต่างกันเกิน 0.2% ให้ทำการอบแห้งต่ออีก 2 ชั่วโมง
5. ปลดทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้เย็นที่อุณหภูมิ 24 ± 8 องศาเซลเซียส ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30-70% โดยปล่อยให้ลมผ่านเป็นเวลา 4 ชั่วโมง
6. นำก้อนตัวอย่างไปชั่งในน้ำหนัก ซึ่งจะเรียกน้ำหนักนี้ว่า “น้ำหนักแห้ง” บันทึกข้อมูล หลังจากนั้นให้แบ่งอิฐเป็น 2 ชุด ชุดละ 5 ก้อน เพื่อนำไปทดสอบต่อไป

การทดสอบกำลังต้านแรงอัด

7. นำอิฐตัวอย่างจำนวน 5 ก้อน มาเคลือบผิวด้วยปูนปลาสเตอร์ทั้งสองหน้าให้เรียบ แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
8. นำก้อนตัวอย่างมาวางในเครื่องทดสอบโดยวางในแนวของการก่ออิฐ
9. บรรทุกน้ำหนักจนอิฐเกิดการวิบัติและทำการบันทึกค่าน้ำหนักสูงสุด และทำซ้ำจนครบ 5 ตัวอย่าง
10. คำนวณการต้านแรงอัดของก้อนตัวอย่างทั้งหมด และนำมาหาค่าเฉลี่ยกำลังต้านแรงอัดของอิฐรุ่นนี้

การทดสอบการดูดกลืนน้ำ

11. นำอิฐตัวอย่างจำนวน 5 ก้อนที่เหลือ มาแช่ในน้ำ
12. ภายหลังจากระยะเวลา 5 ชั่วโมง ให้นำอิฐทั้งหมดขึ้นมาเช็ดผิวให้แห้ง และนำมาชั่งน้ำหนัก โดยน้ำหนักนี้จะถูกเรียกว่า “น้ำหนักอิ่มตัว”
13. คำนวณหาค่าการดูดกลืนน้ำของอิฐ และนำมาหาค่าเฉลี่ย
14. หลังจากชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว ให้นำอิฐทั้ง 5 ก้อน แช่ลงในน้ำต่อจนกระทั่งเวลาทั้งหมดครบ 24 ชั่วโมง (นับจากเริ่มแช่น้ำรอบแรก)
15. นำตัวอย่างขึ้นมาเช็ดผิวให้แห้ง และทำการชั่งน้ำหนักอิฐทั้งหมด
16. คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของการอิมมersion และนำมาหาค่าเฉลี่ย

ข้อมูลและผลการทดสอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (053) 944157-66 Fax (053) 892376						การทดสอบความต้านทานแรงอัดของอิฐมอญและคอนกรีตมวลเบา					
ผู้ทดสอบ						วันที่ทำการทดสอบ					
งานที่ทดสอบ						อุณหภูมิขณะทดสอบ					
ผู้ร่วมการทดสอบ						ความชื้นสัมพัทธ์					
สถานที่ทำการทดสอบ						เครื่องที่ใช้ในการทดสอบ					
ตัวอย่างที่	ชื่อตัวอย่างทดสอบ	น้ำหนัก (kg)	ขนาดของก้อนตัวอย่าง			พื้นที่หน้ากอด (mm ²)	พื้นที่รูหัก ออก (mm ²)	พื้นที่รับ น้ำหนักกอด (mm ²)	น้ำหนักกด ประลัย (N)	กำลังอัด ประลัย (MPa)	ชั้นคุณภาพของ อิฐ (ก, ข หรือ ค)
			สูง (mm)	กว้าง (mm)	ยาว (mm)						
ค่าเฉลี่ย											

* พื้นที่รูหักออก หากเป็นอิฐตันมีค่าเท่ากับศูนย์

