

## การทดลองที่ 5

### การทดสอบหาแรงดึงของซีเมนต์และมอร์ตาร์

#### (Tensile Strength of Net Cement and Cement Mortar)

##### 1. คำนำ

ทรายมาตรฐาน เป็นทรายธรรมชาติจากเมืองออตตาวา รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแร่ควอร์ตเกือบทั้งหมด มีสีขาวคล้ายสีน้ำตาลทราย ขนาดของเม็ดทรายสม่ำเสมอประมาณ 1 มม. ที่สามารถลอดผ่านตะแกรงเบอร์ 20 และค้างอยู่บนตะแกรงเบอร์ 30

การทดสอบหาความต้านทานต่อแรงดึง ตามมาตรฐานอเมริกันหาได้จากการทดสอบแท่งบรีคิท ของมอร์ตาร์ ซึ่งประกอบด้วยซีเมนต์ 1 ส่วน ทรายมาตรฐาน 3 ส่วน โดยน้ำหนัก แท่งทดสอบนี้เป็นบรีคิท มีปลายหน้าตัดใหญ่และหน้าตัดตรงกลางมีพื้นที่หน้าตัดประมาณ 1 ตารางนิ้ว จำนวนน้ำที่ใช้ผสมคำนวณจากความชื้นเหลือปกติของปูนซีเมนต์ชนิดนั้น โดยมีสูตรคำนวณคือ

ปริมาณน้ำที่ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ของซีเมนต์กับทราย =  $6.5 + \text{เปอร์เซ็นต์ของน้ำที่ความชื้นเหลือปกติ} / 6$

หลังจากการหล่อแบบ และบ่มขึ้นตามกำหนด ก็ทำการทดสอบหาความต้านทานแรงดึงเมื่อแท่งทดสอบมีอายุต่างๆ กัน คือ 3 , 7 และ 28 วัน แรงดึงที่ใช้ทดสอบต้องกระทำสม่ำเสมอด้วยอัตราประมาณ 265- 285 กิโลกรัมต่อนาที ค่าเฉลี่ยของความต้านทานต่อแรงดึงต้องไม่ต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ( ซึ่งเท่ากับ 10 , 20 และ 25 กก. ต่อ ตร.ซม. เมื่อแท่งทดสอบมีอายุ 3 , 7 และ 28 วันตามลำดับ )

##### 2. จุดประสงค์

1. เพื่อทดสอบหาลำรับแรงดึงของซีเมนต์ล้วนและมอร์ตาร์

### 3.เครื่องมือทดสอบ

1.แบบหล่อบริคอต



2.เครื่องชั่งอ่านค่าละเอียดได้ถึง 0.1 กรัม



3.กระบอกตวง ขนาด 200 มิลลิลิตร / 20 °C



4. เครื่องผสม



5. เครื่องเหล็ก



6. ถุงมือยาง



7. เครื่องทดสอบ Versa Testing



#### 4. วัสดุทดสอบ

1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 หนักประมาณ 1300 กรัม
2. ทรายมาตรฐาน ซึ่งใช้ทรายซิลิกาธรรมชาติจากเมืองออตตาวา มลรัฐอิลลินอยส์ (Stand Ottawa Sand) หรือเทียบเท่าทรายดังกล่าว โดยจะต้องมีขนาดซึ่งผ่านตะแกรงเบอร์ 20 (อาจมีส่วนค้างได้ไม่เกิน 15 %) และค้างบนตะแกรงเบอร์ 30 (อาจมีส่วนค้างได้ไม่เกิน 5 %) หลังจากร่อนต่อเนื่องเป็นเวลา 5 นาที

#### 5. อุณหภูมิและความชื้น

1. อุณหภูมิในห้องทดลอง จะต้องอยู่ระหว่าง  $20^{\circ}\text{C} - 27.5^{\circ}\text{C}$
2. อุณหภูมิของน้ำที่ใช้ผสม ห้องบ่มความชื้นและน้ำที่ใช้บ่มตัวอย่างควรอยู่ระหว่าง  $20^{\circ}\text{C} \pm 27.5^{\circ}\text{C}$
3. ความชื้นสัมพัทธ์ของห้องทดลองไม่ควรน้อยกว่า 50% และไม่ต่ำกว่า 90% สำหรับห้องบ่มความชื้น

#### 6. วิธีการทดลอง

##### • การเตรียมตัวอย่าง

##### ก. การเตรียมตัวอย่างซีเมนต์เพสต์

1. ใช้ปูนซีเมนต์หนัก 1000 กรัม สำหรับหล่อตัวอย่าง 6 ก้อน
2. ใช้น้ำผสมปริมาณเท่ากับปริมาณน้ำที่ทำให้เกิดความชื้นเหลือปกติ (ตามการทดลอง C - 1)
3. ผสมปูนซีเมนต์กับน้ำตามวิธีการผสมซีเมนต์เพสต์ (ตามวิธีการผสมในการทดลอง C - 1)

##### ข. การเตรียมตัวอย่างมอร์ตาร์

1. ใช้ปูนซีเมนต์หนัก 300 กรัม สำหรับหล่อก้อนตัวอย่าง 6 ก้อน
2. ใช้ทรายมาตรฐาน ที่มีขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 20 และค้างบนตะแกรงเบอร์ 30 จำนวน 900 กรัม (อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายเท่ากับ 1:3)
3. ปริมาณน้ำที่ใช้ผสมตัวอย่างมอร์ตาร์ คำนวณได้จากสูตร

$$Y = \frac{2}{3} \left( \frac{P}{n + 1} \right) + K$$

เมื่อ

Y = เปอร์เซ็นต์ของน้ำที่ใช้ผสม (คิดจากน้ำหนักของปูนและทรายรวมกัน)

P = เปอร์เซ็นต์ของน้ำที่ทำให้ซีเมนต์เพสต์มีความชื้นเหลวปกติ (Normal Consistency)

n = อัตราส่วนน้ำหนักของทรายต่อน้ำหนัก ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน (เท่ากับ 3)

K = ค่าคงที่ของทรายมาตรฐานเท่ากับ 6.5

● การผสมตัวอย่างมอร์ตาร์

ก. ผสมด้วยมือ

1. นำปูนซีเมนต์และทรายที่ชั่งเตรียมไว้มากองรวมกันในถาดเรียบไม่ชื้นน้ำทำการผสมแห้งด้วยเรียงให้เข้ากันดี ทำเป็นกองสูง แล้วทำหลุมกลางกองเป็นรูปปล่องภูเขาไฟ
2. นำน้ำตามเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมที่เตรียมไว้ เทลงในหลุม ใช้เกรียงตักส่วนผสมด้านนอกใส่ลงในหลุมใช้เวลา 30 วินาที
3. ใช้เกรียงปาดข้างกองเบาๆ ให้เรียบ ทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที ให้ส่วนผสมดูดซึมและลดการระเหย
4. ใช้มือที่สวมถุงมือยาง นวดส่วนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ใช้เวลา 1½ นาที แล้วนำไปเข้าแบบหล่อ

ข. ผสมด้วยเครื่อง (มอก. 15 เล่ม 17-2516)

1. ทำความสะอาดอ่างผสมใบพายและเช็ดให้แห้งสนิท
2. เติมน้ำที่เตรียมไว้ลงในอ่างผสม
3. เติมน้ำปูนซีเมนต์ที่ชั่งไว้ลงในน้ำ เดินเครื่องผสมช้าๆ ( $140 \pm 10$  รอบ/นาที) ขณะเดินเครื่องนี้ให้เติมทรายลงช้าๆ ให้หมดภายใน 30 วินาที
4. หยุดเครื่องหมุนสวิทช์ไปที่ความเร็วปานกลาง ( $285 \pm 10$  รอบ/นาที) แล้วเดินเครื่องต่อไปอีก 30 วินาที
5. หยุดเครื่อง 1½ นาที ขูดปูนที่มีติดอยู่ข้างอ่างลงไปรวมกันที่ก้นให้เสร็จภายใน 15 วินาที แล้วใช้ฝาครอบอ่างผสมไว้
6. เดินเครื่องต่อไปอีก 1 นาที ด้วยความเร็วปานกลางแล้วหยุดเครื่อง นำส่วนผสมไปเข้าแบบหล่อ

### การหล่อตัวอย่างใส่แบบหล่อบรีค

1. ทาน้ำมันบาง ๆ ที่แบบหล่อตัวอย่าง (Briquet Mole) และแผ่นโลหะ (Plate) ให้ทั่ว
2. วางแบบหล่อตัวอย่างลงบนแผ่นโลหะ ใช้เกรียงตักซีเมนต์มอร์ต้าที่ผสมเสร็จแล้วใส่ลงในแบบหล่อตัวอย่าง ประมาณครึ่งหนึ่งของแบบหล่อตัวอย่าง
3. ใช้หัวแม่มือกดซีเมนต์มอร์ต้าในแบบหล่อตัวอย่าง โดยใช้แรงกดประมาณ 15 – 20 ปอนด์ เป็นจำนวน 12 ครั้ง
4. เติมซีเมนต์มอร์ต้าให้เต็มแบบหล่อตัวอย่างอีกครั้ง ใช้เกรียงปาดหน้าให้เรียบ ด้วยแรงไม่เกิน 4 ปอนด์ (ระวังอย่ากระทุ้งตัวอย่างหรือเขย่าแบบ)
5. วางแผ่นโลหะประกบด้านบน แล้วพลิกเอาด้านล่างกลับขึ้นมาข้างบน
6. ปฏิบัติตามวิธีการตาม ข้อ 3 , 4 , 5
7. นำแบบหล่อตัวอย่างที่หล่อเสร็จแล้ว ไปเก็บไว้ในห้องบ่ม
8. ทำการถอดแบบหล่อตัวอย่างออก เมื่อครบ 24 ชั่วโมง นำไปบ่มโดยแช่ในภาควัสดุใส่น้ำสะอาดให้ท่วมชิ้นตัวอย่าง จนครบตามเวลาที่ต้องการ จึงนำไปทำการทดสอบต่อไป
- 9.

### การทดสอบการรับแรงดึง

1. นำตัวอย่างซีเมนต์เพสต์และซีเมนต์มอร์ต้า อย่างละ 3 ชิ้น มาทำการทดสอบกำลังดึงเมื่ออายุครบ 7 วัน และ 28 วัน โดยที่อายุของตัวอย่างทดสอบจะผิดพลาดได้ไม่เกินค่าในท้ายตารางนี้

อายุการทดสอบ	ความคลาดเคลื่อน
24 ชั่วโมง	$\pm 1/2$ ชั่วโมง
3 วัน	$\pm 1$ ชั่วโมง
7 วัน	$\pm 3$ ชั่วโมง
28 วัน	$\pm 12$ ชั่วโมง

2. เช็ดตัวอย่างที่จะทดสอบให้ผิวแห้งปัดฝุ่นและเม็ดทรายที่เกาะตามผิว ออกให้หมด
3. ทำการวัดขนาด เพื่อหาพื้นที่หน้าตัดที่เล็กที่สุดของตัวอย่างทดสอบ
4. นำตัวอย่างทดสอบเข้าไปในขาจับ ปรับเข็มเครื่องทดสอบให้เป็น 0 เดิมเครื่องทดสอบ ในอัตราความเร็ว  $600 \pm 25$  ปอนด์ต่อนาที และบันทึกค่าแรงดึงสูงสุดที่ทำให้ขาด

### การคำนวณผลการทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน

1. นำค่าแรงดึงสูงสุดที่บันทึกไว้ มาคำนวณหาค่าแรงดึงต่อหน่วยพื้นที่ เป็น Ksc. หรือ Psi.
2. ให้หาค่าเฉลี่ยจากแรงดึงที่คำนวณได้ หากค่าใดต่างจากค่าเฉลี่ย เกินกว่า 15 % แล้วใช้เพียง 2 ตัวอย่าง
3. แรงดึงตัวอย่างซีเมนต์เพสต์ อายุ 7 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 500 Psi.  
แรงดึงตัวอย่างซีเมนต์มอร์ต้า อายุ 7 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 275 Psi.
4. แรงดึงตัวอย่างซีเมนต์เพสต์ อายุ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 600 Psi.  
แรงดึงตัวอย่างซีเมนต์มอร์ต้า อายุ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 350 Psi.

### 7.รายการคำนวณ

1. อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) ของซีเมนต์เพสต์

ปูนซีเมนต์หนัก 1000 กรัม

ความชื้นเหลือปกติ 25.5%

$$\therefore \text{ใช้น้ำ} \quad \frac{25.5}{100} \times 1000 = 255 \text{ กรัม}$$

2. อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) ของมอร์ต้า

$$Y = \frac{2}{3} \left( \frac{P}{n+1} \right) + K$$

ปูนซีเมนต์รวมทรายหนัก 1200 กรัม

$$\therefore \text{ใช้น้ำ} \quad \frac{10.75}{100} \times 1200 = 129 \text{ กรัม}$$

3. หน่วยแรงดึง

$$\text{หน่วยแรงดึง} = \text{แรงดึงประลัย} / \text{พื้นที่หน้าตัด}$$

## การทดลองที่ 5

การทดสอบกำลังรับแรงดึงของซีเมนต์เพสต์และซีเมนต์มอร์ต้า

### ข้อมูลการทดลอง

ปูนซีเมนต์..... ตรา.....

อุณหภูมิห้องทดลอง.....°C

วันที่หล่อตัวอย่าง..... เวลา..... น.

วันที่ทดสอบอายุ 7 วัน ..... เวลา..... น.

วันที่ทดสอบอายุ 28 วัน ..... เวลา..... น.

### ซีเมนต์เพสต์ (Cement Paste)

ตัวอย่างที่	พื้นที่หน้าตัด	อายุ (วัน)	แรงดึงประลัย Max. Load (kg.)	หน่วยแรงดึง Ksc.	เฉลี่ย Ksc.
1					
2					
3					
4					
5					
6					

### ซีเมนต์มอร์ต้า (Cement Mortar)

ตัวอย่างที่	พื้นที่หน้าตัด	อายุ (วัน)	แรงดึงประลัย Max. Load (kg.)	หน่วยแรงดึง Ksc.	เฉลี่ย Ksc.
1					
2					
3					
4					
5					
6					

### สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

.....

.....

.....

.....

.....