

## การทดลองที่ 9

### การทดสอบความต้านทานต่อการขัดสีของมวลรวมโดยใช้เครื่องทดสอบเองเจดลิส (Abrasion Test of Coarse Aggregate by Use of the Los Angles Machine)

#### 1. บทนำ

ความคงทน(Durable) เป็นคุณสมบัติประการที่หนึ่งของคอนกรีต โดยเฉพาะในงานคอนกรีตที่ต้องการรับแรงกระแทกและเสียดสีมาก ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอายุการใช้งานหรือทนต่อการสึกกร่อนได้ดี

คอนกรีตนอกจากเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโครงสร้างอาคาร เช่น เสา คาน กำแพงรับแรงเฉือน(Shear wall) และเสาเข็มแล้ว ยังนำไปใช้ในงานถนน ลานจอดรถ พื้นโรงงาน พื้นสนามบินอีกด้วย

ผิวหน้าของคอนกรีต นอกจากทำหน้าที่รับน้ำหนักจากล้อยานพาหนะเพื่อถ่ายลงสู่พื้นทางแล้วยังต้องมีความสามารถรับแรงเสียดสีและแรงกระแทกจากล้อยานพาหนะที่กระทำอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นความสามารถของหินในการต้านทานการสึกกร่อนจึงเป็นค่าที่สำคัญอีกค่าหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเพื่อให้คอนกรีตมีความทนทานสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

การทดสอบความต้านทานการสึกกร่อนของหินโดยเครื่องทดสอบเองเจดลิสทำได้จากการวัดค่าความสึกกร่อนที่เกิดขึ้นกับมวลรวม จากการกระแทกและการเสียดสีกับลูกเหล็กกลม ซึ่งมีขนาดตามที่กำหนดและมีจำนวนขึ้นอยู่กับขนาดคละของตัวอย่างทดสอบในขณะที่ถังหมุนรอบตัวเองจะมีแผ่นเหล็กที่ตั้งฉากกับผนังของถัง จะพาตัวอย่างทดสอบและลูกเหล็กกลมอยู่สูงขึ้นไปจะตกลงมากระแทกกับผนังด้านตรงข้ามในถังเหล็ก กระบวนการนี้จะทำซ้ำกันไปเรื่อยๆ จนครบจำนวนรอบที่กำหนดจากนั้นจึงนำตัวอย่างทดสอบออกจากถังแล้วนำมาแยกขนาดด้วยตะแกรงเพื่อหสเปอร์เซ็นต์การสึกกร่อน

จากมาตรฐาน ASTM C 33 หินที่ใช้ในงานคอนกรีตที่ต้องรับแรงเสียดทานมาก เช่น งานถนนคอนกรีต เมื่อผ่านการทดสอบโดยเครื่องทดสอบเองเจดลิสแล้วจะต้องมีส่วนที่สึกกร่อนไปไม่เกิน 35 % ของน้ำหนักเดิมจึงเหมาะสมกับการนำมาผสมเพื่อทำคอนกรีต

ถ้ามวลรวมหยาบมีความต้านทานต่อการสึกกร่อนที่ต่ำแล้ว ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตเพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับแรงเสียดสีและแรงกระแทกตามความต้องการนั้น จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ำและปูนซีเมนต์โดยจะทำให้เกิดความชื้นเปลืองมากขึ้น

นอกจากความต้านทานการสึกกร่อนของหินที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความต้านทานการสึกกร่อนของคอนกรีตแล้วยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่ควรพิจารณาดังนี้คือ

### 1. กำลังอัดของคอนกรีต

การเพิ่มความสามารถในการต้านทานการเสียดสีสามารถทำได้โดยการเพิ่มกำลังอัดคอนกรีต จากการศึกษาพบว่าคอนกรีตที่มีกำลังอัด 140 KSC(ทรงลูกบาศก์) จะมีอัตราเสียดสีประมาณ 5 เท่าของคอนกรีตที่มีกำลังอัด 280 KSC(ทรงลูกบาศก์) ส่วนคอนกรีตที่กำลังอัดระหว่าง 280-420 KSC(ทรงลูกบาศก์) จะมีความต้านทานการเสียดสีที่ดีมาก

### 2. อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์

บริเวณผิวคอนกรีตด้านบนที่มีการเปียกจะมีความอ่อนแอที่สุด ดังนั้นการลดอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ไม่ให้เกิน 0.45-0.50 จะช่วยลดการเปียกและเพิ่มความทนทานต่อการสึกกร่อนบริเวณผิวหน้าของคอนกรีต

### 3. หินและทราย

นอกจากการเลือกใช้หินและทรายที่มีความแข็งแรงแล้ว ยังสามารถเพิ่มความต้านทานการสึกกร่อนได้โดยการใช้หินที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

### 4. การเทและการแต่งผิวหน้า

ควรจี้เขย่าคอนกรีตให้แน่นอย่างสม่ำเสมอในแบบหล่อรวมทั้งต้องแต่งผิวหน้าให้เหมาะสมซึ่งจะทำให้คอนกรีตที่ได้มีคุณภาพที่ดี และช่วยลดปริมาณฟองอากาศในคอนกรีต

### 5. การบ่ม

ควรบ่มคอนกรีตด้วยวิธีการเหมาะสมและมีระยะเวลาการบ่มที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันที่สมบูรณ์ที่สุด

### 6. ลักษณะผิวคอนกรีต

ในกรณีที่มีการเสียดสีอย่างมาก จำเป็นที่จะต้องเลือกใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดสูงมาก หรือใช้วัสดุอื่นเคลือบผิวหรือในบางโครงสร้างอาจจะต้องทำให้ผิวคอนกรีตเรียบมาก ๆ

### 7. รอยต่อ

ควรออกแบบและก่อสร้างรอยต่อให้เหมาะสมเพื่อลดการกระแทก

## 2. จุดประสงค์

เพื่อหาความต้านทานต่อการขัดสีของมวลรวมหยาบ โดยใช้เครื่องทดสอบเองเจลิส

### 3. เครื่องมือทดสอบและวัสดุทดสอบ

#### เครื่องมือทดสอบ



1. เครื่องลอสแอนเจลิส (Los Angeles Machine) เป็นเครื่องมือทดสอบความทนทานต่อการขัดสีของมวลรวม ทำด้วยเหล็กรูปทรงกระบอก ปลายปิดทั้งสองข้าง มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน  $28'' \pm 0.2''$  และความยาวภายใน  $20'' \pm 0.2''$  สามารถหมุนรอบแกนในแนวอนด้วยความเร็ว 30 – 33 รอบต่อนาที มีช่องเปิดสำหรับใส่ตัวอย่างทดลอง ภายในมีแผ่นเหล็กขนาด

$3.5'' \pm 0.1''$  ยื่นออกมาในแนวรัศมีตลอดความยาวของกระบอก



2. ลูกเหล็ก (Abrasive Charge) ประกอบด้วยลูกเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  $1 \frac{27}{34}''$  และแต่ละลูกมีน้ำหนักระหว่าง 390 – 445 กรัม การเลือกจำนวนและขนาดของลูกเหล็กให้เลือกใช้ตามเกรดของมวลรวมดังนี้

เกรด	จำนวนลูกเหล็ก	นน.ลูกเหล็ก (กรัม)
A	12	$5000 \pm 26$
B	11	$4584 \pm 25$
C	8	$3330 \pm 25$
D	6	$2500 \pm 25$
E	12	$2500 \pm 25$
F	12	$2500 \pm 25$
G	18	$2500 \pm 25$

**\*\*หมายเหตุ\*\*** เกรด A,B,C,D เป็น ขนาดเล็ก

เกรด E,F,G เป็นขนาดใหญ่



3. ตะแกรงมาตรฐาน เบอร์ 12



4. เครื่องชั่งสามารถชั่งได้ไม่น้อยกว่า 1 กก. และอ่านค่าละเอียดได้ถึง 0.1 กรัม

### วัสดุทดลอง

มวลรวมที่สะอาดแห้งและมีขนาดคละตามเกรดที่กำหนดไว้ในตาราง GRADINGS ON TEST SAMBLES โดยเลือกขนาดคละดังกล่าวให้ใกล้เคียงกับขนาดคละของหินที่ใช้งานจริงที่สุด

ตาราง GRADINGS ON TEST SAMBLES

Sieve Size (Square Opening)		Weight of Indicated sizes (C.M.)						
Passing	Retained On	A	B	C	D	E	F	G
3"	2½"	-	-	-	-	2500±50	-	-
2½"	2"	-	-	-	-	2500±50	-	-
2"	½"	-	-	-	-	5000±50	-	-
½"	1"	-	-	-	-	-	5000±50	-
1"	¾"	1250±25	-	-	-	-	5000±25	5000±25
¾"	½"	1250±25	-	-	-	-	-	5000±25
½"	⅜"	1250±10	1250±10	-	-	-	-	-
⅜"	¼"	1250±10	1250±10	2500±10	-	-	-	-
¼"	No.4	-	-	2500±10	-	-	-	-
No.4	No.8	-	-	-	2500±10	-	-	-
Total		5000±10	5000±10	5000±10	5000±10	10000±100	10000±75	10000±50

#### 4. วิธีการทดลอง

1. ทำการเก็บตัวอย่างมวลรวมโดยวิธี Quatering หรือ Sand spitter แล้วนำมาล้างให้สะอาด อบให้แห้งที่อุณหภูมิ  $105^{\circ}\text{C} - 110^{\circ}\text{C}$ . จนมีน้ำหนักคงที่
2. นำมาอบผ่านตะแกรงมาตรฐานเพื่อเลือกเกรดที่ใกล้เคียงกับขนาดผลของมวลรวมมากที่สุด ซึ่งน้ำหนักตามที่ค้ำบนตะแกรงขนาดต่าง ๆ ตามจำนวนในตารางเกรดที่เลือก
3. นำมวลรวมที่ซั่งไว้ตามจำนวนมาผสมกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใช้เป็นตัวอย่างทดสอบต่อไป
4. ใส่มวลรวมที่จะทดสอบและลูกเหล็กตามจำนวนที่รับไว้ในตารางแล้วเทลงในเครื่อง Los Angeles ซึ่งหมุนด้วยความเร็ว 30 33 รอบต่อวินาที สำหรับมวลรวมเกรด A,B,C และ D ตั้งเครื่องให้หมุน 500 รอบ และมวลรวมเกรด E,F,G ตั้งเครื่องให้หมุน 1000 รอบ
5. เมื่อเครื่องหมุนได้รอบตามจำนวนแล้ว ให้เอามวลรวมทั้งหมดออกจากเครื่องแยกคร่าวๆ ด้วยตะแกรงที่ใหญ่กว่าเบอร์ 12 แล้วนำส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ดังกล่าว มาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 12 อีกครั้ง
6. นำส่วนที่ใหญ่บนตะแกรงเบอร์ 12 ทั้งหมดมาล้างให้สะอาด นำไปเข้าอบที่อุณหภูมิ  $105^{\circ}\text{C} - 110^{\circ}\text{C}$  จนน้ำหนักคงที่ แล้วนำไปชั่งน้ำหนัก เป็นน้ำหนักหลังการทดลอง

#### 5. การคำนวณ

$$\text{เปอร์เซ็นต์ของการสึกกร่อน} = \frac{\text{น้ำหนักเดิม} - \text{น้ำหนักหลังการทดลอง}}{\text{น้ำหนักเดิม}} \times 100$$

#### 6. ตัวอย่างข้อมูลและผลการทดลอง

ชนิดของมวลรวม	มวลรวมหยาบ
แหล่งวัสดุ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร กำแพงแสน
ขนาดใหญ่ที่สุด	3/4" (ประมาณ 20 mm.)

น้ำหนัก	เกรดของตัวอย่าง	
	B	-
น้ำหนักเดิมก่อนทดสอบ (กรัม)	5007.5	-
น้ำหนักหลังการทดสอบ (กรัม)	3983.5	-
เปอร์เซ็นต์การสึกกร่อน (%)	20.45	-

## 7.ตัวอย่างการคำนวณ

$$\text{เปอร์เซ็นต์ของการสึกกร่อน} = \frac{\text{น้ำหนักก่อนทดสอบ(กรัม)} - \text{น้ำหนักหลังการทดลอง(กรัม)}}{\text{น้ำหนักเดิมก่อนทดสอบ(กรัม)}} \times 100$$

$$\text{เปอร์เซ็นต์ของการสึกกร่อน} = \frac{(5007.5 - 3983.5)}{5007.5} \times 100 = 20.45 \%$$

## การทดลองที่ 9

การทดสอบความต้านทานการสึกกร่อนของหิน โดยเครื่องทดสอบ ลอสแอนเจลิส

### ข้อมูลการทดลอง

ชนิดของมวลรวม.....

แหล่งวัสดุ.....

ขนาดใหญ่ที่สุดของมวลรวม.....นิ้ว

FOR:	TESTED BY:
PROJECT:	REF. NO.:
SAMPLE:	DATE:

### ABRASION TEST

มวลรวมหยาบ(หิน)

ตัวอย่างทดสอบ เกรด.....	กรัม
น้ำหนักลูกเหล็กที่ใช้ทดสอบ (Abrasive Charge)	กรัม (Net.....)
จำนวนรอบที่ใช้ทดสอบ	รอบ
น้ำหนักหลังการทดสอบ	กรัม
เปอร์เซ็นต์การสึกกร่อน	%

ขนาดของมวลรวมหยาบ (หิน) ที่ใช้ในการทดสอบ

ค้ำตะแกรงขนาด.....นิ้ว	กรัม
ค้ำตะแกรงขนาด.....นิ้ว	กรัม
ค้ำตะแกรงขนาด.....นิ้ว	กรัม
ค้ำตะแกรงขนาด.....นิ้ว	กรัม
รวมน้ำหนัก (หิน) ที่ใช้ในการทดสอบ	กรัม

### สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

.....  
.....  
.....  
.....