

## การทดลองที่ 12

### การทดสอบกำลังยึดเหนี่ยวของคอนกรีต (Bond Test)

#### 1. บทนำ

ความสำคัญอย่างหนึ่งในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คือ ความต้านทานต่อการเลื่อนไถลของเหล็กเสริมที่ฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีต ขนาดและระยะของเหล็กเสริมต้องเพียงพอที่จะทำให้เกิดกำลังยึดเหนี่ยวกับเนื้อคอนกรีต มาตรฐานการออกแบบมักกำหนดค่าแรงยึดเหนี่ยวเป็นร้อยละของกำลังต้านทานแรงอัดประลัยของคอนกรีต และขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กที่ใช้

กำลังยึดเหนี่ยวของคอนกรีตยังขึ้นอยู่กับซีเมนต์ สารผสมเพิ่ม และอัตราส่วนระหว่างน้ำและซีเมนต์แรงยึดเหนี่ยวในสภาวะแห้งจะมากกว่าในสภาวะที่ชื้น และแรงยึดเหนี่ยวในแนวนอนจะน้อยกว่าแนวตั้งเพราะอาจมีน้ำไปเกาะอยู่ที่เหล็กเสริมตามแนวนอนได้ เมื่อคอนกรีตแข็งตัวจึงเกิดเป็นรูโพรงใต้เหล็กเสริมทำให้แรงยึดเหนี่ยวลดลง

ในปัจจุบันนิยมใช้เหล็กข้ออ้อยกันมากเพราะให้กำลังยึดเหนี่ยวกับคอนกรีตมากกว่าเหล็กผิวเรียบที่มีขนาดเท่ากัน นอกจากนี้กำลังยึดเหนี่ยวยังขึ้นอยู่กับชนิดของปูนซีเมนต์และอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ด้วย

#### 2. จุดประสงค์

เพื่อหาลักษณะการยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเสริม

#### 3. เครื่องมือทดสอบและวัสดุทดสอบ

##### เครื่องมือทดสอบ



1. แบบหล่อแท่งคอนกรีต



2. เวอร์เนีย



3. เครื่องชั่ง



4. Tamping rod



5. Testing machine

#### 4. วิธีการทดลอง

##### การเตรียมตัวอย่างทดสอบ

นำคอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วเทลงในแบบรูปทรงกระบอก โดยแบ่งเป็น 3 ชั้น แต่ละชั้นประมาณ  $\frac{1}{2}$  ของปริมาณทรงกระบอก แล้วใช้ Tamping rod กระทุ้งชั้นละ 25 ครั้ง จนครบ 3 ชั้น แล้วจึงเอาเหล็กเส้นฝังลงในคอนกรีต ตรงจุดกึ่งกลางของแต่ละชั้นคอนกรีต โดยให้ปลายเหล็กโผล่ออกมาพอสมควร ทำการแต่งหน้าผิวคอนกรีตให้เรียบ (หาสิ่งปกปิดเพื่อไม่ให้น้ำระเหยออก) หลังจากนั้น 24 ชั่วโมง จึงทำการถอดแบบแล้วนำไปบ่มหรือแช่น้ำเป็นเวลา 28 วัน

##### การทดลอง

นำตัวอย่างคอนกรีตที่บ่มไว้ครบตามกำหนดเวลา มาเข้าเครื่อง Testing machine โดยให้ส่วนที่เป็นคอนกรีตอยู่ด้านบน และให้ส่วนที่เป็นเหล็กยื่นอยู่ด้านล่างสำหรับจับยึดติดแน่นกับฐานเครื่อง เดินเครื่องด้วยความเร็วสม่ำเสมอจนเกิดการ Slip หยุดเครื่อง แล้วบันทึกค่า Maximun load ไว้

#### 5. การคำนวณ

1. พื้นที่ผิวที่ฝังในคอนกรีต  $A = \pi DL$
2. กำลังยึดเหนี่ยว  $\mu = P/A$
3. หน่วยแรงยึดเหนี่ยวที่ยอมให้  $U = 1.615 \frac{\sqrt{f_c'}}{D} \leq 11.0 \text{ksc}$  (สำหรับเหล็กเส้นกลม)

## 6. ตัวอย่างข้อมูลและผลการทดลอง

ขนาดใหญ่สุดของหิน	¾ (20 mm.)
ชนิดของปูนซีเมนต์	Portland Type I
Water cement ratio	0.51
ค่าการยุบตัวของคอนกรีต	7.5 – 125 เซนติเมตร
วันที่หล่อตัวอย่าง	31 สิงหาคม 2546

	ตัวอย่างทดสอบ					
	7 วัน			28 วัน		
ขนาดของเหล็ก Ø มม.	8	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1
ความยาวเหล็กเสริมในคอนกรีต (ซม.)	30.0	30.0	30.0	29.0	31.0	32.0
พื้นที่ผิวที่ฝังในคอนกรีต (ซม.) <sup>2</sup>	75.4	77.28	76.34	73.79	79.86	81.43
แรงดึงสูงสุด (กก.)	1640	1620	1645	1770	1760	1765
กำลังยึดเหนี่ยว (μ)(กก./ซม.) <sup>2</sup>	21.75	20.96	21.55	24.00	22.03	21.67
เฉลี่ย (กก./ซม.) <sup>2</sup>	21.42			22.56		
หน่วยแรงยึดเหนี่ยวที่ยอมให้ kcs.	34.9	34.11	34.53	34.5	34.11	34.53
	6			3		
เฉลี่ย (กก./ซม.) <sup>2</sup>	34.53			34.39		

## 7. ตัวอย่างการคำนวณ

พื้นที่ผิวที่ฝังในคอนกรีต  $A = \pi DL$   
 $= \pi \times 0.80 \times 30.0 = 75.4 \text{ cm}^2$

กำลังยึดเหนี่ยว  $\mu = P/A$   
 $\mu = 1640 / 75.4 = 21.75 \text{ ksc.}$

หน่วยแรงยึดเหนี่ยวที่ยอมให้  $U = 1.615 \frac{\sqrt{f_c'}}{D} \leq 11.0 \text{ ksc.}$  (สำหรับเหล็กเส้นกลม)

$$U = 1.615 \frac{\sqrt{300}}{0.8} = 34.96 \leq 11.0 \text{ ksc.}$$
 (ใช้ที่  $u = 11 \text{ ksc.}$ )

## การทดลองที่ 12

การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตต่อเหล็กเสริม

### ข้อมูลและผลการทดลอง

ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่..... ตรา.....

ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ(หิน)..... นิ้ว

Water Cement Ratio(w/c).....

ค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump).....เซนติเมตร

วันที่ทำการหล่อตัวอย่างทดสอบ.....

วันที่ทำการทดสอบ ( 7 วัน).....

วันที่ทำการทดสอบ (28 วัน).....

รายการทดสอบ	ตัวอย่างทดสอบ		
	1	2	3
ขนาด $\phi$ ของเหล็กเสริม ( มม.)			
ความยาวของเหล็กเสริมในคอนกรีต ( ซม.)			
พื้นที่ผิวที่ฝังในคอนกรีต ( ซม.)			
แรงดึงสูงสุด ( กก.)			
กำลังยึดเหนี่ยว ( กก./ ซม.)			

### สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

.....

.....

.....

.....

.....

.....