

# การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต

## MIX DESIGN

### 1. ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ

#### 1.1 หลักการในการออกแบบส่วนผสม

- 1) เพื่อเลือกวัสดุผสมคอนกรีตที่เหมาะสม ได้แก่ ปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์การใช้งาน
- 2) กำหนดหาสัดส่วนที่เหมาะสมของวัสดุผสม เพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและการใช้งานที่ต้องการทั้งในสภาพคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว


#### 1.2 กำลังรับแรงอัด

ค่ากำลังอัดของคอนกรีตจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ (water-cement ratio) โดยกำลังอัดจะเป็นสัดส่วนผกผันกับอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ ดังรูปที่ 6.1 โดย

ถ้าอัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์มาก  $\Rightarrow$  กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตจะต่ำ

ถ้าอัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ต่ำ  $\Rightarrow$  กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตจะสูง

ในการผสมคอนกรีตถ้าสามารถรักษาสัดส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ให้คงที่แล้ว แม้ส่วนผสมอื่นจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตจะไม่มีเปลี่ยนแปลงมากนัก



รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดของคอนกรีตกับอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์

#### 1.3 ความสามารถในการเทได้

ความสามารถเทได้ของคอนกรีตมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อปริมาณน้ำในส่วนผสม

ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น  $\Rightarrow$  ความสามารถเทได้ของคอนกรีตเพิ่มขึ้น

การวัดความสามารถเทได้ควรกำหนดวิธีที่เหมาะสม ดังตารางที่ 1

## ตารางที่ 1 วิธีการวัดความสามารถเทได้ของคอนกรีต

ประเภทของคอนกรีต	วิธีการวัดความสามารถเทได้
1)คอนกรีตแข็งหรือกระด้างมาก	-วัด โดยหาค่าเวลา Vebe (Vebe Test)
2)คอนกรีตทั่วๆไป	-วัดค่ายุบตัว (Slump Test)
3)คอนกรีตเหลวมาก	-วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของคอนกรีตที่แผ่กระจายออก (Flow Test)

คอนกรีตสดควรมีความข้นเหลวพอเหมาะที่จะเทเข้าแบบได้สะดวก ถ้าคอนกรีตเหลวเกินไป จะทำให้เกิดการแยกตัวขณะลำเลียงและเท และทำให้กำลังของคอนกรีตต่ำลง ไม่ทนทาน และมีโอกาสแตกร้าวง่าย

### 1.4 ความทนทาน

คอนกรีตที่ใช้งานในสภาพปกติโดยทั่วไป จะมีความทนทานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แต่ถ้าคอนกรีตอยู่ในในสถานะที่เกิดการกัดกร่อนรุนแรง เช่น โครงสร้างในน้ำทะเลความทนทานจะลดลง อัตราส่วนระหว่างน้ำต่อปูนซีเมนต์ มีผลต่อความทนทานของคอนกรีต ดังนั้นจึงมีการกำหนดอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมกับคอนกรีตที่สถานะต่างๆ

## 2. วิธีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต

### 2.1 มาตรฐานการออกแบบคอนกรีต

ในการออกแบบจะต้องออกแบบคอนกรีตให้มีกำลังอัดมากกว่ากำลังอัดของงานที่กำหนดไว้ ดังสมการ

$$f_{cr} = f_c' + ks$$

$f_{cr}$  = กำลังอัดเฉลี่ยที่ผู้ผลิตคอนกรีตต้องการผลิต

$f_c'$  = กำลังอัดที่กำหนดไว้ในแบบ

$ks$  = ส่วนเผื่อซึ่งประกอบด้วย

$k$  = ค่าคงที่ดังตารางที่ 2

$s$  = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำลังอัด จากก้อนตัวอย่าง 30 ค่า หรือมากกว่า

ตารางที่ 2 ค่าคงที่  $k$

ค่าร้อยละของกำลังที่ต่ำกว่า $f_c'$	ค่า $k$
20	0.842
10	1.282
5	1.645
2.5	1.960
2	2.054
1	2.326
0	3.000

**ตัวอย่างการออกแบบ** ถ้าในข้อกำหนดให้ใช้คอนกรีตกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ ( $f_c'$ ) 240 กก./ตร.ซม. โดยคอนกรีตที่ผลิตทั่วไปมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( $s$ ) 40 กก./ตร.ซม. ผู้ผลิตต้องผลิตคอนกรีตที่มีกำลังอัดดังนี้

ค่าร้อยละของกำลังอัดของก้อนตัวอย่างที่ต่ำกว่า $f_c'$	ส่วนเผื่อ $ks$ (กก./ตร.ซม.)	กำลังอัดเฉลี่ยที่ต้องการผลิต (กก./ตร.ซม.)
20	$0.842 \times 40 = 34$	$240 + 34 = 274$
10	$1.282 \times 40 = 51$	$240 + 51 = 291$
5	$1.645 \times 40 = 66$	$240 + 66 = 306$
2.5	$1.960 \times 40 = 78$	$240 + 78 = 318$
2	$2.054 \times 40 = 82$	$240 + 82 = 322$
1	$2.326 \times 40 = 93$	$240 + 93 = 333$
0	$3.000 \times 40 = 120$	$240 + 120 = 360$

จากตาราง จะพบว่า ถ้ากำหนดให้ค่าร้อยละของกำลังอัดของก้อนตัวอย่างที่ผลิตต่ำกว่า  $f_c'$  น้อยลงเรื่อย ๆ ผู้ผลิตต้องออกแบบให้มี “ส่วนเผื่อ” เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ตามมาตรฐานทั่วไปที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมคอนกรีต ผู้ผลิตจะต้องออกแบบให้โอกาสที่กำลังอัดเฉลี่ยต่ำกว่ากำลังอัดที่ออกแบบไม่เกิน 5% ในตัวอย่างนี้ผู้ผลิตต้องผลิตคอนกรีตที่มีกำลังอัดเฉลี่ย 306 กก./ตร.ซม.

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจำเป็นต้องหาจากแท่งตัวอย่าง อย่างน้อย 30 ก้อน จึงจะให้ความเชื่อถือทางสถิติได้เพียงพอ แต่ถ้าการทดสอบน้อยกว่า 30 ก้อน ก็อนุโลมได้โดยใช้ตัวคูณดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อตัวอย่างน้อยกว่า 30 ค่า

จำนวนตัวอย่าง	ตัวคูณสำหรับค่าเบี่ยงเบนตามมาตรฐาน
น้อยกว่า 15	ใช้ตารางที่ 4
15	1.16
20	1.08
25	1.03
30 หรือ มากกว่า	1.00

ในกรณีที่ไม่มีการทดลองหรือผลการทดลองน้อยกว่า 15 ค่า กำลังอัดของคอนกรีตที่จะต้องผลิต ต้องสูงกว่ากำลังอัดที่กำหนด ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ส่วนเผื่อเมื่อไม่มีผลทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต

ค่ากำลังอัดที่กำหนด ( $f_c'$ )	กำลังอัดที่ต้องเพิ่ม
น้อยกว่า 210	70
210-350	85
350 หรือมากกว่า	100

## 2.2 การออกแบบตามมาตรฐานอเมริกา (ACI 211.3R-97)

ในการหาสัดส่วนผสมของคอนกรีตธรรมดา (Normal Weight Concrete) ตามมาตรฐานของอเมริกานี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ออกแบบต้องทราบคุณสมบัติต่าง ๆ กล่าวคือ

### - ปูนซีเมนต์

- ความถ่วงจำเพาะ ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 188 แต่สามารถใช้ค่า 3.15 สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไป

### - มวลรวม

- ขนาดคละ ควรมีส่วนคละตามมาตรฐาน ASTM C 33

- ความถ่วงจำเพาะ

ทราย ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 128


หิน ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 127

- ความชื้น ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 70 และ ASTM C 566

- ความละเอียดของทราย ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 125

- ให้น้ำหนักของมวลรวม ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 29

เมื่อทราบคุณสมบัติต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว จึงหาสัดส่วนผสมของคอนกรีตตามขั้นตอนที่แสดงในแผนภาพรูปที่ 2



รูปที่ 2 แผนภาพการหาสัดส่วนคอนกรีต

ตารางที่ 5 ค่าความขุบตัวของคอนกรีตที่ใช้สำหรับการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ

ประเภทงาน	ค่าความขุบตัว (ชม.)	
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
งานฐานราก กำแพง คอนกรีตเสริมเหล็ก	8.0	2.0
งานฐานรากคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก งานก่อสร้างใต้น้ำ	8.0	2.0
งานพื้น คาน และผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.0	2.0
งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.0	2.0
งานพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	8.0	2.0
งานคอนกรีตขนาดใหญ่	5.0	2.0

ตารางที่ 6 ขนาดโตสุดของวัสดุผสมสำหรับงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ

ขนาดความหนา ของโครงสร้าง (ชม.)	ขนาดโตสุดของวัสดุผสม							
	คาน ผนัง และเสา คสล.		ผนังคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก		พื้นถนน คสล. รับน้ำหนักมาก		พื้นคอนกรีต รับน้ำหนักน้อย	
	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.
5.0-15.0	½-¾	12.5-20	¾	20	¾-1	20.25	¾-1 ½	20-40
15.0-30.0	¾-1 ½	20.40	1 ½	40	1 ½	40	1 ½-3	40-75
30.0-75.0	1 ½-3	40-75	3	75	1 ½-3	40-70	3	75
มากกว่า 75.0	1 ½-3	40-75	6	150	1 ½-3	40-75	3-6	75-150

ตารางที่ 7 ปริมาณน้ำที่ต้องการสำหรับค่าความยวบตัวและวัสดุผสมขนาดต่าง ๆ

ค่าความ ยวบตัว (ชม.)	ปริมาณน้ำเป็นลิตรต่อคอนกรีต 1 ม. <sup>3</sup> สำหรับวัสดุผสมขนาดต่าง ๆ							
	3/8" (10 มม.)	1/2" (12.5 มม.)	3/4" (20 มม.)	1" (25 มม.)	1 1/2" (40 มม.)	2" (50 มม.)	3" (75 มม.)	6" (150 มม.)
คอนกรีตที่ไม่มีสารกระจายกักฟองอากาศ (Non Air Entraining Concrete)								
3-5	205	200	185	180	160	155	145	125
8-10	225	215	200	195	175	170	160	140
15-18	240	230	210	205	185	180	170	-
ปริมาณฟองอากาศ (%) โดยปริมาตร	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2
คอนกรีตที่มีสารกระจายกักฟองอากาศ (Air Entraining Concrete)								
3-5	180	175	165	160	145	140	135	120
8-10	200	190	180	175	160	155	150	135
15-18	215	205	190	185	170	165	160	-
ปริมาณฟองอากาศ (%) โดยปริมาตร	8	7	6	5	4.5	4	3.5	3

ตารางที่ 8 อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงสุดโดยน้ำหนักที่ขอมให้ใช้ได้สำหรับคอนกรีตในสภาวะเปิดเผยรุนแรง

ชนิดของโครงสร้าง	โครงสร้างที่เปียกตลอดเวลา หรือ มีการเข็อกแข็งและการละลายของน้ำ สลับกันบ่อย ๆ (เฉพาะคอนกรีต กระจายกักฟองอากาศเท่านั้น)	โครงสร้างในน้ำทะเล หรือสัมผัสกับซัลเฟต
โครงสร้างบาง ๆ ที่มีเหล็กหุ้ม บางกว่า 3 ชม.	0.45	0.40*
โครงสร้างอื่น ๆ ทั้งหมด	0.50	0.45*

\* ถ้าใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทนซัลเฟต อาจเพิ่มค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์นี้ได้อีก 0.05

ตารางที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์กับกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

กำลังอัดประลัยของคอนกรีต ที่ 28 วัน (กก./ตร.ซม.)	อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ โดยน้ำหนัก	
	คอนกรีตไม่กระจาย กักฟองอากาศ	คอนกรีตกระจาย กักฟองอากาศ
450	0.38	-
400	0.43	-
350	0.48	0.40
300	0.55	0.46
250	0.62	0.53
200	0.70	0.61
150	0.80	0.71

หมายเหตุ ค่าที่ใช้จากตารางนี้ ทำการทดลองจากแท่งตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาดมาตรฐาน  $\phi$  15 x 30 ซม. ถ้าแท่งตัวอย่างเป็นแบบลูกบาศก์ ค่ากำลังอัดประลัยจะสูงกว่าค่าในตารางประมาณ 20%

ตารางที่ 10 ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีต

ขนาดโตสุดของหิน	ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบในสภาพแห้งและอัดแน่นต่อหน่วยปริมาตร ของคอนกรีต สำหรับค่าโมดูลัสความละเอียดของทรายต่าง ๆ กัน			
	2.40	2.60	2.80	3.00
3/8" (10 มม.)	0.50	0.48	0.46	0.44
1/2" (12.5 มม.)	0.59	0.57	0.55	0.53
3/4" (20 มม.)	0.66	0.64	0.62	0.60
1" (25 มม.)	0.71	0.69	0.67	0.65
1 1/2" (40 มม.)	0.76	0.74	0.72	0.70
2" (50 มม.)	0.78	0.76	0.74	0.72
3" (75 มม.)	0.81	0.79	0.77	0.75
6" (150 มม.)	0.87	0.85	0.83	0.81

หมายเหตุ ค่าที่กำหนดให้ เป็นค่าสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่ว ๆ ไป สำหรับงานคอนกรีตที่ทำได้ง่ายกว่า เช่น ถนนพื้น เป็นต้น อาจเพิ่มค่าเหล่านี้ขึ้นได้อีก 10 เปอร์เซ็นต์



ตารางที่ 11 หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตสดโดยประมาณ

ขนาด โทสุดของหิน	หน่วยน้ำหนักของคอนกรีต (กก./ตร.ซม.)	
	คอนกรีตที่ไม่ใช้สารกระจาย กักฟองอากาศ	คอนกรีตที่ใช้สารกระจาย กักฟองอากาศ
3/8" (10 มม.)	2285	2190
1/2" (12.5 มม.)	2315	2235
3/4" (20 มม.)	2355	2280
1" (25 มม.)	2375	2315
1 1/2" (40 มม.)	2420	2355
2" (50 มม.)	2445	2375
3" (75 มม.)	2465	2400
6" (150 มม.)	2505	2435

ตัวอย่างการหาสัดส่วนผสมตามมาตรฐานอเมริกา

จงหาสัดส่วนผสมของคอนกรีตสำหรับงานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยต้องการกำลังอัดประลัยเฉลี่ย ( $fc'$ ) ของคอนกรีตรูปทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 250 โดยให้อากาศที่กีดกันตัวอย่างกีดกันต่ำกว่าที่ออกแบบไว้ได้ไม่เกิน 5% ( $k = 1.645$ ) และค่า  $s = 30$  กก./ตร.ซม. กำหนดให้ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทที่หนึ่งที่มีความถ่วงจำเพาะ 3.15 มวลรวมหยาบขนาดโทสุด 20 มม. (3/4") มีความถ่วงจำเพาะ 2.70 ค่าการดูดซึมน้ำ 0.5% และมีหน่วยน้ำหนัก (แห้งและอัดแน่น) เป็น 1600 กก./ลูกบาศก์เมตร มวลรวมละเอียดมีความถ่วงจำเพาะ 2.60 ค่าการดูดซึมน้ำ 0.7% และมีโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 2.80

วิธีทำ ทำตามลำดับขั้นดังนี้

$$1. \text{ กำลังที่ต้องผลิต} = fc' + ks$$

$$= 250 + (1.645 \times 30) = 300$$

2. จากข้อมูลในตารางที่ 6.5 และแนวทางปฏิบัติทั่วไป เห็นว่าควรใช้ค่าความยุบตัว 8-10 ซม.

3. ข้อกำหนดให้ใช้ขนาดโทสุดของวัสดุผสมหยาบเป็น 20 มม.

4. จากตารางที่ 6.7 เมื่อขนาดโทสุดของมวลรวมหยาบเป็น 20 มม. ค่าความยุบตัว 8-10 ซม. ไม่ต้องใช้สารกักกระจายฟองอากาศจะได้ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ = 200 ลิตร/ลบ.เมตร ของคอนกรีต

5. จากตารางที่ 6.9 สำหรับคอนกรีตที่ต้องการกำลัง 300 กก./ตร.ซม. จะได้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์โดยน้ำหนักที่ต้องใช้ = 0.55

$$6. \text{ ปริมาณซีเมนต์ที่ต้องการ} = \frac{200}{0.55} = 364 \text{ กก.}$$

7. หาปริมาณของวัสดุผสมหยาบ จากตารางที่ 6.8 เมื่อค่าโมดูลัสความละเอียดของวัสดุผสมละเอียดเท่ากับ 2.80 และขนาดโทสุดของวัสดุผสมหยาบเป็น 20 มม. จะได้ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบในสภาพแห้งและอัดแน่น = 0.62 ลบ.เมตร/ลบ.เมตรของคอนกรีต

$$\text{หน่วยน้ำหนักของหิน} = 1600 \text{ กก./ลบ.เมตร}$$

$$\text{ดังนั้นน้ำหนักของวัสดุผสมหยาบที่ใช้} = 0.62 \times 1600 = 992 \text{ กก./ลบ.เมตร ของคอนกรีต}$$

8. หาปริมาณของวัสดุผสมละเอียด

ปริมาตรเนื้อแท้ของส่วนผสม :

ปริมาตรของน้ำ	=	$\frac{200}{1000}$	=	0.200	ม. <sup>3</sup>
ปริมาตรของซีเมนต์	=	$\frac{364}{3.15 \times 1000}$	=	0.116	ม. <sup>3</sup>
ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบ	=	$\frac{992}{2.70 \times 1000}$	=	0.367	ม. <sup>3</sup>
ปริมาตรของฟองอากาศ	=	0.02 x 1.0	=	0.020	ม. <sup>3</sup>
ดังนั้น ปริมาตรของส่วนผสมทั้งหมดยกเว้นทราย			=	0.703	ม. <sup>3</sup>
ปริมาตรของทรายที่ต้องใช้	=	1-0.703	=	0.297	ม. <sup>3</sup>
น้ำหนักของทรายแห้ง	=	0.297 x 2.60 x 1000	=	772	กก.
ฉะนั้น คอนกรีต 1 ลบ.เมตร ต้องใช้					
ซีเมนต์	364	กก.			
น้ำ	200	กก.			
วัสดุผสมหยาบ	992	กก.			
วัสดุผสมละเอียด	772	กก.			
รวมน้ำหนักทั้งหมด	2328	กก.			

2.3 การออกแบบส่วนผสมที่เหมาะสมกับประเทศไทย

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยนี้ เป็นวิธีการออกแบบที่นำมาตรฐานการออกแบบของประเทศอเมริกา และของประเทศอังกฤษมาประยุกต์ให้เข้ากับสภาพของวัสดุที่มีใช้ในประเทศไทย คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในประเทศไทยได้ถูกทดสอบและเก็บรวบรวมค่าเฉลี่ยดังกล่าวในตารางที่ 6.12

ตารางที่ 12 ค่ามาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ

วัสดุ	ค่าความถ่วงจำเพาะ (Sp. gr.)	ค่าการดูดซึมน้ำ (%)
ปูนซีเมนต์	3.15	-
หินย่อย	2.70	0.50
ทรายแม่น้ำ	2.65	0.70

- ปริมาณน้ำและค่ายุบตัว

ปริมาณน้ำที่ทำให้ได้ค่ายุบตัวมาตรฐานเมื่อใช้หินย่อยและทรายแม่น้ำที่อยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง (SSD) แสดงไว้ในตารางที่ 13

ตารางที่ 13 ปริมาณน้ำเพื่อให้ได้ค่ายุบตัวตามต้องการ

ค่ายุบตัว (ซม.)	ปริมาณน้ำต่อ 1 ลบ.ม. คอนกรีต	
	หินย่อยขนาด 1"- # 4	หินย่อยขนาด ¾"- # 4
7.5 ± 2.5	180	190
10.0 ± 2.5	190	200
12.5 ± 2.5	200	210

#### - ปริมาณส่วนละเอียด

จากการประยุกต์การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐานต่าง ๆ ทำให้สามารถสรุปได้ว่าเมื่อใช้หินย่อย และทรายแม่น้ำเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในประเทศไทย ปริมาณส่วนละเอียดอันได้แก่ปริมาณปูนซีเมนต์ และปริมาณทรายที่เหมาะสมที่จะทำให้คอนกรีตมีความสามารถเทได้ ไม่แยกตัว และได้กำลังอัดตามต้องการ มีค่าดังแสดงในตารางที่ 6.14


ตารางที่ 14 ปริมาณส่วนละเอียดเมื่อใช้หินขนาดใหญ่สุดแตกต่างกัน

ขนาดหิน	ปริมาณปูนซีเมนต์ + ปริมาณทราย
1" - # 4	38% โดยปริมาตร หรือ 380 ลิตร
¾" # 4	40% โดยปริมาตร หรือ 400 ลิตร

สำหรับงานพิเศษบางประเภท เช่น งานคอนกรีตเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ที่มีค่ายุบตัวมากกว่า 15 ซม. นั้น ในการออกแบบอาจจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณส่วนละเอียดขึ้นไปเป็น 42-45% โดยปริมาตรเพื่อป้องกันปัญหาการแยกตัวของคอนกรีต


#### - อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และค่ากำลังอัด

กำลังอัดของคอนกรีตเป็นสัดส่วนกับอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ความสัมพันธ์ดังกล่าว สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ที่ผลิตใช้ในประเทศไทย แสดงในกราฟรูปที่ 6.3



รูปที่ 3 อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และค่ากำลังอัดคอนกรีต

ถ้าต้องการใช้กำลังอัดรูปทรงกระบอกในการออกแบบมาตรฐาน วสท. ได้กำหนดกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดทั้ง 2 รูปทรงไว้ ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4



รูปที่ 4 การแปลงกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์และรูปทรงกระบอก

- ผลของน้ำยาต่อการออกแบบส่วนผสม

น้ำยาผสมคอนกรีตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมีคุณสมบัติที่สำคัญ 2 ประการคือ

1. ลดน้ำในส่วนผสม
2. ยืดเวลาการก่อตัวของคอนกรีต

น้ำยาผสมคอนกรีตประเภทลดน้ำนี้ เมื่อผสมเข้าไปในส่วนผสมจะส่งผลให้ลดปริมาณน้ำได้ 5-10% ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15 ปริมาณน้ำเพื่อให้ได้ค่ายุบตัวตามต้องการเมื่อใส่น้ำยาประเภทลดน้ำ

ค่ายุบตัว (ซม.)	ปริมาณน้ำต่อ 1 ลบ.ม. คอนกรีต เมื่อใส่น้ำยาประเภทน้ำ	
	หินย่อยขนาด 1" - # 4	หินย่อยขนาด ¾" - # 4
7.5 ± 2.5	170	180
10.0 ± 2.5	180	190
12.5 ± 2.5	190	200

นอกจากนี้ในปัจจุบันยังนิยมใส่น้ำยาประเภทลดน้ำจำนวนมาก หรือน้ำยา Superplasticizer ซึ่งสามารถลดน้ำได้ 15-30% ดังนั้นปริมาณน้ำที่จะใช้เพื่อให้ได้ค่ายุบตัวมาตรฐานจะลดลงไปด้วย

- ขั้นตอนในการออกแบบ

ขั้นตอนในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต สามารถสรุปได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ (1)

รวบรวมความต้องการของผู้ออกแบบหรือผู้รับเหมา เช่น

- กำลังอัด
- ค่ายุบตัว
- ขนาดใหญ่สุดของหินที่จะใช้
- ใส่น้ำยาผสมคอนกรีตหรือไม่

ขั้นตอนที่ (2)

1) หาปริมาณน้ำที่ใช้เพื่อให้ได้ค่ายุบตัวตามต้องการ  
2) หาค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพื่อให้ได้ค่ากำลังอัดตามต้องการ  
จากกราฟอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ และค่ากำลังอัด รูปที่ 11.9  
3) หาค่าน้ำหนักซีเมนต์ = ปริมาณน้ำ/ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์

ขั้นตอนที่ (3)

ปริมาตรซีเมนต์ =  $\frac{\text{น้ำหนักปูนซีเมนต์}}{\text{ความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์}}$

ขั้นตอนที่ (4)

ปริมาตรทราย = (380 หรือ 400) - ปริมาตรปูนซีเมนต์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ (5)

น้ำหนักทราย = ปริมาตรทราย x ความถ่วงจำเพาะของทราย

ขั้นตอนที่ (6)

ปริมาตรหิน = 1000 - ปริมาตรซีเมนต์ - ปริมาตรน้ำ\*\* - ปริมาตรทราย

ขั้นตอนที่ (7)

น้ำหนักหิน = ปริมาตรหิน x ความถ่วงจำเพาะของหิน

ขั้นตอนที่ (8)

หาปริมาณน้ำที่ใช้

\* คอนกรีต 1 ลบ.ม. มีปริมาตร 1000 ลิตร

\*\* ปริมาตรน้ำ = น้ำหนักน้ำ

### ตัวอย่างการออกแบบคอนกรีต

ถ้าผู้ออกแบบต้องการใช้คอนกรีตที่กำลัษัฒรูปทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. โดยต้องมีส่วนเผื่อ (margin) 60 กก./ตร.ซม. โครงสร้างพื้นอาคาร โดยมีข้อกำหนดอื่น ๆ ดังนี้

ค่ายุบตัว  $7.5 \pm 2.5$  ซม. ใช้หินขนาด  $\frac{3}{4}$ " - # 4 และใส่น้ำยาผสมคอนกรีตประเภทลดน้ำและยึดเวลาการแข็งตัว

การออกแบบจะทำดังนี้

ขั้นตอนที่ (1) รวบรวมความต้องการของลูกค้ำ

1. กำลัษัฒที่ออกแบบ 240 กก./ตร.ซม. และกำลัษัฒที่ต้องผลิตคือ  $240 + 60 = 300$  กก./ตร.ซม.
2. ค่ายุบตัว  $7.5 \pm 2.5$  ซม.
3. ขนาดหิน  $\frac{3}{4}$ " - # 4
4. ใส่น้ำยาลดน้ำและยึดเวลาการแข็งตัว

ขั้นตอนที่ (2) ปริมาณน้ำที่ใช้และน้ำหนักซีเมนต์

- หาปริมาณน้ำจากตารางที่ 11.19 ค่ายุบตัว  $7.5 \pm 2.5$  ซม. ใช้หิน  $\frac{3}{4}$ " - # 4 ใส่น้ำยาผสมคอนกรีต ปริมาณน้ำที่จะใช้ 180 ลิตร/ลบ.ม. คอนกรีต
- หาอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ จากกราฟรูปที่ 11.9 ซึ่งได้ค่า W/C = 0.61
- น้ำหนักซีเมนต์  $180/0.61 = 295$  กก.

ขั้นตอนที่ (3) หาปริมาตรซีเมนต์

$$\begin{aligned}\text{ปริมาตรซีเมนต์} &= \text{น้ำหนักซีเมนต์/ความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์} \\ &= 295/3.15 \\ &= 94 \text{ ลิตร}\end{aligned}$$

ขั้นตอนที่ (4) หาปริมาตรทราย

$$\begin{aligned}\text{เนื่องจากที่ใช้ขนาด } \frac{3}{4} \text{'' - \# 4} \\ \text{ปริมาตรซีเมนต์} + \text{ปริมาตรทราย} &= 40\% \text{ หรือ } 400 \text{ ลิตร} \\ \text{ปริมาตรทราย} &= 400 - 94 \text{ (ค่านี้ได้จากขั้นตอนที่ (3))} \\ &= 306 \text{ ลิตร}\end{aligned}$$

ขั้นตอนที่ (5) หาน้ำหนักทราย

$$\begin{aligned}\text{น้ำหนักทราย} &= \text{ปริมาตรทราย} \times \text{ความถ่วงจำเพาะของทราย} \\ &= 305 \times 2.65 \\ &= 811 \text{ กิโลกรัม}\end{aligned}$$

ขั้นตอนที่ (6) หาปริมาตรหิน

$$\begin{aligned}\text{ปริมาตรหิน} &= 1000 - \text{ปริมาตรซีเมนต์} - \text{ปริมาตรน้ำ} - \text{ปริมาตรทราย} \\ &= 1000 - 94 - 180 - 306 \\ &= 420 \text{ ลิตร}\end{aligned}$$

ขั้นตอนที่ (7) หาน้ำหนักของหิน

$$\text{น้ำหนักหิน} = \text{ปริมาตรหิน} \times \text{ความถ่วงจำเพาะของหิน}$$

$$= 420 \times 2.70$$

$$= 1134 \text{ กิโลกรัม}$$

ขั้นตอนที่ (8) หาปริมาณน้ำที่ใช้ (สมมติว่าปริมาณน้ำที่ผู้ผลิตแนะนำคือ 250 ซีซี./100 กก.ซีเมนต์)

$$\text{ปริมาณน้ำที่ใช้} = \text{น้ำหนักซีเมนต์} \times \text{ปริมาณที่ใช้}$$

$$= 295 \times \frac{250}{100}$$

$$= 737 \text{ ซีซี}$$

ในการหาสัดส่วนผสมความละเอียดของส่วนผสมควรเป็นดังนี้

ซีเมนต์	ละเอียดถึง	5	กก.
น้ำ	ละเอียดถึง	5	ลิตร
หินและกรวด	ละเอียดถึง	5	กก.
น้ำยาผสมคอนกรีต	ละเอียดถึง	50	ซีซี

(ยกเว้นน้ำยาเพิ่มฟองอากาศ)

สรุป ส่วนผสมใน 1 ลบ.ม. คอนกรีตเป็นดังนี้

ซีเมนต์	295	กก.
น้ำ	180	ลิตร
ทราย	810	กก.
หิน	1135	กก.
น้ำยาผสมคอนกรีต 750	ซีซี	

การออกแบบส่วนผสมโดยปริมาตร เช่น 1:2:4

คือ ใช้ ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน หิน 4 ส่วน โดยปริมาตร ซึ่งสามารถแปลงเป็นส่วนผสมโดยน้ำหนักได้

ดังนี้	กำหนดให้	หน่วยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ = 1400 กก./ลบ.ม.
		หน่วยน้ำหนักของทราย = 1450 กก./ลบ.ม.
		หน่วยน้ำหนักของหิน = 1500 กก./ลบ.ม.

การคำนวณ

ปูน 1 ถุง 50 กก. มีปริมาตร	=	50/1400 =	0.036	ลบ.ม.
ทราย 2 ส่วน มีปริมาตร	=	0.036x 2 =	0.072	ลบ.ม.
น.น. ทราย	=	0.072x 1450 =	104	กก.
หิน 4 ส่วน มีปริมาตร	=	0.036x 4 =	0.144	ลบ.ม.
น.น. หิน	=	0.144x 1500 =	216	กก.

ปริมาณน้ำสำหรับปูน 1 ถุง เพื่อให้ยู่ตัว 10 ซม. = 30 ลิตร ( $f_c' = 260 \text{ ksc.}$ )

$$\text{น้ำหนักส่วนผสมเมื่อใช้ปูน 1 ถุง} = 50+104+216+30 \text{ กก.}$$

$$= 400 \text{ kg.}$$

หน่วยน้ำหนักคอนกรีต = 2400 กก./ลบ.ม.

$$\text{ต้องใช้ปริมาณปูน} = \frac{2400}{400} = 6.0 \text{ ถุง} = 300 \text{ กก./ลบ.ม.}$$




สรุปส่วนผสมใน 1 ลบ.ม.

ปูนซีเมนต์	=	300	กก./ลบ.ม.
ทราย	=	624	กก./ลบ.ม.
หิน	=	1296	กก./ลบ.ม.
น้ำ	=	180	กก./ลบ.ม.

ค่ายุบตัวประมาณ 10 ซม.

- ข้อเสนอแนะ

1) ถ้าผสมคอนกรีตโดยปริมาตร เพื่อให้ได้ปริมาตรที่แน่นอนและสม่ำเสมอ ควรจัดทำกระบะไม้มาตรฐานสำหรับตวงส่วนผสม โดยกำหนดให้กระบะไม้มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรซีเมนต์ 1 ถุง หรือ 50 กก. ซึ่งกระบะไม้จะมีขนาดกว้าง 0.35 ม. ยาว 0.35 ม. สูง 0.30 ม. ดังแสดงในรูปที่ 6.6



รูปที่ 6 กระบะไม้มาตรฐานใช้ในการตวงปริมาตร หิน ทราย

2) ในการกำหนดสัดส่วนผสมโดยปริมาตรนี้ไม่ได้กำหนดปริมาณน้ำ ซึ่งอาจมีการใช้น้ำในปริมาณที่มากเกินไป ทำให้กำลังของคอนกรีตต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

3) ในประเทศไทยมีปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างทั่วไป อยู่ 2 ประเภทคือ ปูนซีเมนต์ผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 การกำหนดสัดส่วนผสมโดยวิธีนี้ควรระวังที่จะไปแบบด้วยว่าจะใช้ปูนซีเมนต์ชนิดใด เพราะปูนซีเมนต์ทั้ง 2 นี้ ให้กำลังอัดที่แตกต่างกันมาก

#### 2.4 การปรับส่วนผสมเมื่อหินทรายไม่อยู่ในสภาพที่ออกแบบ

ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต น้ำหนักของหินทรายที่ได้นั้นคือ น้ำหนักของหินทรายที่อยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง แต่สภาพหินทรายที่ใช้โดยทั่วไปไม่ได้อยู่ในสภาพที่ออกแบบ ทำให้ต้องมีการปรับส่วนผสมให้ถูกต้อง

ค่าการดูดซึ่มของหินย่อยและทรายแม่น้ำที่ใช้ในประเทศไทย

หิน การดูดซึ่ม 0.5%

ทราย การดูดซึ่ม 0.7%

และสภาพหินทรายทั่ว ๆ ไปจะเป็นดังนี้

- ทราย อยู่ในสภาพเปียกทั่ว ๆ ไป มีความชื้นทั้งหมดอยู่ระหว่าง 2-8%
- หิน อยู่ในสภาพแห้งในอากาศ

- ตัวอย่างการปรับส่วนผสมคอนกรีต

ถ้าสัดส่วนผสมคอนกรีตเป็นดังนี้


ปูนซีเมนต์	295	กก.
น้ำ	180	ลิตร
ทราย	810	กก.
หิน	1135	กก.
น้ำยา	750	ซีซี
ค่ายุบตัว	7.5 ± 2.5	ซม.

- สภาพหินทราย

หินทรายโดยทั่วไปจะมีอยู่ 4 สภาพดังนี้

- 1) อบแห้ง (Oven Dry)
- 2) แห้งในอากาศ (Air Dry)
- 3) อิ่มตัวผิวแห้ง (Saturated Surface Dry)
- 4) เปียก (Wet)


ซึ่งแสดงดังรูปที่ 6.7



รูปที่ 7 สภาพความชื้นของมวลรวม

กำหนดให้

- ทรายมีความชื้น 5%
- การดูดซึม 0.7%
- หินอยู่ในสภาพ อิ่มตัวผิวแห้ง การดูดซึม 0.5%



$$\text{นั่นคือน้ำหนักทราย } 100 \text{ กก. มีน้ำมากไป} = 4.3 \text{ กก.}$$

$$\text{นั่นคือน้ำหนักทราย } 810 \text{ กก. มีน้ำมากไป} = \frac{4.3 \times 810}{100} = 34.08 \text{ กก.}$$

$$\therefore \text{ จะต้องชั่งทรายเพิ่มขึ้นเป็น} = 810 + 34.8 = 844.8 \text{ กก.}$$

เนื่องจากหินอยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้งจึงไม่ต้องปรับความชื้น

$$\text{ดังนั้นจะต้องใส่น้ำในส่วนผสมทั้งสิ้น} = 180 - 34.8 \text{ ลิตร}$$

$$= 145.2 \text{ ลิตร}$$

#### อัตราส่วนผสมที่ต้องชั่ง

ซีเมนต์            295    กก.

น้ำ                    145    ลิตร

ทราย                845    กก.

หิน                   1135   กก.

น้ำยา                750    ซีซี